**Data sheet**

| Age | Specimen no. | Crushing load (kN) | Specimen area ($mm^2$) | Compressive strength (MPa) | Average compressive strength (MPa) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 66.48 | 2601 | 25.559 | 25.261 |
| | 2 | 66.54 | 2601 | 25.584 | |
| | 3 | 64.09 | 2601 | 24.640 | |
| 7 | 4 | 76.87 | 2601 | 29.550 | 28.703 |
| | 5 | 73.76 | 2601 | 28.360 | |
| | 6 | 73.34 | 2601 | 28.200 | |