Ser	Time [s]	Extension [mm]	Strain	Load [kN]	Tensile stress [MPa]
01	0.000	0.000	0.000	0.079	0.250
02	0.019	0.000	0.000	0.086	0.275
03	0.020	0.000	0.000	0.087	0.278
04	0.036	0.000	0.000	0.140	0.445
05	0.043	0.001	0.000	0.200	0.638
06	0.048	0.001	0.000	0.264	0.840
07	0.052	0.002	0.000	0.316	1.007
08	0.057	0.002	0.000	0.373	1.186
09	0.064	0.004	0.000	0.426	1.355
10	0.071	0.005	0.000	0.476	1.516
11	0.077	0.006	0.000	0.534	1.700
12	0.082	0.007	0.000	0.592	1.883
13	0.086	0.008	0.000	0.649	2.065
14	0.089	0.009	0.000	0.701	2.230
15	0.092	0.010	0.000	0.759	2.417
16	0.095	0.011	0.000	0.826	2.628
17	0.098	0.013	0.000	0.898	2.858
18	0.100	0.013	0.000	0.949	3.020
19	0.102	0.014	0.000	1.003	3.193
20	0.104	0.015	0.000	1.060	3.376
21	0.106	0.016	0.000	1.122	3.570
22	0.108	0.017	0.000	1.187	3.778
23	0.110	0.019	0.000	1.256	3.999
24	0.112	0.020	0.000	1.330	4.233
25	0.114	0.021	0.000	1.407	4.480
26	0.116	0.022	0.000	1.489	4.738
27	0.118	0.024	0.000	1.573	5.008
28	0.120	0.025	0.000	1.661	5.288
29	0.122	0.027	0.000	1.752	5.577
30	0.124	0.028	0.000	1.844	5.870
31	0.126	0.030	0.000	1.935	6.160
32	0.128	0.031	0.000	2.027	6.453
33	0.130	0.033	0.000	2.122	6.755
34	0.132	0.034	0.000	2.219	7.063
35	0.134	0.036	0.000	2.316	7.373
36	0.136	0.038	0.000	2.415	7.686
37	0.138	0.040	0.000	2.514	8.003
38	0.139	0.041	0.000	2.565	8.163
39	0.141	0.042	0.000	2.664	8.479
40	0.143	0.044	0.000	2.761	8.788
41	0.145	0.046	0.000	2.856	9.092
42	0.147	0.048	0.000	2.951	9.394
43	0.149	0.050	0.000	3.044	9.689
44	0.151	0.052	0.000	3.131	9.968
45	0.153	0.054	0.000	3.215	10.233
46	0.155	0.057	0.000	3.295	10.489

Ser	Time [s]	Extension [mm]	Strain	Load [kN]	Tensile stress [MPa]
47	0.157	0.059	0.000	3.374	10.739
48	0.159	0.061	0.000	3.449	10.980
49	0.161	0.063	0.000	3.522	11.210
50	0.163	0.066	0.000	3.593	11.435
51	0.165	0.068	0.000	3.662	11.656
52	0.167	0.070	0.000	3.729	11.871
53	0.169	0.073	0.000	3.795	12.079
54	0.171	0.075	0.000	3.858	12.281
55	0.173	0.078	0.000	3.921	12.480
56	0.175	0.080	0.000	3.982	12.675
57	0.177	0.083	0.000	4.041	12.863
58	0.179	0.085	0.000	4.099	13.047
59	0.181	0.088	0.000	4.155	13.226
60	0.183	0.091	0.000	4.211	13.403
61	0.185	0.093	0.000	4.265	13.577
62	0.187	0.096	0.000	4.319	13.747
63	0.189	0.099	0.000	4.372	13.916
64	0.191	0.101	0.001	4.424	14.082
65	0.193	0.104	0.001	4.476	14.247
66	0.195	0.107	0.001	4.527	14.410
67	0.197	0.110	0.001	4.578	14.572
68	0.199	0.112	0.001	4.629	14.733
69	0.201	0.115	0.001	4.679	14.893
70	0.203	0.118	0.001	4.729	15.053
71	0.206	0.122	0.001	4.804	15.291
72	0.209	0.127	0.001	4.878	15.527
73	0.212	0.131	0.001	4.951	15.759
74	0.215	0.136	0.001	5.023	15.987
75	0.218	0.140	0.001	5.093	16.211
76	0.221	0.145	0.001	5.162	16.432
77	0.224	0.149	0.001	5.231	16.651
78	0.227	0.154	0.001	5.299	16.866
79	0.230	0.158	0.001	5.365	17.077
80	0.233	0.163	0.001	5.430	17.286
81	0.236	0.168	0.001	5.495	17.491
82	0.239	0.172	0.001	5.559	17.694
83	0.242	0.177	0.001	5.622	17.896
84	0.245	0.182	0.001	5.686	18.099
85	0.248	0.186	0.001	5.749	18.301
86	0.251	0.191	0.001	5.813	18.502
87	0.254	0.196	0.001	5.876	18.704
88	0.257	0.200	0.001	5.940	18.906
89	0.260	0.205	0.001	6.003	19.107
90	0.263	0.210	0.001	6.066	19.309
91	0.266	0.214	0.001	6.129	19.509
92	0.269	0.219	0.001	6.191	19.708
93	0.272	0.224	0.001	6.254	19.906
94	0.275	0.229	0.001	6.316	20.104

Ser	Time [s]	Extension [mm]	Strain	Load [kN]	Tensile stress [MPa]
95	0.278	0.233	0.001	6.378	20.301
96	0.281	0.238	0.001	6.440	20.498
97	0.284	0.243	0.001	6.502	20.695
98	0.287	0.248	0.001	6.563	20.892
99	0.290	0.252	0.001	6.625	21.087
100	0.293	0.257	0.001	6.686	21.281
101	0.296	0.262	0.001	6.746	21.473
102	0.299	0.267	0.001	6.806	21.663
103	0.302	0.272	0.001	6.865	21.851
104	0.305	0.277	0.001	6.924	22.039
105	0.308	0.281	0.001	6.982	22.224
106	0.311	0.286	0.001	7.039	22.406
107	0.314	0.291	0.001	7.096	22.586
108	0.317	0.296	0.001	7.150	22.760
109	0.320	0.301	0.002	7.203	22.928
110	0.324	0.308	0.002	7.268	23.134
111	0.328	0.315	0.002	7.326	23.319
112	0.332	0.321	0.002	7.379	23.487
113	0.337	0.330	0.002	7.438	23.676
114	0.342	0.338	0.002	7.493	23.851
115	0.347	0.347	0.002	7.547	24.023
116	0.352	0.356	0.002	7.601	24.194
117	0.357	0.364	0.002	7.657	24.373
118	0.362	0.373	0.002	7.717	24.563
119	0.366	0.380	0.002	7.768	24.726
120	0.370	0.387	0.002	7.822	24.898
121	0.374	0.394	0.002	7.878	25.076
122	0.378	0.401	0.002	7.935	25.259
123	0.382	0.408	0.002	7.994	25.445
124	0.386	0.415	0.002	8.052	25.630
125	0.390	0.422	0.002	8.109	25.813
126	0.394	0.429	0.002	8.167	25.996
127	0.398	0.436	0.002	8.225	26.182
128	0.402	0.444	0.002	8.284	26.368
129	0.406	0.451	0.002	8.343	26.557
130	0.410	0.458	0.002	8.403	26.749
131	0.414	0.465	0.002	8.463	26.940
132	0.418	0.472	0.002	8.523	27.130
133	0.422	0.479	0.002	8.582	27.316
134	0.426	0.486	0.002	8.640	27.502
135	0.430	0.494	0.002	8.698	27.688
136	0.434	0.501	0.003	8.758	27.878
137	0.438	0.508	0.003	8.817	28.065
138	0.442	0.515	0.003	8.875	28.250
139	0.446	0.522	0.003	8.934	28.439
140	0.450	0.530	0.003	8.992	28.624
141	0.454	0.537	0.003	9.050	28.808
142	0.458	0.544	0.003	9.106	28.985

Ser	Time [s]	Extension [mm]	Strain	Load [kN]	Tensile stress [MPa]
143	0.462	0.551	0.003	9.161	29.159
144	0.466	0.559	0.003	9.216	29.336
145	0.470	0.566	0.003	9.273	29.517
146	0.474	0.573	0.003	9.331	29.701
147	0.478	0.580	0.003	9.391	29.893
148	0.482	0.588	0.003	9.451	30.085
149	0.486	0.595	0.003	9.515	30.287
150	0.490	0.602	0.003	9.578	30.486
151	0.494	0.610	0.003	9.641	30.688
152	0.498	0.617	0.003	9.703	30.886
153	0.502	0.624	0.003	9.765	31.082
154	0.506	0.632	0.003	9.828	31.284
155	0.510	0.639	0.003	9.891	31.483
156	0.514	0.647	0.003	9.954	31.683
157	0.518	0.654	0.003	10.014	31.876
158	0.522	0.661	0.003	10.073	32.064
159	0.526	0.669	0.003	10.133	32.253
160	0.530	0.676	0.003	10.193	32.446
161	0.534	0.684	0.003	10.254	32.638
162	0.538	0.691	0.003	10.314	32.830
163	0.542	0.698	0.003	10.372	33.015
164	0.546	0.705	0.004	10.429	33.197
165	0.550	0.713	0.004	10.487	33.380
166	0.554	0.720	0.004	10.546	33.569
167	0.558	0.727	0.004	10.605	33.757
168	0.562	0.735	0.004	10.664	33.944
169	0.566	0.742	0.004	10.722	34.129
170	0.570	0.749	0.004	10.781	34.318
171	0.574	0.756	0.004	10.841	34.507
172	0.578	0.764	0.004	10.901	34.699
173	0.582	0.771	0.004	10.961	34.890
174	0.586	0.778	0.004	11.021	35.082
175	0.590	0.785	0.004	11.081	35.272
176	0.594	0.793	0.004	11.141	35.462
177	0.598	0.800	0.004	11.201	35.654
178	0.602	0.807	0.004	11.261	35.844
179	0.606	0.814	0.004	11.321	36.036
180	0.610	0.821	0.004	11.382	36.230
181	0.614	0.829	0.004	11.443	36.425
182	0.618	0.836	0.004	11.505	36.623
183	0.622	0.843	0.004	11.568	36.821
184	0.626	0.850	0.004	11.630	37.020
185	0.630	0.857	0.004	11.694	37.222
186	0.634	0.865	0.004	11.758	37.428
187	0.638	0.872	0.004	11.823	37.634
188	0.642	0.879	0.004	11.888	37.840
189	0.646	0.886	0.004	11.953	38.047
190	0.650	0.893	0.004	12.018	38.254

Ser	Time [s]	Extension [mm]	Strain	Load [kN]	Tensile stress [MPa]
191	0.654	0.900	0.005	12.083	38.462
192	0.658	0.907	0.005	12.149	38.670
193	0.662	0.915	0.005	12.215	38.881
194	0.665	0.920	0.005	12.265	39.040
195	0.669	0.927	0.005	12.331	39.251
196	0.673	0.934	0.005	12.398	39.463
197	0.676	0.939	0.005	12.448	39.624
198	0.679	0.945	0.005	12.499	39.786
199	0.682	0.950	0.005	12.551	39.950
200	0.685	0.955	0.005	12.603	40.118
201	0.688	0.961	0.005	12.656	40.286
202	0.691	0.966	0.005	12.709	40.454
203	0.694	0.971	0.005	12.762	40.623
204	0.697	0.977	0.005	12.816	40.794
205	0.700	0.982	0.005	12.870	40.965
206	0.703	0.987	0.005	12.924	41.139
207	0.706	0.993	0.005	12.979	41.315
208	0.709	0.998	0.005	13.035	41.491
209	0.712	1.003	0.005	13.091	41.669
210	0.715	1.008	0.005	13.147	41.848
211	0.718	1.014	0.005	13.203	42.025
212	0.721	1.019	0.005	13.258	42.203
213	0.724	1.024	0.005	13.314	42.380
214	0.727	1.030	0.005	13.370	42.558
215	0.730	1.035	0.005	13.426	42.736
216	0.733	1.040	0.005	13.482	42.914
217	0.736	1.046	0.005	13.537	43.091
218	0.739	1.051	0.005	13.591	43.261
219	0.743	1.058	0.005	13.654	43.461
220	0.769	1.105	0.006	13.705	43.625
221	0.778	1.121	0.006	13.763	43.808
222	0.784	1.132	0.006	13.818	43.984
223	0.789	1.140	0.006	13.873	44.159
224	0.794	1.149	0.006	13.934	44.355
225	0.798	1.156	0.006	13.987	44.522
226	0.802	1.163	0.006	14.042	44.698
227	0.806	1.170	0.006	14.101	44.884
228	0.810	1.177	0.006	14.161	45.075
229	0.814	1.184	0.006	14.223	45.272
230	0.818	1.191	0.006	14.286	45.474
231	0.822	1.198	0.006	14.350	45.677
232	0.826	1.205	0.006	14.415	45.884
233	0.830	1.212	0.006	14.480	46.092
234	0.834	1.219	0.006	14.546	46.301
235	0.838	1.226	0.006	14.611	46.509
236	0.842	1.233	0.006	14.675	46.713
237	0.846	1.240	0.006	14.739	46.916
238	0.850	1.247	0.006	14.803	47.120

Ser	Time [s]	Extension [mm]	Strain	Load [kN]	Tensile stress [MPa]
239	0.854	1.254	0.006	14.868	47.325
240	0.858	1.261	0.006	14.933	47.533
241	0.862	1.268	0.006	14.998	47.740
242	0.866	1.275	0.006	15.063	47.948
243	0.870	1.282	0.006	15.129	48.156
244	0.874	1.289	0.006	15.195	48.367
245	0.878	1.295	0.006	15.261	48.577
246	0.882	1.302	0.007	15.327	48.786
247	0.886	1.309	0.007	15.392	48.994
248	0.890	1.316	0.007	15.457	49.200
249	0.894	1.323	0.007	15.522	49.409
250	0.898	1.330	0.007	15.589	49.621
251	0.901	1.335	0.007	15.639	49.781
252	0.904	1.341	0.007	15.690	49.943
253	0.907	1.346	0.007	15.741	50.106
254	0.910	1.351	0.007	15.792	50.269
255	0.913	1.356	0.007	15.843	50.431
256	0.916	1.361	0.007	15.894	50.593
257	0.919	1.367	0.007	15.945	50.754
258	0.922	1.372	0.007	15.995	50.914
259	0.925	1.377	0.007	16.046	51.076
260	0.928	1.382	0.007	16.097	51.238
261	0.931	1.387	0.007	16.148	51.402
262	0.934	1.392	0.007	16.200	51.566
263	0.937	1.398	0.007	16.252	51.732
264	0.940	1.403	0.007	16.304	51.898
265	0.943	1.408	0.007	16.357	52.064
266	0.946	1.413	0.007	16.409	52.231
267	0.949	1.418	0.007	16.461	52.397
268	0.952	1.424	0.007	16.513	52.563
269	0.955	1.429	0.007	16.565	52.728
270	0.958	1.434	0.007	16.617	52.893
271	0.961	1.439	0.007	16.670	53.061
272	0.964	1.444	0.007	16.723	53.231
273	0.967	1.450	0.007	16.777	53.403
274	0.970	1.455	0.007	16.831	53.576
275	0.973	1.460	0.007	16.886	53.749
276	0.976	1.465	0.007	16.940	53.923
277	0.979	1.470	0.007	16.995	54.096
278	0.982	1.476	0.007	17.049	54.270
279	0.985	1.481	0.007	17.105	54.446
280	0.988	1.486	0.007	17.160	54.623
281	0.991	1.491	0.007	17.216	54.799
282	0.994	1.496	0.007	17.271	54.975
283	0.997	1.501	0.008	17.327	55.153
284	1.000	1.507	0.008	17.382	55.330
285	1.003	1.512	0.008	17.438	55.508
286	1.006	1.517	0.008	17.495	55.689

Ser	Time [s]	Extension [mm]	Strain	Load [kN]	Tensile stress [MPa]
287	1.009	1.522	0.008	17.552	55.868
288	1.012	1.527	0.008	17.608	56.048
289	1.015	1.533	0.008	17.665	56.228
290	1.018	1.538	0.008	17.721	56.409
291	1.021	1.543	0.008	17.778	56.589
292	1.024	1.548	0.008	17.835	56.771
293	1.027	1.553	0.008	17.892	56.952
294	1.030	1.558	0.008	17.949	57.132
295	1.033	1.564	0.008	18.005	57.311
296	1.036	1.569	0.008	18.061	57.491
297	1.039	1.574	0.008	18.118	57.671
298	1.042	1.579	0.008	18.174	57.850
299	1.045	1.584	0.008	18.231	58.030
300	1.048	1.589	0.008	18.288	58.211
301	1.051	1.595	0.008	18.344	58.391
302	1.054	1.600	0.008	18.401	58.571
303	1.057	1.605	0.008	18.457	58.751
304	1.060	1.610	0.008	18.513	58.929
305	1.063	1.615	0.008	18.570	59.109
306	1.066	1.620	0.008	18.627	59.290
307	1.069	1.626	0.008	18.683	59.470
308	1.072	1.631	0.008	18.740	59.651
309	1.075	1.636	0.008	18.797	59.832
310	1.078	1.641	0.008	18.853	60.012
311	1.081	1.646	0.008	18.910	60.192
312	1.084	1.651	0.008	18.966	60.372
313	1.087	1.657	0.008	19.023	60.552
314	1.090	1.662	0.008	19.080	60.732
315	1.093	1.667	0.008	19.136	60.912
316	1.096	1.672	0.008	19.193	61.093
317	1.099	1.677	0.008	19.249	61.272
318	1.102	1.682	0.008	19.305	61.451
319	1.105	1.688	0.008	19.362	61.631
320	1.108	1.693	0.008	19.419	61.811
321	1.111	1.698	0.008	19.475	61.991
322	1.114	1.703	0.009	19.532	62.171
323	1.117	1.708	0.009	19.588	62.351
324	1.120	1.713	0.009	19.645	62.531
325	1.123	1.718	0.009	19.701	62.711
326	1.126	1.724	0.009	19.759	62.894
327	1.129	1.729	0.009	19.816	63.077
328	1.132	1.734	0.009	19.874	63.259
329	1.135	1.739	0.009	19.931	63.442
330	1.138	1.744	0.009	19.988	63.624
331	1.141	1.749	0.009	20.045	63.805
332	1.144	1.755	0.009	20.102	63.987
333	1.147	1.760	0.009	20.159	64.169
334	1.150	1.765	0.009	20.216	64.349

Ser	Time [s]	Extension [mm]	Strain	Load [kN]	Tensile stress [MPa]
335	1.153	1.770	0.009	20.272	64.529
336	1.156	1.775	0.009	20.329	64.708
337	1.159	1.780	0.009	20.385	64.887
338	1.162	1.786	0.009	20.442	65.067
339	1.165	1.791	0.009	20.498	65.249
340	1.168	1.796	0.009	20.556	65.431
341	1.171	1.801	0.009	20.613	65.612
342	1.174	1.806	0.009	20.669	65.792
343	1.177	1.811	0.009	20.725	65.971
344	1.180	1.816	0.009	20.781	66.149
345	1.183	1.822	0.009	20.838	66.329
346	1.186	1.827	0.009	20.895	66.510
347	1.189	1.832	0.009	20.952	66.692
348	1.192	1.837	0.009	21.009	66.874
349	1.195	1.842	0.009	21.066	67.056
350	1.198	1.847	0.009	21.124	67.238
351	1.201	1.852	0.009	21.181	67.421
352	1.204	1.858	0.009	21.238	67.604
353	1.207	1.863	0.009	21.296	67.788
354	1.210	1.868	0.009	21.354	67.971
355	1.213	1.873	0.009	21.411	68.154
356	1.216	1.878	0.009	21.469	68.338
357	1.219	1.883	0.009	21.527	68.522
358	1.222	1.888	0.009	21.585	68.707
359	1.225	1.894	0.009	21.643	68.893
360	1.228	1.899	0.009	21.702	69.079
361	1.231	1.904	0.010	21.760	69.264
362	1.234	1.909	0.010	21.819	69.451
363	1.237	1.914	0.010	21.878	69.639
364	1.240	1.919	0.010	21.937	69.828
365	1.243	1.924	0.010	21.997	70.017
366	1.246	1.929	0.010	22.056	70.206
367	1.249	1.935	0.010	22.115	70.396
368	1.252	1.940	0.010	22.176	70.587
369	1.255	1.945	0.010	22.236	70.780
370	1.258	1.950	0.010	22.297	70.973
371	1.261	1.955	0.010	22.358	71.166
372	1.264	1.960	0.010	22.418	71.360
373	1.267	1.965	0.010	22.479	71.554
374	1.270	1.970	0.010	22.540	71.749
375	1.273	1.976	0.010	22.602	71.944
376	1.276	1.981	0.010	22.664	72.142
377	1.279	1.986	0.010	22.726	72.340
378	1.282	1.991	0.010	22.789	72.539
379	1.285	1.996	0.010	22.852	72.739
380	1.288	2.001	0.010	22.915	72.940
381	1.291	2.006	0.010	22.978	73.142
382	1.294	2.011	0.010	23.042	73.346

Ser	Time [s]	Extension [mm]	Strain	Load [kN]	Tensile stress [MPa]
383	1.297	2.017	0.010	23.107	73.551
384	1.300	2.022	0.010	23.171	73.756
385	1.303	2.027	0.010	23.235	73.960
386	1.306	2.032	0.010	23.299	74.164
387	1.309	2.037	0.010	23.364	74.369
388	1.312	2.042	0.010	23.428	74.575
389	1.315	2.047	0.010	23.493	74.782
390	1.318	2.052	0.010	23.559	74.990
391	1.321	2.058	0.010	23.624	75.197
392	1.324	2.063	0.010	23.689	75.405
393	1.327	2.068	0.010	23.755	75.613
394	1.330	2.073	0.010	23.820	75.822
395	1.333	2.078	0.010	23.887	76.033
396	1.336	2.083	0.010	23.953	76.246
397	1.339	2.088	0.010	24.021	76.461
398	1.342	2.093	0.010	24.089	76.677
399	1.345	2.098	0.010	24.157	76.893
400	1.348	2.104	0.011	24.224	77.109
401	1.351	2.109	0.011	24.293	77.326
402	1.354	2.114	0.011	24.361	77.545
403	1.357	2.119	0.011	24.431	77.766
404	1.360	2.124	0.011	24.501	77.990
405	1.363	2.129	0.011	24.572	78.216
406	1.366	2.134	0.011	24.644	78.445
407	1.369	2.139	0.011	24.717	78.676
408	1.372	2.144	0.011	24.790	78.910
409	1.375	2.149	0.011	24.864	79.144
410	1.378	2.155	0.011	24.937	79.376
411	1.381	2.160	0.011	25.009	79.607
412	1.384	2.165	0.011	25.082	79.839
413	1.387	2.170	0.011	25.156	80.074
414	1.390	2.175	0.011	25.231	80.313
415	1.392	2.178	0.011	25.282	80.474
416	1.394	2.182	0.011	25.333	80.636
417	1.396	2.185	0.011	25.384	80.800
418	1.398	2.189	0.011	25.436	80.966
419	1.400	2.192	0.011	25.488	81.132
420	1.402	2.195	0.011	25.541	81.299
421	1.404	2.199	0.011	25.593	81.465
422	1.406	2.202	0.011	25.645	81.630
423	1.408	2.206	0.011	25.697	81.795
424	1.410	2.209	0.011	25.748	81.960
425	1.412	2.213	0.011	25.800	82.125
426	1.414	2.216	0.011	25.852	82.290
427	1.416	2.219	0.011	25.904	82.456
428	1.418	2.223	0.011	25.957	82.622
429	1.420	2.226	0.011	26.009	82.788
430	1.422	2.230	0.011	26.061	82.954

Ser	Time [s]	Extension [mm]	Strain	Load [kN]	Tensile stress [MPa]
431	1.424	2.233	0.011	26.113	83.119
432	1.426	2.237	0.011	26.164	83.283
433	1.428	2.240	0.011	26.216	83.447
434	1.430	2.243	0.011	26.267	83.611
435	1.432	2.247	0.011	26.318	83.774
436	1.434	2.250	0.011	26.369	83.936
437	1.436	2.254	0.011	26.420	84.098
438	1.438	2.257	0.011	26.470	84.258
439	1.440	2.261	0.011	26.521	84.418
440	1.442	2.264	0.011	26.571	84.578
441	1.445	2.269	0.011	26.645	84.815
442	1.448	2.274	0.011	26.719	85.050
443	1.451	2.279	0.011	26.792	85.282
444	1.454	2.284	0.011	26.864	85.510
445	1.457	2.290	0.011	26.935	85.736
446	1.460	2.295	0.011	27.005	85.959
447	1.463	2.300	0.012	27.074	86.180
448	1.466	2.305	0.012	27.143	86.400
449	1.469	2.310	0.012	27.212	86.619
450	1.472	2.315	0.012	27.281	86.837
451	1.475	2.320	0.012	27.349	87.054
452	1.478	2.325	0.012	27.417	87.272
453	1.481	2.330	0.012	27.486	87.489
454	1.484	2.335	0.012	27.554	87.708
455	1.487	2.340	0.012	27.623	87.928
456	1.490	2.345	0.012	27.693	88.149
457	1.493	2.350	0.012	27.763	88.371
458	1.496	2.355	0.012	27.832	88.593
459	1.499	2.360	0.012	27.902	88.815
460	1.502	2.365	0.012	27.972	89.038
461	1.505	2.370	0.012	28.042	89.262
462	1.508	2.376	0.012	28.112	89.485
463	1.511	2.381	0.012	28.182	89.707
464	1.514	2.386	0.012	28.252	89.928
465	1.517	2.391	0.012	28.320	90.146
466	1.520	2.396	0.012	28.389	90.365
467	1.523	2.401	0.012	28.457	90.582
468	1.526	2.406	0.012	28.526	90.800
469	1.529	2.411	0.012	28.595	91.019
470	1.532	2.416	0.012	28.664	91.240
471	1.535	2.422	0.012	28.733	91.461
472	1.538	2.427	0.012	28.803	91.682
473	1.541	2.432	0.012	28.872	91.903
474	1.544	2.437	0.012	28.942	92.124
475	1.547	2.442	0.012	29.011	92.346
476	1.550	2.447	0.012	29.081	92.568
477	1.553	2.452	0.012	29.151	92.790
478	1.556	2.457	0.012	29.221	93.013

Ser	Time [s]	Extension [mm]	Strain	Load [kN]	Tensile stress [MPa]
479	1.559	2.463	0.012	29.292	93.238
480	1.562	2.468	0.012	29.363	93.465
481	1.565	2.473	0.012	29.434	93.692
482	1.568	2.478	0.012	29.505	93.918
483	1.571	2.483	0.012	29.577	94.145
484	1.574	2.488	0.012	29.648	94.372
485	1.577	2.493	0.012	29.719	94.598
486	1.580	2.498	0.012	29.790	94.824
487	1.583	2.503	0.013	29.861	95.050
488	1.586	2.508	0.013	29.932	95.277
489	1.589	2.513	0.013	30.003	95.503
490	1.592	2.519	0.013	30.074	95.729
491	1.595	2.524	0.013	30.144	95.953
492	1.598	2.529	0.013	30.215	96.177
493	1.601	2.534	0.013	30.285	96.401
494	1.604	2.539	0.013	30.356	96.626
495	1.607	2.544	0.013	30.427	96.851
496	1.610	2.549	0.013	30.498	97.077
497	1.613	2.554	0.013	30.569	97.304
498	1.616	2.559	0.013	30.640	97.531
499	1.619	2.564	0.013	30.711	97.757
500	1.622	2.570	0.013	30.782	97.982
501	1.625	2.575	0.013	30.852	98.206
502	1.628	2.580	0.013	30.923	98.431
503	1.631	2.585	0.013	30.993	98.655
504	1.634	2.590	0.013	31.064	98.880
505	1.637	2.595	0.013	31.135	99.104
506	1.640	2.600	0.013	31.205	99.329
507	1.643	2.605	0.013	31.275	99.552
508	1.646	2.610	0.013	31.345	99.775
509	1.649	2.616	0.013	31.415	99.997
510	1.652	2.621	0.013	31.485	100.219
511	1.655	2.626	0.013	31.554	100.441
512	1.658	2.631	0.013	31.624	100.663
513	1.661	2.636	0.013	31.694	100.886
514	1.664	2.641	0.013	31.765	101.110
515	1.667	2.646	0.013	31.835	101.335
516	1.670	2.651	0.013	31.906	101.560
517	1.673	2.656	0.013	31.977	101.786
518	1.676	2.661	0.013	32.048	102.012
519	1.679	2.666	0.013	32.120	102.240
520	1.682	2.671	0.013	32.192	102.470
521	1.685	2.676	0.013	32.264	102.701
522	1.688	2.681	0.013	32.337	102.931
523	1.691	2.686	0.013	32.409	103.160
524	1.694	2.691	0.013	32.480	103.388
525	1.697	2.696	0.013	32.551	103.615
526	1.700	2.701	0.014	32.623	103.841

Ser	Time [s]	Extension [mm]	Strain	Load [kN]	Tensile stress [MPa]
527	1.703	2.707	0.014	32.694	104.068
528	1.706	2.712	0.014	32.765	104.295
529	1.709	2.717	0.014	32.836	104.522
530	1.712	2.722	0.014	32.907	104.747
531	1.715	2.727	0.014	32.978	104.972
532	1.718	2.732	0.014	33.049	105.198
533	1.721	2.737	0.014	33.120	105.425
534	1.724	2.742	0.014	33.192	105.653
535	1.727	2.747	0.014	33.263	105.880
536	1.730	2.752	0.014	33.335	106.107
537	1.733	2.757	0.014	33.406	106.335
538	1.736	2.762	0.014	33.478	106.563
539	1.739	2.767	0.014	33.549	106.791
540	1.742	2.772	0.014	33.621	107.020
541	1.745	2.778	0.014	33.693	107.248
542	1.748	2.783	0.014	33.764	107.475
543	1.751	2.788	0.014	33.835	107.701
544	1.754	2.793	0.014	33.906	107.925
545	1.757	2.798	0.014	33.976	108.148
546	1.760	2.803	0.014	34.045	108.370
547	1.763	2.808	0.014	34.116	108.594
548	1.766	2.813	0.014	34.186	108.817
549	1.769	2.818	0.014	34.256	109.040
550	1.772	2.823	0.014	34.326	109.264
551	1.775	2.828	0.014	34.397	109.489
552	1.778	2.833	0.014	34.468	109.715
553	1.781	2.838	0.014	34.539	109.941
554	1.784	2.843	0.014	34.610	110.167
555	1.787	2.848	0.014	34.681	110.393
556	1.790	2.854	0.014	34.752	110.620
557	1.793	2.859	0.014	34.824	110.847
558	1.796	2.864	0.014	34.895	111.074
559	1.799	2.869	0.014	34.967	111.302
560	1.802	2.874	0.014	35.038	111.530
561	1.805	2.879	0.014	35.110	111.758
562	1.808	2.884	0.014	35.182	111.987
563	1.811	2.889	0.014	35.254	112.216
564	1.814	2.894	0.014	35.326	112.446
565	1.817	2.899	0.014	35.398	112.676
566	1.820	2.904	0.015	35.470	112.905
567	1.823	2.909	0.015	35.542	113.134
568	1.826	2.914	0.015	35.614	113.361
569	1.829	2.919	0.015	35.685	113.588
570	1.832	2.925	0.015	35.755	113.813
571	1.835	2.930	0.015	35.826	114.038
572	1.838	2.935	0.015	35.897	114.264
573	1.841	2.940	0.015	35.968	114.489
574	1.844	2.945	0.015	36.039	114.715

Ser	Time [s]	Extension [mm]	Strain	Load [kN]	Tensile stress [MPa]
575	1.847	2.950	0.015	36.110	114.942
576	1.850	2.955	0.015	36.182	115.171
577	1.853	2.960	0.015	36.254	115.399
578	1.856	2.965	0.015	36.325	115.627
579	1.859	2.970	0.015	36.397	115.857
580	1.862	2.975	0.015	36.470	116.087
581	1.865	2.980	0.015	36.542	116.316
582	1.868	2.985	0.015	36.614	116.547
583	1.871	2.990	0.015	36.687	116.780
584	1.874	2.995	0.015	36.760	117.012
585	1.877	3.000	0.015	36.833	117.243
586	1.880	3.006	0.015	36.906	117.474
587	1.883	3.011	0.015	36.978	117.705
588	1.886	3.016	0.015	37.051	117.936
589	1.889	3.021	0.015	37.123	118.166
590	1.892	3.026	0.015	37.195	118.396
591	1.895	3.031	0.015	37.267	118.625
592	1.898	3.036	0.015	37.339	118.853
593	1.901	3.041	0.015	37.411	119.082
594	1.904	3.046	0.015	37.474	119.284
595	1.909	3.055	0.015	37.419	119.107
596	1.911	3.058	0.015	37.360	118.921
597	1.913	3.062	0.015	37.300	118.729
598	1.915	3.065	0.015	37.227	118.497
599	1.917	3.069	0.015	37.145	118.237
600	1.919	3.072	0.015	37.071	118.000
601	1.921	3.076	0.015	37.007	117.796
602	1.923	3.080	0.015	36.944	117.595
603	1.925	3.083	0.015	36.882	117.400
604	1.927	3.087	0.015	36.832	117.240
605	1.930	3.092	0.015	36.777	117.066
606	1.934	3.099	0.015	36.726	116.903
607	1.946	3.119	0.016	36.788	117.101
608	1.949	3.124	0.016	36.843	117.276
609	1.952	3.129	0.016	36.913	117.496
610	1.954	3.132	0.016	36.965	117.663
611	1.956	3.135	0.016	37.020	117.838
612	1.958	3.138	0.016	37.078	118.024
613	1.960	3.142	0.016	37.140	118.220
614	1.962	3.145	0.016	37.204	118.422
615	1.964	3.148	0.016	37.268	118.628
616	1.966	3.152	0.016	37.334	118.839
617	1.968	3.155	0.016	37.403	119.056
618	1.970	3.158	0.016	37.472	119.277
619	1.972	3.161	0.016	37.542	119.500
620	1.974	3.165	0.016	37.614	119.728
621	1.976	3.168	0.016	37.687	119.961
622	1.978	3.171	0.016	37.761	120.198

Ser	Time [s]	Extension [mm]	Strain	Load [kN]	Tensile stress [MPa]
623	1.980	3.175	0.016	37.837	120.438
624	1.982	3.178	0.016	37.914	120.683
625	1.984	3.181	0.016	37.992	120.931
626	1.986	3.185	0.016	38.071	121.183
627	1.988	3.188	0.016	38.150	121.437
628	1.990	3.191	0.016	38.231	121.694
629	1.992	3.195	0.016	38.313	121.953
630	1.994	3.198	0.016	38.394	122.213
631	1.996	3.201	0.016	38.476	122.472
632	1.998	3.205	0.016	38.557	122.730
633	2.000	3.208	0.016	38.638	122.987
634	2.002	3.212	0.016	38.718	123.242
635	2.004	3.215	0.016	38.797	123.495
636	2.006	3.219	0.016	38.875	123.743
637	2.008	3.222	0.016	38.952	123.988
638	2.010	3.225	0.016	39.028	124.229
639	2.012	3.229	0.016	39.102	124.465
640	2.014	3.232	0.016	39.175	124.698
641	2.016	3.236	0.016	39.246	124.925
642	2.018	3.239	0.016	39.317	125.149
643	2.020	3.243	0.016	39.385	125.367
644	2.022	3.247	0.016	39.452	125.579
645	2.024	3.250	0.016	39.517	125.786
646	2.026	3.254	0.016	39.580	125.988
647	2.028	3.257	0.016	39.643	126.187
648	2.030	3.261	0.016	39.704	126.382
649	2.032	3.264	0.016	39.764	126.572
650	2.034	3.268	0.016	39.822	126.759
651	2.036	3.271	0.016	39.880	126.941
652	2.038	3.275	0.016	39.935	127.118
653	2.040	3.278	0.016	39.989	127.290
654	2.042	3.282	0.016	40.042	127.458
655	2.044	3.285	0.016	40.094	127.622
656	2.047	3.291	0.016	40.168	127.858
657	2.050	3.296	0.016	40.239	128.085
658	2.053	3.301	0.017	40.308	128.305
659	2.056	3.306	0.017	40.376	128.522
660	2.059	3.312	0.017	40.443	128.735
661	2.062	3.317	0.017	40.511	128.949
662	2.065	3.322	0.017	40.578	129.165
663	2.068	3.327	0.017	40.647	129.384
664	2.071	3.333	0.017	40.718	129.609
665	2.074	3.338	0.017	40.790	129.837
666	2.077	3.343	0.017	40.863	130.070
667	2.080	3.348	0.017	40.937	130.308
668	2.082	3.351	0.017	40.988	130.468
669	2.084	3.355	0.017	41.039	130.630
670	2.086	3.358	0.017	41.091	130.795

Ser	Time [s]	Extension [mm]	Strain	Load [kN]	Tensile stress [MPa]
671	2.088	3.362	0.017	41.143	130.962
672	2.090	3.365	0.017	41.196	131.130
673	2.092	3.369	0.017	41.249	131.299
674	2.094	3.372	0.017	41.302	131.468
675	2.096	3.375	0.017	41.356	131.639
676	2.098	3.379	0.017	41.410	131.812
677	2.100	3.382	0.017	41.465	131.987
678	2.102	3.386	0.017	41.520	132.163
679	2.104	3.389	0.017	41.576	132.341
680	2.106	3.393	0.017	41.633	132.521
681	2.108	3.396	0.017	41.690	132.702
682	2.110	3.399	0.017	41.747	132.885
683	2.112	3.403	0.017	41.805	133.070
684	2.114	3.406	0.017	41.863	133.255
685	2.116	3.410	0.017	41.922	133.441
686	2.118	3.413	0.017	41.980	133.627
687	2.120	3.417	0.017	42.039	133.813
688	2.122	3.420	0.017	42.097	133.999
689	2.124	3.424	0.017	42.155	134.184
690	2.126	3.427	0.017	42.213	134.369
691	2.128	3.430	0.017	42.271	134.552
692	2.130	3.434	0.017	42.328	134.735
693	2.132	3.437	0.017	42.386	134.918
694	2.134	3.441	0.017	42.443	135.099
695	2.136	3.444	0.017	42.500	135.280
696	2.138	3.448	0.017	42.556	135.461
697	2.140	3.451	0.017	42.613	135.641
698	2.142	3.454	0.017	42.669	135.820
699	2.144	3.458	0.017	42.725	135.998
700	2.146	3.461	0.017	42.781	136.175
701	2.148	3.465	0.017	42.836	136.351
702	2.150	3.468	0.017	42.891	136.526
703	2.152	3.472	0.017	42.946	136.701
704	2.154	3.475	0.017	43.001	136.876
705	2.156	3.478	0.017	43.056	137.052
706	2.158	3.482	0.017	43.111	137.227
707	2.160	3.485	0.017	43.166	137.402
708	2.162	3.489	0.017	43.221	137.576
709	2.164	3.492	0.017	43.276	137.750
710	2.166	3.495	0.017	43.330	137.925
711	2.168	3.499	0.017	43.385	138.100
712	2.170	3.502	0.018	43.441	138.276
713	2.172	3.506	0.018	43.496	138.451
714	2.174	3.509	0.018	43.551	138.626
715	2.176	3.513	0.018	43.606	138.801
716	2.178	3.516	0.018	43.661	138.976
717	2.180	3.519	0.018	43.716	139.151
718	2.182	3.523	0.018	43.771	139.326

Ser	Time [s]	Extension [mm]	Strain	Load [kN]	Tensile stress [MPa]
719	2.184	3.526	0.018	43.826	139.502
720	2.186	3.530	0.018	43.881	139.677
721	2.188	3.533	0.018	43.936	139.852
722	2.190	3.536	0.018	43.991	140.028
723	2.192	3.540	0.018	44.047	140.205
724	2.194	3.543	0.018	44.102	140.381
725	2.196	3.547	0.018	44.157	140.557
726	2.198	3.550	0.018	44.213	140.735
727	2.200	3.553	0.018	44.269	140.913
728	2.202	3.557	0.018	44.325	141.092
729	2.204	3.560	0.018	44.382	141.272
730	2.206	3.564	0.018	44.439	141.452
731	2.208	3.567	0.018	44.495	141.633
732	2.210	3.570	0.018	44.552	141.815
733	2.212	3.574	0.018	44.609	141.996
734	2.214	3.577	0.018	44.666	142.178
735	2.216	3.581	0.018	44.724	142.360
736	2.218	3.584	0.018	44.781	142.543
737	2.220	3.587	0.018	44.839	142.726
738	2.222	3.591	0.018	44.896	142.909
739	2.224	3.594	0.018	44.954	143.092
740	2.226	3.597	0.018	45.011	143.276
741	2.228	3.601	0.018	45.069	143.460
742	2.230	3.604	0.018	45.127	143.644
743	2.232	3.608	0.018	45.185	143.829
744	2.234	3.611	0.018	45.243	144.014
745	2.236	3.614	0.018	45.301	144.198
746	2.238	3.618	0.018	45.359	144.383
747	2.240	3.621	0.018	45.417	144.568
748	2.242	3.625	0.018	45.476	144.754
749	2.244	3.628	0.018	45.534	144.941
750	2.246	3.631	0.018	45.593	145.127
751	2.248	3.635	0.018	45.652	145.314
752	2.250	3.638	0.018	45.711	145.502
753	2.252	3.642	0.018	45.769	145.689
754	2.254	3.645	0.018	45.828	145.876
755	2.256	3.648	0.018	45.887	146.063
756	2.258	3.652	0.018	45.946	146.250
757	2.260	3.655	0.018	46.005	146.437
758	2.262	3.659	0.018	46.063	146.624
759	2.264	3.662	0.018	46.122	146.811
760	2.266	3.665	0.018	46.181	146.999
761	2.268	3.669	0.018	46.240	147.186
762	2.270	3.672	0.018	46.299	147.373
763	2.272	3.676	0.018	46.357	147.560
764	2.274	3.679	0.018	46.416	147.746
765	2.276	3.682	0.018	46.474	147.932
766	2.278	3.686	0.018	46.533	148.118

Ser	Time [s]	Extension [mm]	Strain	Load [kN]	Tensile stress [MPa]
767	2.280	3.689	0.018	46.591	148.304
768	2.282	3.693	0.018	46.649	148.490
769	2.284	3.696	0.018	46.708	148.676
770	2.286	3.699	0.018	46.767	148.863
771	2.288	3.703	0.019	46.826	149.051
772	2.290	3.706	0.019	46.885	149.239
773	2.292	3.710	0.019	46.944	149.427
774	2.294	3.713	0.019	47.003	149.615
775	2.296	3.716	0.019	47.062	149.803
776	2.298	3.720	0.019	47.121	149.990
777	2.300	3.723	0.019	47.180	150.178
778	2.302	3.727	0.019	47.239	150.365
779	2.304	3.730	0.019	47.297	150.552
780	2.306	3.733	0.019	47.356	150.738
781	2.308	3.737	0.019	47.414	150.925
782	2.310	3.740	0.019	47.473	151.111
783	2.312	3.744	0.019	47.531	151.297
784	2.314	3.747	0.019	47.590	151.484
785	2.316	3.750	0.019	47.649	151.670
786	2.318	3.754	0.019	47.707	151.857
787	2.320	3.757	0.019	47.766	152.044
788	2.322	3.761	0.019	47.825	152.232
789	2.324	3.764	0.019	47.884	152.421
790	2.326	3.767	0.019	47.944	152.610
791	2.328	3.771	0.019	48.003	152.799
792	2.330	3.774	0.019	48.063	152.988
793	2.332	3.778	0.019	48.122	153.178
794	2.334	3.781	0.019	48.182	153.367
795	2.336	3.784	0.019	48.241	153.556
796	2.338	3.788	0.019	48.300	153.745
797	2.340	3.791	0.019	48.360	153.934
798	2.342	3.794	0.019	48.419	154.123
799	2.344	3.798	0.019	48.478	154.311
800	2.346	3.801	0.019	48.538	154.500
801	2.348	3.805	0.019	48.597	154.689
802	2.350	3.808	0.019	48.657	154.879
803	2.352	3.811	0.019	48.716	155.068
804	2.354	3.815	0.019	48.775	155.256
805	2.356	3.818	0.019	48.834	155.445
806	2.358	3.822	0.019	48.894	155.634
807	2.360	3.825	0.019	48.953	155.823
808	2.362	3.828	0.019	49.013	156.012
809	2.364	3.832	0.019	49.072	156.202
810	2.366	3.835	0.019	49.132	156.392
811	2.368	3.838	0.019	49.192	156.583
812	2.370	3.842	0.019	49.252	156.775
813	2.372	3.845	0.019	49.312	156.966
814	2.374	3.849	0.019	49.373	157.158

Ser	Time [s]	Extension [mm]	Strain	Load [kN]	Tensile stress [MPa]
815	2.376	3.852	0.019	49.433	157.349
816	2.378	3.855	0.019	49.493	157.541
817	2.380	3.859	0.019	49.553	157.732
818	2.382	3.862	0.019	49.613	157.924
819	2.384	3.865	0.019	49.674	158.116
820	2.386	3.869	0.019	49.734	158.308
821	2.388	3.872	0.019	49.794	158.499
822	2.390	3.876	0.019	49.854	158.690
823	2.392	3.879	0.019	49.914	158.882
824	2.394	3.882	0.019	49.974	159.073
825	2.396	3.886	0.019	50.034	159.264
826	2.398	3.889	0.019	50.094	159.455
827	2.400	3.892	0.019	50.154	159.646
828	2.402	3.896	0.019	50.214	159.837
829	2.404	3.899	0.019	50.274	160.028
830	2.406	3.903	0.020	50.334	160.219
831	2.408	3.906	0.020	50.394	160.410
832	2.410	3.909	0.020	50.454	160.601
833	2.412	3.913	0.020	50.514	160.792
834	2.414	3.916	0.020	50.574	160.983
835	2.416	3.919	0.020	50.634	161.173
836	2.418	3.923	0.020	50.694	161.363
837	2.420	3.926	0.020	50.754	161.554
838	2.422	3.929	0.020	50.813	161.744
839	2.424	3.933	0.020	50.873	161.935
840	2.426	3.936	0.020	50.933	162.126
841	2.428	3.940	0.020	50.994	162.318
842	2.430	3.943	0.020	51.054	162.511
843	2.432	3.946	0.020	51.115	162.704
844	2.434	3.950	0.020	51.175	162.896
845	2.436	3.953	0.020	51.236	163.089
846	2.438	3.956	0.020	51.296	163.281
847	2.440	3.960	0.020	51.356	163.473
848	2.442	3.963	0.020	51.417	163.665
849	2.444	3.966	0.020	51.477	163.857
850	2.446	3.970	0.020	51.538	164.050
851	2.448	3.973	0.020	51.598	164.243
852	2.450	3.976	0.020	51.659	164.436
853	2.452	3.980	0.020	51.720	164.630
854	2.454	3.983	0.020	51.781	164.824
855	2.456	3.986	0.020	51.842	165.018
856	2.458	3.990	0.020	51.903	165.212
857	2.460	3.993	0.020	51.964	165.406
858	2.462	3.997	0.020	52.025	165.601
859	2.464	4.000	0.020	52.086	165.796
860	2.466	4.003	0.020	52.148	165.991
861	2.468	4.007	0.020	52.209	166.187
862	2.470	4.010	0.020	52.271	166.383

Ser	Time [s]	Extension [mm]	Strain	Load [kN]	Tensile stress [MPa]
863	2.472	4.013	0.020	52.332	166.579
864	2.474	4.017	0.020	52.394	166.775
865	2.476	4.020	0.020	52.456	166.972
866	2.478	4.023	0.020	52.517	167.168
867	2.480	4.027	0.020	52.579	167.364
868	2.482	4.030	0.020	52.641	167.561
869	2.484	4.034	0.020	52.702	167.757
870	2.486	4.037	0.020	52.764	167.952
871	2.488	4.040	0.020	52.825	168.148
872	2.490	4.044	0.020	52.887	168.343
873	2.492	4.047	0.020	52.948	168.539
874	2.494	4.050	0.020	53.010	168.735
875	2.496	4.054	0.020	53.071	168.930
876	2.498	4.057	0.020	53.133	169.126
877	2.500	4.060	0.020	53.194	169.323
878	2.502	4.064	0.020	53.256	169.519
879	2.504	4.067	0.020	53.317	169.714
880	2.506	4.071	0.020	53.379	169.909
881	2.508	4.074	0.020	53.440	170.105
882	2.510	4.077	0.020	53.502	170.302
883	2.512	4.081	0.020	53.564	170.498
884	2.514	4.084	0.020	53.625	170.694
885	2.516	4.087	0.020	53.687	170.890
886	2.518	4.091	0.020	53.748	171.085
887	2.520	4.094	0.020	53.809	171.280
888	2.522	4.097	0.020	53.871	171.476
889	2.524	4.101	0.021	53.932	171.672
890	2.526	4.104	0.021	53.994	171.869
891	2.528	4.108	0.021	54.056	172.065
892	2.530	4.111	0.021	54.118	172.262
893	2.532	4.114	0.021	54.180	172.460
894	2.534	4.118	0.021	54.242	172.657
895	2.536	4.121	0.021	54.304	172.855
896	2.538	4.124	0.021	54.366	173.051
897	2.540	4.128	0.021	54.427	173.247
898	2.542	4.131	0.021	54.489	173.442
899	2.544	4.134	0.021	54.550	173.638
900	2.546	4.138	0.021	54.611	173.833
901	2.548	4.141	0.021	54.672	174.028
902	2.550	4.144	0.021	54.734	174.224
903	2.552	4.148	0.021	54.796	174.420
904	2.554	4.151	0.021	54.857	174.615
905	2.556	4.154	0.021	54.918	174.810
906	2.558	4.158	0.021	54.979	175.005
907	2.560	4.161	0.021	55.040	175.199
908	2.562	4.164	0.021	55.102	175.394
909	2.564	4.168	0.021	55.163	175.590
910	2.566	4.171	0.021	55.225	175.786

Ser	Time [s]	Extension [mm]	Strain	Load [kN]	Tensile stress [MPa]
911	2.568	4.174	0.021	55.286	175.982
912	2.570	4.178	0.021	55.348	176.179
913	2.572	4.181	0.021	55.410	176.376
914	2.574	4.184	0.021	55.472	176.572
915	2.576	4.188	0.021	55.533	176.768
916	2.578	4.191	0.021	55.595	176.964
917	2.580	4.194	0.021	55.657	177.161
918	2.582	4.198	0.021	55.719	177.359
919	2.584	4.201	0.021	55.781	177.557
920	2.586	4.204	0.021	55.843	177.755
921	2.588	4.208	0.021	55.905	177.952
922	2.590	4.211	0.021	55.968	178.151
923	2.592	4.215	0.021	56.030	178.349
924	2.594	4.218	0.021	56.092	178.547
925	2.596	4.221	0.021	56.154	178.744
926	2.598	4.225	0.021	56.216	178.942
927	2.600	4.228	0.021	56.278	179.140
928	2.602	4.231	0.021	56.341	179.338
929	2.604	4.235	0.021	56.403	179.535
930	2.606	4.238	0.021	56.465	179.733
931	2.608	4.241	0.021	56.527	179.931
932	2.610	4.245	0.021	56.589	180.129
933	2.612	4.248	0.021	56.651	180.327
934	2.614	4.251	0.021	56.714	180.525
935	2.616	4.255	0.021	56.776	180.723
936	2.618	4.258	0.021	56.838	180.921
937	2.620	4.261	0.021	56.900	181.120
938	2.622	4.265	0.021	56.963	181.318
939	2.624	4.268	0.021	57.025	181.516
940	2.626	4.271	0.021	57.087	181.714
941	2.628	4.275	0.021	57.149	181.912
942	2.630	4.278	0.021	57.211	182.109
943	2.632	4.281	0.021	57.273	182.306
944	2.634	4.285	0.021	57.335	182.504
945	2.636	4.288	0.021	57.397	182.701
946	2.638	4.291	0.021	57.460	182.900
947	2.640	4.295	0.021	57.522	183.098
948	2.642	4.298	0.021	57.584	183.297
949	2.644	4.301	0.022	57.647	183.495
950	2.646	4.305	0.022	57.709	183.693
951	2.648	4.308	0.022	57.771	183.891
952	2.650	4.311	0.022	57.834	184.090
953	2.652	4.315	0.022	57.896	184.290
954	2.654	4.318	0.022	57.959	184.490
955	2.656	4.321	0.022	58.022	184.690
956	2.658	4.325	0.022	58.085	184.891
957	2.660	4.328	0.022	58.148	185.092
958	2.662	4.331	0.022	58.212	185.294

Ser	Time [s]	Extension [mm]	Strain	Load [kN]	Tensile stress [MPa]
959	2.664	4.335	0.022	58.275	185.496
960	2.666	4.338	0.022	58.339	185.699
961	2.668	4.341	0.022	58.403	185.901
962	2.670	4.345	0.022	58.466	186.104
963	2.672	4.348	0.022	58.530	186.307
964	2.674	4.351	0.022	58.594	186.510
965	2.676	4.355	0.022	58.657	186.713
966	2.678	4.358	0.022	58.721	186.915
967	2.680	4.361	0.022	58.785	187.119
968	2.682	4.365	0.022	58.849	187.322
969	2.684	4.368	0.022	58.913	187.526
970	2.686	4.371	0.022	58.977	187.729
971	2.688	4.375	0.022	59.041	187.934
972	2.690	4.378	0.022	59.105	188.138
973	2.692	4.381	0.022	59.170	188.343
974	2.694	4.385	0.022	59.234	188.549
975	2.696	4.388	0.022	59.299	188.753
976	2.698	4.391	0.022	59.363	188.958
977	2.700	4.395	0.022	59.428	189.164
978	2.702	4.398	0.022	59.492	189.370
979	2.704	4.401	0.022	59.557	189.576
980	2.706	4.405	0.022	59.622	189.783
981	2.708	4.408	0.022	59.687	189.991
982	2.710	4.411	0.022	59.753	190.198
983	2.712	4.415	0.022	59.818	190.406
984	2.714	4.418	0.022	59.883	190.613
985	2.716	4.421	0.022	59.948	190.820
986	2.718	4.425	0.022	60.013	191.028
987	2.720	4.428	0.022	60.079	191.236
988	2.722	4.431	0.022	60.144	191.444
989	2.724	4.435	0.022	60.210	191.653
990	2.726	4.438	0.022	60.275	191.862
991	2.728	4.441	0.022	60.341	192.072
992	2.730	4.445	0.022	60.407	192.282
993	2.732	4.448	0.022	60.473	192.492
994	2.734	4.451	0.022	60.539	192.702
995	2.736	4.455	0.022	60.605	192.912
996	2.738	4.458	0.022	60.671	193.123
997	2.740	4.461	0.022	60.737	193.333
998	2.742	4.465	0.022	60.804	193.544
999	2.744	4.468	0.022	60.869	193.753
1000	2.746	4.471	0.022	60.935	193.963
1001	2.748	4.475	0.022	61.001	194.173
1002	2.750	4.478	0.022	61.067	194.384
1003	2.752	4.481	0.022	61.134	194.594
1004	2.754	4.485	0.022	61.200	194.805
1005	2.756	4.488	0.022	61.266	195.017
1006	2.758	4.491	0.022	61.333	195.228

Ser	Time [s]	Extension [mm]	Strain	Load [kN]	Tensile stress [MPa]
1007	2.760	4.495	0.022	61.400	195.441
1008	2.762	4.498	0.022	61.467	195.654
1009	2.764	4.501	0.023	61.533	195.867
1010	2.766	4.505	0.023	61.600	196.079
1011	2.768	4.508	0.023	61.667	196.291
1012	2.770	4.511	0.023	61.733	196.501
1013	2.772	4.515	0.023	61.799	196.712
1014	2.774	4.518	0.023	61.865	196.922
1015	2.776	4.521	0.023	61.931	197.132
1016	2.778	4.525	0.023	61.997	197.342
1017	2.780	4.528	0.023	62.063	197.551
1018	2.782	4.531	0.023	62.128	197.761
1019	2.784	4.535	0.023	62.194	197.969
1020	2.786	4.538	0.023	62.259	198.177
1021	2.788	4.541	0.023	62.324	198.384
1022	2.790	4.544	0.023	62.390	198.592
1023	2.792	4.548	0.023	62.455	198.800
1024	2.794	4.551	0.023	62.520	199.008
1025	2.796	4.554	0.023	62.586	199.216
1026	2.798	4.558	0.023	62.651	199.426
1027	2.800	4.561	0.023	62.717	199.635
1028	2.802	4.564	0.023	62.783	199.844
1029	2.804	4.568	0.023	62.848	200.052
1030	2.806	4.571	0.023	62.914	200.260
1031	2.808	4.574	0.023	62.979	200.469
1032	2.810	4.578	0.023	63.045	200.678
1033	2.812	4.581	0.023	63.111	200.888
1034	2.814	4.584	0.023	63.177	201.098
1035	2.816	4.588	0.023	63.243	201.309
1036	2.818	4.591	0.023	63.310	201.521
1037	2.820	4.594	0.023	63.376	201.734
1038	2.822	4.598	0.023	63.443	201.946
1039	2.824	4.601	0.023	63.510	202.157
1040	2.826	4.604	0.023	63.576	202.369
1041	2.828	4.608	0.023	63.642	202.580
1042	2.830	4.611	0.023	63.709	202.792
1043	2.832	4.614	0.023	63.776	203.004
1044	2.834	4.617	0.023	63.842	203.217
1045	2.836	4.621	0.023	63.909	203.429
1046	2.838	4.624	0.023	63.976	203.642
1047	2.840	4.627	0.023	64.043	203.855
1048	2.842	4.631	0.023	64.110	204.068
1049	2.844	4.634	0.023	64.177	204.281
1050	2.846	4.637	0.023	64.243	204.493
1051	2.848	4.641	0.023	64.310	204.706
1052	2.850	4.644	0.023	64.378	204.920
1053	2.852	4.647	0.023	64.445	205.135
1054	2.854	4.651	0.023	64.512	205.349

Ser	Time [s]	Extension [mm]	Strain	Load [kN]	Tensile stress [MPa]
1055	2.856	4.654	0.023	64.580	205.564
1056	2.858	4.657	0.023	64.648	205.780
1057	2.860	4.660	0.023	64.715	205.995
1058	2.862	4.664	0.023	64.783	206.210
1059	2.864	4.667	0.023	64.850	206.425
1060	2.866	4.670	0.023	64.918	206.639
1061	2.868	4.674	0.023	64.985	206.854
1062	2.870	4.677	0.023	65.053	207.069
1063	2.872	4.680	0.023	65.120	207.284
1064	2.874	4.684	0.023	65.188	207.499
1065	2.876	4.687	0.023	65.255	207.714
1066	2.878	4.690	0.023	65.323	207.929
1067	2.880	4.693	0.023	65.391	208.145
1068	2.882	4.697	0.023	65.458	208.361
1069	2.884	4.700	0.024	65.526	208.577
1070	2.886	4.703	0.024	65.594	208.793
1071	2.888	4.707	0.024	65.662	209.008
1072	2.890	4.710	0.024	65.730	209.224
1073	2.892	4.713	0.024	65.797	209.439
1074	2.894	4.717	0.024	65.864	209.653
1075	2.896	4.720	0.024	65.932	209.868
1076	2.898	4.723	0.024	66.000	210.083
1077	2.900	4.726	0.024	66.067	210.299
1078	2.902	4.730	0.024	66.135	210.515
1079	2.904	4.733	0.024	66.203	210.730
1080	2.906	4.736	0.024	66.270	210.944
1081	2.908	4.740	0.024	66.337	211.158
1082	2.910	4.743	0.024	66.405	211.372
1083	2.912	4.746	0.024	66.471	211.585
1084	2.914	4.750	0.024	66.538	211.796
1085	2.916	4.753	0.024	66.604	212.007
1086	2.918	4.756	0.024	66.670	212.218
1087	2.920	4.759	0.024	66.737	212.430
1088	2.922	4.763	0.024	66.803	212.640
1089	2.924	4.766	0.024	66.869	212.851
1090	2.926	4.769	0.024	66.935	213.062
1091	2.928	4.773	0.024	67.002	213.274
1092	2.930	4.776	0.024	67.068	213.486
1093	2.932	4.779	0.024	67.135	213.697
1094	2.934	4.783	0.024	67.202	213.909
1095	2.936	4.786	0.024	67.268	214.120
1096	2.938	4.789	0.024	67.334	214.331
1097	2.940	4.792	0.024	67.401	214.543
1098	2.942	4.796	0.024	67.468	214.756
1099	2.944	4.799	0.024	67.535	214.969
1100	2.946	4.802	0.024	67.602	215.182
1101	2.948	4.806	0.024	67.668	215.395
1102	2.950	4.809	0.024	67.735	215.608

Ser	Time [s]	Extension [mm]	Strain	Load [kN]	Tensile stress [MPa]
1103	2.952	4.812	0.024	67.802	215.822
1104	2.954	4.816	0.024	67.870	216.036
1105	2.956	4.819	0.024	67.937	216.250
1106	2.958	4.822	0.024	68.005	216.466
1107	2.960	4.825	0.024	68.073	216.683
1108	2.962	4.829	0.024	68.141	216.900
1109	2.964	4.832	0.024	68.209	217.118
1110	2.966	4.835	0.024	68.278	217.335
1111	2.968	4.839	0.024	68.346	217.553
1112	2.970	4.842	0.024	68.415	217.772
1113	2.972	4.845	0.024	68.484	217.991
1114	2.974	4.848	0.024	68.553	218.210
1115	2.976	4.852	0.024	68.621	218.429
1116	2.978	4.855	0.024	68.691	218.649
1117	2.980	4.858	0.024	68.760	218.869
1118	2.982	4.862	0.024	68.829	219.089
1119	2.984	4.865	0.024	68.898	219.309
1120	2.986	4.868	0.024	68.967	219.529
1121	2.988	4.871	0.024	69.036	219.750
1122	2.990	4.875	0.024	69.106	219.972
1123	2.992	4.878	0.024	69.176	220.194
1124	2.994	4.881	0.024	69.246	220.417
1125	2.996	4.885	0.024	69.316	220.640
1126	2.998	4.888	0.024	69.387	220.864
1127	3.000	4.891	0.024	69.457	221.089
1128	3.002	4.894	0.024	69.528	221.314
1129	3.004	4.898	0.024	69.598	221.537
1130	3.006	4.901	0.025	69.668	221.761
1131	3.008	4.904	0.025	69.738	221.984
1132	3.010	4.908	0.025	69.809	222.208
1133	3.012	4.911	0.025	69.879	222.432
1134	3.014	4.914	0.025	69.950	222.656
1135	3.016	4.917	0.025	70.020	222.880
1136	3.018	4.921	0.025	70.090	223.104
1137	3.020	4.924	0.025	70.161	223.328
1138	3.022	4.927	0.025	70.231	223.552
1139	3.024	4.931	0.025	70.301	223.775
1140	3.026	4.934	0.025	70.371	223.998
1141	3.028	4.937	0.025	70.441	224.220
1142	3.030	4.941	0.025	70.511	224.442
1143	3.032	4.944	0.025	70.581	224.665
1144	3.034	4.947	0.025	70.651	224.888
1145	3.036	4.950	0.025	70.720	225.110
1146	3.038	4.954	0.025	70.790	225.333
1147	3.040	4.957	0.025	70.860	225.555
1148	3.042	4.960	0.025	70.930	225.777
1149	3.044	4.964	0.025	71.000	226.000
1150	3.046	4.967	0.025	71.070	226.221

Ser	Time [s]	Extension [mm]	Strain	Load [kN]	Tensile stress [MPa]
1151	3.048	4.970	0.025	71.139	226.443
1152	3.050	4.973	0.025	71.209	226.665
1153	3.052	4.977	0.025	71.279	226.887
1154	3.054	4.980	0.025	71.348	227.108
1155	3.056	4.983	0.025	71.418	227.329
1156	3.058	4.987	0.025	71.487	227.550
1157	3.060	4.990	0.025	71.556	227.771
1158	3.062	4.993	0.025	71.625	227.991
1159	3.064	4.996	0.025	71.694	228.210
1160	3.066	5.000	0.025	71.763	228.429
1161	3.068	5.003	0.025	71.832	228.648
1162	3.070	5.006	0.025	71.901	228.868
1163	3.072	5.010	0.025	71.970	229.088
1164	3.074	5.013	0.025	72.039	229.308
1165	3.076	5.016	0.025	72.108	229.528
1166	3.078	5.019	0.025	72.177	229.748
1167	3.080	5.023	0.025	72.247	229.969
1168	3.082	5.026	0.025	72.316	230.190
1169	3.084	5.029	0.025	72.386	230.411
1170	3.086	5.033	0.025	72.455	230.632
1171	3.088	5.036	0.025	72.525	230.854
1172	3.090	5.039	0.025	72.595	231.078
1173	3.092	5.042	0.025	72.666	231.302
1174	3.094	5.046	0.025	72.736	231.527
1175	3.096	5.049	0.025	72.807	231.752
1176	3.098	5.052	0.025	72.878	231.977
1177	3.100	5.056	0.025	72.949	232.203
1178	3.102	5.059	0.025	73.019	232.428
1179	3.104	5.062	0.025	73.090	232.652
1180	3.106	5.066	0.025	73.160	232.875
1181	3.108	5.069	0.025	73.230	233.099
1182	3.110	5.072	0.025	73.301	233.323
1183	3.112	5.076	0.025	73.371	233.547
1184	3.114	5.079	0.025	73.442	233.772
1185	3.116	5.082	0.025	73.512	233.996
1186	3.118	5.085	0.025	73.583	234.220
1187	3.120	5.089	0.025	73.653	234.444
1188	3.122	5.092	0.025	73.723	234.668
1189	3.124	5.095	0.025	73.793	234.891
1190	3.126	5.099	0.025	73.863	235.114
1191	3.128	5.102	0.026	73.933	235.336
1192	3.130	5.105	0.026	74.003	235.559
1193	3.132	5.109	0.026	74.073	235.781
1194	3.134	5.112	0.026	74.143	236.003
1195	3.136	5.115	0.026	74.212	236.225
1196	3.138	5.118	0.026	74.282	236.448
1197	3.140	5.122	0.026	74.352	236.671
1198	3.142	5.125	0.026	74.423	236.895

Ser	Time [s]	Extension [mm]	Strain	Load [kN]	Tensile stress [MPa]
1199	3.144	5.128	0.026	74.493	237.118
1200	3.146	5.131	0.026	74.563	237.342
1201	3.148	5.135	0.026	74.633	237.565
1202	3.150	5.138	0.026	74.703	237.788
1203	3.152	5.141	0.026	74.773	238.011
1204	3.154	5.145	0.026	74.843	238.233
1205	3.156	5.148	0.026	74.913	238.456
1206	3.158	5.151	0.026	74.983	238.679
1207	3.160	5.154	0.026	75.053	238.902
1208	3.162	5.158	0.026	75.124	239.126
1209	3.164	5.161	0.026	75.194	239.349
1210	3.166	5.164	0.026	75.264	239.572
1211	3.168	5.168	0.026	75.334	239.795
1212	3.170	5.171	0.026	75.404	240.019
1213	3.172	5.174	0.026	75.474	240.242
1214	3.174	5.177	0.026	75.544	240.465
1215	3.176	5.181	0.026	75.614	240.687
1216	3.178	5.184	0.026	75.684	240.911
1217	3.180	5.187	0.026	75.755	241.135
1218	3.182	5.190	0.026	75.825	241.359
1219	3.184	5.194	0.026	75.896	241.583
1220	3.186	5.197	0.026	75.966	241.808
1221	3.188	5.200	0.026	76.037	242.034
1222	3.190	5.204	0.026	76.108	242.259
1223	3.192	5.207	0.026	76.179	242.485
1224	3.194	5.210	0.026	76.250	242.710
1225	3.196	5.213	0.026	76.320	242.936
1226	3.198	5.217	0.026	76.391	243.162
1227	3.200	5.220	0.026	76.462	243.387
1228	3.202	5.223	0.026	76.534	243.614
1229	3.204	5.227	0.026	76.604	243.840
1230	3.206	5.230	0.026	76.675	244.065
1231	3.208	5.233	0.026	76.746	244.289
1232	3.210	5.236	0.026	76.816	244.513
1233	3.212	5.240	0.026	76.887	244.738
1234	3.214	5.243	0.026	76.957	244.962
1235	3.216	5.246	0.026	77.028	245.186
1236	3.218	5.250	0.026	77.098	245.410
1237	3.220	5.253	0.026	77.168	245.635
1238	3.222	5.256	0.026	77.239	245.859
1239	3.224	5.259	0.026	77.309	246.082
1240	3.226	5.263	0.026	77.379	246.305
1241	3.228	5.266	0.026	77.449	246.528
1242	3.230	5.269	0.026	77.519	246.752
1243	3.232	5.272	0.026	77.589	246.975
1244	3.234	5.276	0.026	77.660	247.198
1245	3.236	5.279	0.026	77.730	247.421
1246	3.238	5.282	0.026	77.800	247.645

Ser	Time [s]	Extension [mm]	Strain	Load [kN]	Tensile stress [MPa]
1247	3.240	5.286	0.026	77.870	247.869
1248	3.242	5.289	0.026	77.941	248.093
1249	3.244	5.292	0.026	78.011	248.316
1250	3.246	5.295	0.026	78.081	248.539
1251	3.248	5.299	0.026	78.151	248.764
1252	3.250	5.302	0.027	78.222	248.989
1253	3.252	5.305	0.027	78.293	249.214
1254	3.254	5.309	0.027	78.364	249.440
1255	3.256	5.312	0.027	78.435	249.665
1256	3.258	5.315	0.027	78.506	249.892
1257	3.260	5.318	0.027	78.577	250.120
1258	3.262	5.322	0.027	78.649	250.347
1259	3.264	5.325	0.027	78.720	250.574
1260	3.266	5.328	0.027	78.791	250.801
1261	3.268	5.332	0.027	78.863	251.028
1262	3.270	5.335	0.027	78.935	251.257
1263	3.272	5.338	0.027	79.006	251.485
1264	3.274	5.341	0.027	79.078	251.712
1265	3.276	5.345	0.027	79.149	251.940
1266	3.278	5.348	0.027	79.221	252.169
1267	3.280	5.351	0.027	79.294	252.399
1268	3.282	5.355	0.027	79.366	252.629
1269	3.284	5.358	0.027	79.438	252.858
1270	3.286	5.361	0.027	79.510	253.087
1271	3.288	5.364	0.027	79.582	253.317
1272	3.290	5.368	0.027	79.654	253.547
1273	3.292	5.371	0.027	79.726	253.777
1274	3.294	5.374	0.027	79.798	254.006
1275	3.296	5.377	0.027	79.870	254.234
1276	3.298	5.381	0.027	79.942	254.463
1277	3.300	5.384	0.027	80.014	254.693
1278	3.302	5.387	0.027	80.086	254.922
1279	3.304	5.390	0.027	80.158	255.150
1280	3.306	5.394	0.027	80.229	255.377
1281	3.308	5.397	0.027	80.301	255.605
1282	3.310	5.400	0.027	80.373	255.834
1283	3.312	5.404	0.027	80.445	256.063
1284	3.314	5.407	0.027	80.517	256.292
1285	3.316	5.410	0.027	80.589	256.521
1286	3.318	5.413	0.027	80.661	256.751
1287	3.320	5.417	0.027	80.733	256.980
1288	3.322	5.420	0.027	80.805	257.210
1289	3.324	5.423	0.027	80.877	257.439
1290	3.326	5.426	0.027	80.949	257.668
1291	3.328	5.430	0.027	81.021	257.897
1292	3.330	5.433	0.027	81.093	258.126
1293	3.332	5.436	0.027	81.165	258.356
1294	3.334	5.440	0.027	81.237	258.586

Ser	Time [s]	Extension [mm]	Strain	Load [kN]	Tensile stress [MPa]
1295	3.336	5.443	0.027	81.309	258.816
1296	3.338	5.446	0.027	81.382	259.047
1297	3.340	5.449	0.027	81.455	259.278
1298	3.342	5.453	0.027	81.527	259.510
1299	3.344	5.456	0.027	81.600	259.741
1300	3.346	5.459	0.027	81.673	259.972
1301	3.348	5.462	0.027	81.745	260.203
1302	3.350	5.466	0.027	81.818	260.435
1303	3.352	5.469	0.027	81.891	260.667
1304	3.354	5.472	0.027	81.964	260.899
1305	3.356	5.476	0.027	82.037	261.131
1306	3.358	5.479	0.027	82.110	261.363
1307	3.360	5.482	0.027	82.182	261.595
1308	3.362	5.485	0.027	82.255	261.827
1309	3.364	5.489	0.027	82.328	262.058
1310	3.366	5.492	0.027	82.401	262.290
1311	3.368	5.495	0.027	82.474	262.523
1312	3.370	5.499	0.027	82.548	262.758
1313	3.372	5.502	0.028	82.622	262.993
1314	3.374	5.505	0.028	82.696	263.230
1315	3.376	5.508	0.028	82.771	263.467
1316	3.378	5.512	0.028	82.845	263.705
1317	3.380	5.515	0.028	82.920	263.941
1318	3.382	5.518	0.028	82.994	264.177
1319	3.384	5.522	0.028	83.067	264.411
1320	3.386	5.525	0.028	83.141	264.645
1321	3.388	5.528	0.028	83.215	264.880
1322	3.390	5.531	0.028	83.289	265.116
1323	3.392	5.535	0.028	83.363	265.351
1324	3.394	5.538	0.028	83.436	265.586
1325	3.396	5.541	0.028	83.510	265.820
1326	3.398	5.545	0.028	83.584	266.056
1327	3.400	5.548	0.028	83.658	266.292
1328	3.402	5.551	0.028	83.732	266.529
1329	3.404	5.554	0.028	83.807	266.765
1330	3.406	5.558	0.028	83.881	267.001
1331	3.408	5.561	0.028	83.955	267.237
1332	3.410	5.564	0.028	84.030	267.475
1333	3.412	5.568	0.028	84.104	267.712
1334	3.414	5.571	0.028	84.179	267.949
1335	3.416	5.574	0.028	84.253	268.185
1336	3.418	5.578	0.028	84.327	268.422
1337	3.420	5.581	0.028	84.401	268.658
1338	3.422	5.584	0.028	84.476	268.895
1339	3.424	5.587	0.028	84.550	269.132
1340	3.426	5.591	0.028	84.624	269.368
1341	3.428	5.594	0.028	84.699	269.604
1342	3.430	5.597	0.028	84.773	269.841

Ser	Time [s]	Extension [mm]	Strain	Load [kN]	Tensile stress [MPa]
1343	3.432	5.601	0.028	84.848	270.078
1344	3.434	5.604	0.028	84.922	270.315
1345	3.436	5.607	0.028	84.997	270.553
1346	3.438	5.611	0.028	85.071	270.790
1347	3.440	5.614	0.028	85.146	271.028
1348	3.442	5.617	0.028	85.221	271.266
1349	3.444	5.621	0.028	85.295	271.503
1350	3.446	5.624	0.028	85.370	271.740
1351	3.448	5.627	0.028	85.445	271.979
1352	3.450	5.631	0.028	85.520	272.220
1353	3.452	5.634	0.028	85.596	272.461
1354	3.454	5.637	0.028	85.671	272.701
1355	3.456	5.641	0.028	85.747	272.941
1356	3.458	5.644	0.028	85.823	273.182
1357	3.460	5.647	0.028	85.899	273.424
1358	3.462	5.651	0.028	85.974	273.665
1359	3.464	5.654	0.028	86.050	273.904
1360	3.466	5.657	0.028	86.125	274.143
1361	3.468	5.661	0.028	86.200	274.383
1362	3.470	5.664	0.028	86.276	274.625
1363	3.472	5.667	0.028	86.352	274.866
1364	3.474	5.671	0.028	86.427	275.106
1365	3.476	5.674	0.028	86.502	275.345
1366	3.478	5.677	0.028	86.578	275.586
1367	3.480	5.681	0.028	86.654	275.828
1368	3.482	5.684	0.028	86.730	276.070
1369	3.484	5.687	0.028	86.806	276.311
1370	3.486	5.691	0.028	86.881	276.552
1371	3.488	5.694	0.028	86.957	276.794
1372	3.490	5.697	0.028	87.034	277.036
1373	3.492	5.701	0.029	87.110	277.279
1374	3.494	5.704	0.029	87.186	277.521
1375	3.496	5.707	0.029	87.261	277.761
1376	3.498	5.711	0.029	87.337	278.001
1377	3.500	5.714	0.029	87.412	278.242
1378	3.502	5.717	0.029	87.488	278.483
1379	3.504	5.721	0.029	87.563	278.721
1380	3.506	5.724	0.029	87.637	278.958
1381	3.508	5.727	0.029	87.712	279.196
1382	3.510	5.731	0.029	87.787	279.435
1383	3.512	5.734	0.029	87.862	279.674
1384	3.514	5.737	0.029	87.937	279.912
1385	3.516	5.741	0.029	88.012	280.151
1386	3.518	5.744	0.029	88.087	280.391
1387	3.520	5.747	0.029	88.163	280.631
1388	3.522	5.751	0.029	88.238	280.872
1389	3.524	5.754	0.029	88.314	281.111
1390	3.526	5.757	0.029	88.389	281.349

Ser	Time [s]	Extension [mm]	Strain	Load [kN]	Tensile stress [MPa]
1391	3.528	5.761	0.029	88.464	281.589
1392	3.530	5.764	0.029	88.539	281.830
1393	3.532	5.767	0.029	88.615	282.071
1394	3.534	5.771	0.029	88.691	282.311
1395	3.536	5.774	0.029	88.766	282.551
1396	3.538	5.777	0.029	88.842	282.793
1397	3.540	5.781	0.029	88.918	283.036
1398	3.542	5.784	0.029	88.995	283.279
1399	3.544	5.787	0.029	89.071	283.521
1400	3.546	5.791	0.029	89.146	283.762
1401	3.548	5.794	0.029	89.222	284.003
1402	3.550	5.798	0.029	89.298	284.245
1403	3.552	5.801	0.029	89.373	284.485
1404	3.554	5.804	0.029	89.448	284.723
1405	3.556	5.808	0.029	89.523	284.960
1406	3.558	5.811	0.029	89.598	285.198
1407	3.560	5.814	0.029	89.673	285.438
1408	3.562	5.818	0.029	89.748	285.676
1409	3.564	5.821	0.029	89.822	285.913
1410	3.566	5.824	0.029	89.897	286.149
1411	3.568	5.828	0.029	89.971	286.386
1412	3.570	5.831	0.029	90.046	286.624
1413	3.572	5.834	0.029	90.120	286.862
1414	3.574	5.838	0.029	90.195	287.099
1415	3.576	5.841	0.029	90.269	287.337
1416	3.578	5.844	0.029	90.345	287.576
1417	3.580	5.848	0.029	90.420	287.816
1418	3.582	5.851	0.029	90.496	288.057
1419	3.584	5.855	0.029	90.571	288.296
1420	3.586	5.858	0.029	90.646	288.535
1421	3.588	5.861	0.029	90.721	288.774
1422	3.590	5.865	0.029	90.797	289.015
1423	3.592	5.868	0.029	90.873	289.256
1424	3.594	5.871	0.029	90.948	289.497
1425	3.596	5.875	0.029	91.023	289.736
1426	3.598	5.878	0.029	91.099	289.976
1427	3.600	5.881	0.029	91.175	290.218
1428	3.602	5.885	0.029	91.251	290.460
1429	3.604	5.888	0.029	91.326	290.701
1430	3.606	5.892	0.029	91.402	290.941
1431	3.608	5.895	0.029	91.478	291.182
1432	3.610	5.898	0.029	91.554	291.424
1433	3.612	5.902	0.030	91.630	291.666
1434	3.614	5.905	0.030	91.705	291.907
1435	3.616	5.908	0.030	91.781	292.147
1436	3.618	5.912	0.030	91.857	292.389
1437	3.620	5.915	0.030	91.933	292.632
1438	3.622	5.918	0.030	92.009	292.875

Ser	Time [s]	Extension [mm]	Strain	Load [kN]	Tensile stress [MPa]
1439	3.624	5.922	0.030	92.085	293.116
1440	3.626	5.925	0.030	92.161	293.358
1441	3.628	5.929	0.030	92.237	293.600
1442	3.630	5.932	0.030	92.313	293.842
1443	3.632	5.935	0.030	92.389	294.082
1444	3.634	5.939	0.030	92.464	294.323
1445	3.636	5.942	0.030	92.539	294.562
1446	3.638	5.945	0.030	92.615	294.801
1447	3.640	5.949	0.030	92.690	295.041
1448	3.642	5.952	0.030	92.765	295.281
1449	3.644	5.955	0.030	92.840	295.520
1450	3.646	5.959	0.030	92.916	295.760
1451	3.648	5.962	0.030	92.992	296.002
1452	3.650	5.965	0.030	93.068	296.245
1453	3.652	5.969	0.030	93.144	296.488
1454	3.654	5.972	0.030	93.221	296.731
1455	3.656	5.975	0.030	93.297	296.974
1456	3.658	5.979	0.030	93.374	297.218
1457	3.660	5.982	0.030	93.451	297.464
1458	3.662	5.986	0.030	93.528	297.710
1459	3.664	5.989	0.030	93.606	297.956
1460	3.666	5.992	0.030	93.683	298.202
1461	3.668	5.996	0.030	93.760	298.448
1462	3.670	5.999	0.030	93.838	298.696
1463	3.672	6.002	0.030	93.916	298.944
1464	3.674	6.006	0.030	93.994	299.191
1465	3.676	6.009	0.030	94.071	299.437
1466	3.678	6.012	0.030	94.149	299.684
1467	3.680	6.016	0.030	94.227	299.932
1468	3.682	6.019	0.030	94.305	300.181
1469	3.684	6.022	0.030	94.383	300.429
1470	3.686	6.026	0.030	94.460	300.677
1471	3.688	6.029	0.030	94.538	300.925
1472	3.690	6.032	0.030	94.617	301.174
1473	3.692	6.036	0.030	94.695	301.423
1474	3.694	6.039	0.030	94.773	301.673
1475	3.696	6.042	0.030	94.851	301.921
1476	3.698	6.046	0.030	94.929	302.170
1477	3.700	6.049	0.030	95.008	302.419
1478	3.702	6.053	0.030	95.086	302.668
1479	3.704	6.056	0.030	95.164	302.917
1480	3.706	6.059	0.030	95.243	303.167
1481	3.708	6.063	0.030	95.321	303.418
1482	3.710	6.066	0.030	95.400	303.669
1483	3.712	6.069	0.030	95.479	303.920
1484	3.714	6.073	0.030	95.558	304.172
1485	3.716	6.076	0.030	95.637	304.422
1486	3.718	6.079	0.030	95.715	304.672

Ser	Time [s]	Extension [mm]	Strain	Load [kN]	Tensile stress [MPa]
1487	3.720	6.083	0.030	95.793	304.920
1488	3.722	6.086	0.030	95.871	305.167
1489	3.724	6.089	0.030	95.948	305.412
1490	3.726	6.093	0.030	96.025	305.658
1491	3.728	6.096	0.030	96.103	305.904
1492	3.730	6.099	0.030	96.180	306.152
1493	3.732	6.103	0.031	96.258	306.399
1494	3.734	6.106	0.031	96.336	306.647
1495	3.736	6.110	0.031	96.414	306.894
1496	3.738	6.113	0.031	96.492	307.143
1497	3.740	6.116	0.031	96.570	307.392
1498	3.742	6.120	0.031	96.649	307.642
1499	3.744	6.123	0.031	96.727	307.892
1500	3.746	6.126	0.031	96.804	308.137
1501	3.748	6.130	0.031	96.870	308.348
1502	3.751	6.135	0.031	96.934	308.551
1503	3.755	6.142	0.031	96.997	308.752
1504	3.759	6.149	0.031	97.049	308.915
1505	3.763	6.155	0.031	97.107	309.102
1506	3.766	6.161	0.031	97.158	309.265
1507	3.769	6.166	0.031	97.218	309.456
1508	3.772	6.171	0.031	97.292	309.692
1509	3.774	6.174	0.031	97.346	309.861
1510	3.776	6.178	0.031	97.403	310.043
1511	3.778	6.181	0.031	97.466	310.244
1512	3.780	6.184	0.031	97.533	310.457
1513	3.782	6.188	0.031	97.602	310.677
1514	3.784	6.191	0.031	97.674	310.907
1515	3.786	6.194	0.031	97.750	311.148
1516	3.788	6.198	0.031	97.828	311.397
1517	3.790	6.201	0.031	97.908	311.651
1518	3.792	6.204	0.031	97.990	311.911
1519	3.794	6.208	0.031	98.074	312.179
1520	3.796	6.211	0.031	98.159	312.451
1521	3.798	6.214	0.031	98.246	312.727
1522	3.800	6.218	0.031	98.334	313.008
1523	3.802	6.221	0.031	98.424	313.294
1524	3.804	6.224	0.031	98.515	313.583
1525	3.806	6.228	0.031	98.607	313.875
1526	3.808	6.231	0.031	98.699	314.169
1527	3.810	6.234	0.031	98.793	314.467
1528	3.812	6.238	0.031	98.887	314.766
1529	3.814	6.241	0.031	98.981	315.067
1530	3.816	6.244	0.031	99.077	315.371
1531	3.818	6.248	0.031	99.173	315.677
1532	3.820	6.251	0.031	99.270	315.985
1533	3.822	6.255	0.031	99.366	316.293
1534	3.824	6.258	0.031	99.463	316.601

Ser	Time [s]	Extension [mm]	Strain	Load [kN]	Tensile stress [MPa]
1535	3.826	6.261	0.031	99.560	316.909
1536	3.828	6.265	0.031	99.657	317.217
1537	3.830	6.268	0.031	99.754	317.525
1538	3.832	6.271	0.031	99.850	317.833
1539	3.834	6.275	0.031	99.946	318.139
1540	3.836	6.278	0.031	100.042	318.443
1541	3.838	6.282	0.031	100.137	318.744
1542	3.840	6.285	0.031	100.230	319.043
1543	3.842	6.289	0.031	100.323	319.339
1544	3.844	6.292	0.031	100.415	319.631
1545	3.846	6.295	0.031	100.506	319.920
1546	3.848	6.299	0.031	100.595	320.205
1547	3.850	6.302	0.032	100.684	320.486
1548	3.852	6.306	0.032	100.770	320.762
1549	3.854	6.309	0.032	100.856	321.035
1550	3.856	6.313	0.032	100.941	321.304
1551	3.858	6.316	0.032	101.024	321.570
1552	3.860	6.319	0.032	101.107	321.833
1553	3.862	6.323	0.032	101.189	322.093
1554	3.864	6.326	0.032	101.269	322.350
1555	3.866	6.330	0.032	101.349	322.604
1556	3.868	6.333	0.032	101.428	322.855
1557	3.870	6.337	0.032	101.507	323.105
1558	3.872	6.340	0.032	101.584	323.353
1559	3.874	6.343	0.032	101.662	323.599
1560	3.876	6.347	0.032	101.739	323.844
1561	3.878	6.350	0.032	101.815	324.088
1562	3.880	6.354	0.032	101.892	324.331
1563	3.882	6.357	0.032	101.968	324.573
1564	3.884	6.360	0.032	102.044	324.815
1565	3.886	6.364	0.032	102.120	325.057
1566	3.888	6.367	0.032	102.196	325.298
1567	3.890	6.371	0.032	102.271	325.540
1568	3.892	6.374	0.032	102.347	325.782
1569	3.894	6.378	0.032	102.424	326.025
1570	3.896	6.381	0.032	102.500	326.268
1571	3.898	6.384	0.032	102.577	326.513
1572	3.900	6.388	0.032	102.654	326.758
1573	3.902	6.391	0.032	102.731	327.003
1574	3.904	6.395	0.032	102.808	327.249
1575	3.906	6.398	0.032	102.886	327.497
1576	3.908	6.401	0.032	102.964	327.746
1577	3.910	6.405	0.032	103.043	327.997
1578	3.912	6.408	0.032	103.123	328.250
1579	3.914	6.412	0.032	103.203	328.505
1580	3.916	6.415	0.032	103.283	328.760
1581	3.918	6.418	0.032	103.364	329.018
1582	3.920	6.422	0.032	103.445	329.276

Ser	Time [s]	Extension [mm]	Strain	Load [kN]	Tensile stress [MPa]
1583	3.922	6.425	0.032	103.527	329.536
1584	3.924	6.429	0.032	103.608	329.796
1585	3.926	6.432	0.032	103.691	330.057
1586	3.928	6.435	0.032	103.773	330.320
1587	3.930	6.439	0.032	103.856	330.583
1588	3.932	6.442	0.032	103.939	330.847
1589	3.934	6.446	0.032	104.021	331.111
1590	3.936	6.449	0.032	104.104	331.374
1591	3.938	6.452	0.032	104.187	331.638
1592	3.940	6.456	0.032	104.270	331.901
1593	3.942	6.459	0.032	104.353	332.165
1594	3.944	6.463	0.032	104.435	332.428
1595	3.946	6.466	0.032	104.518	332.692
1596	3.948	6.469	0.032	104.601	332.956
1597	3.950	6.473	0.032	104.684	333.220
1598	3.952	6.476	0.032	104.767	333.484
1599	3.954	6.480	0.032	104.849	333.746
1600	3.956	6.483	0.032	104.932	334.008
1601	3.958	6.486	0.032	105.014	334.269
1602	3.960	6.490	0.032	105.096	334.530
1603	3.962	6.493	0.032	105.178	334.790
1604	3.964	6.497	0.032	105.259	335.050
1605	3.966	6.500	0.033	105.340	335.307
1606	3.968	6.503	0.033	105.421	335.564
1607	3.970	6.507	0.033	105.501	335.820
1608	3.972	6.510	0.033	105.581	336.076
1609	3.974	6.514	0.033	105.662	336.331
1610	3.976	6.517	0.033	105.741	336.585
1611	3.978	6.520	0.033	105.821	336.838
1612	3.980	6.524	0.033	105.900	337.090
1613	3.982	6.527	0.033	105.979	337.342
1614	3.984	6.531	0.033	106.058	337.592
1615	3.986	6.534	0.033	106.136	337.842
1616	3.988	6.537	0.033	106.214	338.091
1617	3.990	6.541	0.033	106.292	338.339
1618	3.992	6.544	0.033	106.370	338.587
1619	3.994	6.548	0.033	106.448	338.835
1620	3.996	6.551	0.033	106.526	339.083
1621	3.998	6.554	0.033	106.604	339.330
1622	4.000	6.558	0.033	106.681	339.577
1623	4.002	6.561	0.033	106.759	339.823
1624	4.004	6.565	0.033	106.836	340.070
1625	4.006	6.568	0.033	106.914	340.317
1626	4.008	6.571	0.033	106.991	340.564
1627	4.010	6.575	0.033	107.069	340.811
1628	4.012	6.578	0.033	107.147	341.058
1629	4.014	6.581	0.033	107.225	341.307
1630	4.016	6.585	0.033	107.303	341.555

Ser	Time [s]	Extension [mm]	Strain	Load [kN]	Tensile stress [MPa]
1631	4.018	6.588	0.033	107.381	341.805
1632	4.020	6.592	0.033	107.460	342.055
1633	4.022	6.595	0.033	107.539	342.306
1634	4.024	6.598	0.033	107.617	342.557
1635	4.026	6.602	0.033	107.697	342.809
1636	4.028	6.605	0.033	107.776	343.061
1637	4.030	6.608	0.033	107.856	343.315
1638	4.032	6.612	0.033	107.935	343.568
1639	4.034	6.615	0.033	108.015	343.822
1640	4.036	6.619	0.033	108.095	344.076
1641	4.038	6.622	0.033	108.174	344.329
1642	4.040	6.625	0.033	108.254	344.583
1643	4.042	6.629	0.033	108.334	344.837
1644	4.044	6.632	0.033	108.413	345.090
1645	4.046	6.635	0.033	108.493	345.344
1646	4.048	6.639	0.033	108.573	345.598
1647	4.050	6.642	0.033	108.653	345.853
1648	4.052	6.646	0.033	108.733	346.108
1649	4.054	6.649	0.033	108.813	346.362
1650	4.056	6.652	0.033	108.893	346.617
1651	4.058	6.656	0.033	108.973	346.872
1652	4.060	6.659	0.033	109.053	347.126
1653	4.062	6.662	0.033	109.132	347.379
1654	4.064	6.666	0.033	109.212	347.632
1655	4.066	6.669	0.033	109.291	347.884
1656	4.068	6.673	0.033	109.370	348.137
1657	4.070	6.676	0.033	109.450	348.389
1658	4.072	6.679	0.033	109.529	348.640
1659	4.074	6.683	0.033	109.607	348.891
1660	4.076	6.686	0.033	109.686	349.142
1661	4.078	6.689	0.033	109.765	349.392
1662	4.080	6.693	0.033	109.843	349.642
1663	4.082	6.696	0.033	109.921	349.891
1664	4.084	6.700	0.034	109.999	350.139
1665	4.086	6.703	0.034	110.077	350.387
1666	4.088	6.706	0.034	110.155	350.635
1667	4.090	6.710	0.034	110.233	350.882
1668	4.092	6.713	0.034	110.310	351.129
1669	4.094	6.716	0.034	110.388	351.375
1670	4.096	6.720	0.034	110.465	351.620
1671	4.098	6.723	0.034	110.542	351.865
1672	4.100	6.727	0.034	110.619	352.110
1673	4.102	6.730	0.034	110.696	352.356
1674	4.104	6.733	0.034	110.773	352.601
1675	4.106	6.737	0.034	110.850	352.847
1676	4.108	6.740	0.034	110.927	353.092
1677	4.110	6.743	0.034	111.004	353.337
1678	4.112	6.747	0.034	111.081	353.581

Ser	Time [s]	Extension [mm]	Strain	Load [kN]	Tensile stress [MPa]
1679	4.114	6.750	0.034	111.158	353.826
1680	4.116	6.753	0.034	111.235	354.071
1681	4.118	6.757	0.034	111.312	354.317
1682	4.120	6.760	0.034	111.389	354.564
1683	4.122	6.764	0.034	111.467	354.810
1684	4.124	6.767	0.034	111.545	355.058
1685	4.126	6.770	0.034	111.623	355.306
1686	4.128	6.774	0.034	111.701	355.555
1687	4.130	6.777	0.034	111.780	355.805
1688	4.132	6.780	0.034	111.858	356.055
1689	4.134	6.784	0.034	111.937	356.305
1690	4.136	6.787	0.034	112.014	356.553
1691	4.138	6.790	0.034	112.092	356.800
1692	4.140	6.794	0.034	112.169	357.047
1693	4.142	6.797	0.034	112.247	357.293
1694	4.144	6.800	0.034	112.325	357.540
1695	4.146	6.804	0.034	112.402	357.787
1696	4.148	6.807	0.034	112.479	358.033
1697	4.150	6.811	0.034	112.557	358.279
1698	4.152	6.814	0.034	112.634	358.525
1699	4.154	6.817	0.034	112.711	358.770
1700	4.156	6.821	0.034	112.788	359.016
1701	4.158	6.824	0.034	112.865	359.262
1702	4.160	6.827	0.034	112.943	359.508
1703	4.162	6.831	0.034	113.020	359.754
1704	4.164	6.834	0.034	113.097	360.000
1705	4.166	6.837	0.034	113.175	360.246
1706	4.168	6.841	0.034	113.252	360.493
1707	4.170	6.844	0.034	113.330	360.739
1708	4.172	6.848	0.034	113.407	360.986
1709	4.174	6.851	0.034	113.484	361.232
1710	4.176	6.854	0.034	113.562	361.479
1711	4.178	6.858	0.034	113.640	361.726
1712	4.180	6.861	0.034	113.717	361.973
1713	4.182	6.864	0.034	113.795	362.220
1714	4.184	6.868	0.034	113.872	362.467
1715	4.186	6.871	0.034	113.950	362.714
1716	4.188	6.874	0.034	114.027	362.960
1717	4.190	6.878	0.034	114.104	363.206
1718	4.192	6.881	0.034	114.182	363.451
1719	4.194	6.885	0.034	114.259	363.696
1720	4.196	6.888	0.034	114.336	363.942
1721	4.198	6.891	0.034	114.413	364.188
1722	4.200	6.895	0.034	114.490	364.434
1723	4.202	6.898	0.034	114.568	364.680
1724	4.204	6.901	0.035	114.645	364.925
1725	4.206	6.905	0.035	114.721	365.170
1726	4.208	6.908	0.035	114.798	365.414

Ser	Time [s]	Extension [mm]	Strain	Load [kN]	Tensile stress [MPa]
1727	4.210	6.911	0.035	114.875	365.659
1728	4.212	6.915	0.035	114.952	365.905
1729	4.214	6.918	0.035	115.030	366.151
1730	4.216	6.922	0.035	115.107	366.397
1731	4.218	6.925	0.035	115.184	366.643
1732	4.220	6.928	0.035	115.262	366.890
1733	4.222	6.932	0.035	115.339	367.137
1734	4.224	6.935	0.035	115.417	367.384
1735	4.226	6.938	0.035	115.495	367.632
1736	4.228	6.942	0.035	115.573	367.880
1737	4.230	6.945	0.035	115.651	368.128
1738	4.232	6.948	0.035	115.729	368.377
1739	4.234	6.952	0.035	115.807	368.625
1740	4.236	6.955	0.035	115.885	368.873
1741	4.238	6.958	0.035	115.963	369.121
1742	4.240	6.962	0.035	116.041	369.369
1743	4.242	6.965	0.035	116.119	369.618
1744	4.244	6.968	0.035	116.197	369.866
1745	4.246	6.972	0.035	116.274	370.113
1746	4.248	6.975	0.035	116.352	370.360
1747	4.250	6.978	0.035	116.430	370.608
1748	4.252	6.982	0.035	116.508	370.856
1749	4.254	6.985	0.035	116.586	371.104
1750	4.256	6.989	0.035	116.664	371.352
1751	4.258	6.992	0.035	116.742	371.601
1752	4.260	6.995	0.035	116.820	371.849
1753	4.262	6.999	0.035	116.898	372.098
1754	4.264	7.002	0.035	116.976	372.347
1755	4.266	7.005	0.035	117.055	372.597
1756	4.268	7.009	0.035	117.133	372.846
1757	4.270	7.012	0.035	117.211	373.094
1758	4.272	7.015	0.035	117.289	373.341
1759	4.274	7.019	0.035	117.366	373.587
1760	4.276	7.022	0.035	117.443	373.832
1761	4.278	7.025	0.035	117.520	374.076
1762	4.280	7.029	0.035	117.596	374.320
1763	4.282	7.032	0.035	117.673	374.563
1764	4.284	7.035	0.035	117.749	374.807
1765	4.286	7.039	0.035	117.825	375.050
1766	4.288	7.042	0.035	117.902	375.292
1767	4.290	7.046	0.035	117.978	375.534
1768	4.292	7.049	0.035	118.054	375.776
1769	4.294	7.052	0.035	118.130	376.019
1770	4.296	7.056	0.035	118.206	376.261
1771	4.298	7.059	0.035	118.282	376.504
1772	4.300	7.062	0.035	118.359	376.748
1773	4.302	7.066	0.035	118.435	376.992
1774	4.304	7.069	0.035	118.512	377.236

Ser	Time [s]	Extension [mm]	Strain	Load [kN]	Tensile stress [MPa]
1775	4.306	7.072	0.035	118.589	377.481
1776	4.308	7.076	0.035	118.666	377.726
1777	4.310	7.079	0.035	118.743	377.971
1778	4.312	7.082	0.035	118.820	378.217
1779	4.314	7.086	0.035	118.898	378.463
1780	4.316	7.089	0.035	118.975	378.710
1781	4.318	7.092	0.035	119.053	378.957
1782	4.320	7.096	0.035	119.131	379.205
1783	4.322	7.099	0.035	119.209	379.453
1784	4.324	7.102	0.036	119.287	379.701
1785	4.326	7.106	0.036	119.364	379.949
1786	4.328	7.109	0.036	119.442	380.196
1787	4.330	7.112	0.036	119.520	380.444
1788	4.332	7.116	0.036	119.598	380.691
1789	4.334	7.119	0.036	119.676	380.939
1790	4.336	7.122	0.036	119.754	381.187
1791	4.338	7.126	0.036	119.831	381.435
1792	4.340	7.129	0.036	119.909	381.683
1793	4.342	7.132	0.036	119.987	381.931
1794	4.344	7.136	0.036	120.066	382.180
1795	4.346	7.139	0.036	120.144	382.429
1796	4.348	7.142	0.036	120.222	382.678
1797	4.350	7.146	0.036	120.300	382.927
1798	4.352	7.149	0.036	120.379	383.177
1799	4.354	7.152	0.036	120.457	383.427
1800	4.356	7.156	0.036	120.536	383.677
1801	4.358	7.159	0.036	120.614	383.926
1802	4.360	7.162	0.036	120.692	384.176
1803	4.362	7.166	0.036	120.771	384.425
1804	4.364	7.169	0.036	120.849	384.675
1805	4.366	7.172	0.036	120.927	384.924
1806	4.368	7.176	0.036	121.005	385.172
1807	4.370	7.179	0.036	121.083	385.420
1808	4.372	7.182	0.036	121.161	385.667
1809	4.374	7.186	0.036	121.238	385.913
1810	4.376	7.189	0.036	121.316	386.160
1811	4.378	7.192	0.036	121.393	386.406
1812	4.380	7.196	0.036	121.471	386.653
1813	4.382	7.199	0.036	121.548	386.900
1814	4.384	7.202	0.036	121.626	387.148
1815	4.386	7.206	0.036	121.704	387.395
1816	4.388	7.209	0.036	121.782	387.643
1817	4.390	7.212	0.036	121.859	387.890
1818	4.392	7.216	0.036	121.937	388.138
1819	4.394	7.219	0.036	122.015	388.384
1820	4.396	7.222	0.036	122.092	388.631
1821	4.398	7.226	0.036	122.169	388.877
1822	4.400	7.229	0.036	122.247	389.123

Ser	Time [s]	Extension [mm]	Strain	Load [kN]	Tensile stress [MPa]
1823	4.402	7.233	0.036	122.324	389.370
1824	4.404	7.236	0.036	122.402	389.616
1825	4.406	7.239	0.036	122.479	389.863
1826	4.408	7.243	0.036	122.557	390.110
1827	4.410	7.246	0.036	122.634	390.358
1828	4.412	7.249	0.036	122.712	390.605
1829	4.414	7.253	0.036	122.790	390.853
1830	4.416	7.256	0.036	122.868	391.100
1831	4.418	7.259	0.036	122.945	391.347
1832	4.420	7.263	0.036	123.023	391.593
1833	4.422	7.266	0.036	123.100	391.839
1834	4.424	7.270	0.036	123.177	392.086
1835	4.426	7.273	0.036	123.255	392.333
1836	4.428	7.276	0.036	123.333	392.580
1837	4.430	7.280	0.036	123.410	392.827
1838	4.432	7.283	0.036	123.488	393.074
1839	4.434	7.286	0.036	123.565	393.320
1840	4.436	7.290	0.036	123.642	393.564
1841	4.438	7.293	0.036	123.719	393.808
1842	4.440	7.296	0.036	123.795	394.052
1843	4.442	7.300	0.037	123.872	394.296
1844	4.444	7.303	0.037	123.948	394.540
1845	4.446	7.306	0.037	124.025	394.784
1846	4.448	7.310	0.037	124.102	395.029
1847	4.450	7.313	0.037	124.179	395.275
1848	4.452	7.316	0.037	124.256	395.519
1849	4.454	7.320	0.037	124.333	395.764
1850	4.456	7.323	0.037	124.410	396.009
1851	4.458	7.326	0.037	124.487	396.254
1852	4.460	7.330	0.037	124.564	396.500
1853	4.462	7.333	0.037	124.641	396.746
1854	4.464	7.336	0.037	124.719	396.993
1855	4.466	7.339	0.037	124.797	397.240
1856	4.468	7.343	0.037	124.874	397.488
1857	4.470	7.346	0.037	124.952	397.736
1858	4.472	7.349	0.037	125.030	397.984
1859	4.474	7.353	0.037	125.109	398.233
1860	4.476	7.356	0.037	125.187	398.481
1861	4.478	7.359	0.037	125.265	398.730
1862	4.480	7.363	0.037	125.343	398.979
1863	4.482	7.366	0.037	125.421	399.227
1864	4.484	7.369	0.037	125.499	399.477
1865	4.486	7.373	0.037	125.578	399.726
1866	4.488	7.376	0.037	125.656	399.976
1867	4.490	7.379	0.037	125.735	400.226
1868	4.492	7.383	0.037	125.813	400.476
1869	4.494	7.386	0.037	125.892	400.726
1870	4.496	7.389	0.037	125.971	400.977

Ser	Time [s]	Extension [mm]	Strain	Load [kN]	Tensile stress [MPa]
1871	4.498	7.392	0.037	126.050	401.229
1872	4.500	7.396	0.037	126.129	401.480
1873	4.502	7.399	0.037	126.208	401.732
1874	4.504	7.402	0.037	126.287	401.984
1875	4.506	7.406	0.037	126.367	402.237
1876	4.508	7.409	0.037	126.446	402.491
1877	4.510	7.412	0.037	126.527	402.746
1878	4.512	7.416	0.037	126.607	403.002
1879	4.514	7.419	0.037	126.688	403.259
1880	4.516	7.422	0.037	126.768	403.516
1881	4.518	7.426	0.037	126.849	403.773
1882	4.520	7.429	0.037	126.930	404.030
1883	4.522	7.432	0.037	127.011	404.288
1884	4.524	7.436	0.037	127.092	404.545
1885	4.526	7.439	0.037	127.172	404.802
1886	4.528	7.442	0.037	127.253	405.060
1887	4.530	7.446	0.037	127.334	405.317
1888	4.532	7.449	0.037	127.415	405.575
1889	4.534	7.452	0.037	127.496	405.832
1890	4.536	7.456	0.037	127.577	406.089
1891	4.538	7.459	0.037	127.657	406.346
1892	4.540	7.462	0.037	127.738	406.602
1893	4.542	7.465	0.037	127.818	406.858
1894	4.544	7.469	0.037	127.899	407.114
1895	4.546	7.472	0.037	127.978	407.368
1896	4.548	7.475	0.037	128.058	407.621
1897	4.550	7.479	0.037	128.137	407.874
1898	4.552	7.482	0.037	128.216	408.125
1899	4.554	7.485	0.037	128.295	408.375
1900	4.556	7.489	0.037	128.373	408.624
1901	4.558	7.492	0.037	128.451	408.873
1902	4.560	7.495	0.037	128.529	409.121
1903	4.562	7.499	0.037	128.607	409.369
1904	4.564	7.502	0.038	128.685	409.616
1905	4.566	7.505	0.038	128.762	409.862
1906	4.568	7.509	0.038	128.839	410.108
1907	4.570	7.512	0.038	128.916	410.353
1908	4.572	7.515	0.038	128.993	410.598
1909	4.574	7.519	0.038	129.070	410.842
1910	4.576	7.522	0.038	129.147	411.086
1911	4.578	7.525	0.038	129.223	411.330
1912	4.580	7.528	0.038	129.300	411.573
1913	4.582	7.532	0.038	129.376	411.817
1914	4.584	7.535	0.038	129.452	412.060
1915	4.586	7.538	0.038	129.529	412.304
1916	4.588	7.542	0.038	129.606	412.548
1917	4.590	7.545	0.038	129.683	412.793
1918	4.592	7.548	0.038	129.760	413.038

Ser	Time [s]	Extension [mm]	Strain	Load [kN]	Tensile stress [MPa]
1919	4.594	7.552	0.038	129.837	413.284
1920	4.596	7.555	0.038	129.914	413.530
1921	4.598	7.558	0.038	129.992	413.776
1922	4.600	7.562	0.038	130.069	414.023
1923	4.602	7.565	0.038	130.147	414.271
1924	4.604	7.568	0.038	130.225	414.519
1925	4.606	7.572	0.038	130.304	414.769
1926	4.608	7.575	0.038	130.382	415.019
1927	4.610	7.578	0.038	130.461	415.271
1928	4.612	7.582	0.038	130.540	415.523
1929	4.614	7.585	0.038	130.620	415.776
1930	4.616	7.588	0.038	130.699	416.028
1931	4.618	7.591	0.038	130.778	416.280
1932	4.620	7.595	0.038	130.858	416.533
1933	4.622	7.598	0.038	130.938	416.787
1934	4.624	7.601	0.038	131.018	417.042
1935	4.626	7.605	0.038	131.098	417.297
1936	4.628	7.608	0.038	131.178	417.554
1937	4.630	7.611	0.038	131.259	417.812
1938	4.632	7.615	0.038	131.341	418.070
1939	4.634	7.618	0.038	131.422	418.329
1940	4.636	7.621	0.038	131.503	418.588
1941	4.638	7.625	0.038	131.585	418.847
1942	4.640	7.628	0.038	131.666	419.106
1943	4.642	7.631	0.038	131.748	419.365
1944	4.644	7.635	0.038	131.829	419.625
1945	4.646	7.638	0.038	131.911	419.884
1946	4.648	7.641	0.038	131.992	420.144
1947	4.650	7.645	0.038	132.074	420.404
1948	4.652	7.648	0.038	132.155	420.663
1949	4.654	7.651	0.038	132.237	420.922
1950	4.656	7.655	0.038	132.318	421.181
1951	4.658	7.658	0.038	132.399	421.439
1952	4.660	7.661	0.038	132.480	421.696
1953	4.662	7.665	0.038	132.560	421.953
1954	4.664	7.668	0.038	132.641	422.209
1955	4.666	7.671	0.038	132.721	422.464
1956	4.668	7.675	0.038	132.801	422.719
1957	4.670	7.678	0.038	132.881	422.973
1958	4.672	7.681	0.038	132.960	423.225
1959	4.674	7.685	0.038	133.039	423.477
1960	4.676	7.688	0.038	133.118	423.729
1961	4.678	7.691	0.038	133.197	423.980
1962	4.680	7.695	0.038	133.276	424.231
1963	4.682	7.698	0.038	133.355	424.481
1964	4.684	7.701	0.039	133.433	424.731
1965	4.686	7.705	0.039	133.512	424.981
1966	4.688	7.708	0.039	133.591	425.232

Ser	Time [s]	Extension [mm]	Strain	Load [kN]	Tensile stress [MPa]
1967	4.690	7.711	0.039	133.670	425.484
1968	4.692	7.715	0.039	133.749	425.735
1969	4.694	7.718	0.039	133.828	425.987
1970	4.696	7.721	0.039	133.907	426.240
1971	4.698	7.725	0.039	133.987	426.494
1972	4.700	7.728	0.039	134.067	426.748
1973	4.702	7.731	0.039	134.147	427.004
1974	4.704	7.735	0.039	134.228	427.261
1975	4.706	7.738	0.039	134.309	427.518
1976	4.708	7.741	0.039	134.390	427.777
1977	4.710	7.745	0.039	134.471	428.036
1978	4.712	7.748	0.039	134.553	428.295
1979	4.714	7.751	0.039	134.634	428.555
1980	4.716	7.755	0.039	134.716	428.814
1981	4.718	7.758	0.039	134.797	429.074
1982	4.720	7.761	0.039	134.879	429.334
1983	4.722	7.765	0.039	134.961	429.594
1984	4.724	7.768	0.039	135.042	429.854
1985	4.726	7.771	0.039	135.124	430.114
1986	4.728	7.775	0.039	135.206	430.375
1987	4.730	7.778	0.039	135.288	430.637
1988	4.732	7.781	0.039	135.371	430.898
1989	4.734	7.785	0.039	135.453	431.161
1990	4.736	7.788	0.039	135.536	431.423
1991	4.738	7.791	0.039	135.618	431.685
1992	4.740	7.794	0.039	135.700	431.947
1993	4.742	7.798	0.039	135.782	432.208
1994	4.744	7.801	0.039	135.864	432.468
1995	4.746	7.804	0.039	135.946	432.728
1996	4.748	7.808	0.039	136.027	432.988
1997	4.750	7.811	0.039	136.109	433.248
1998	4.752	7.814	0.039	136.191	433.508
1999	4.754	7.818	0.039	136.272	433.767
2000	4.756	7.821	0.039	136.353	434.026
2001	4.758	7.824	0.039	136.435	434.285
2002	4.760	7.828	0.039	136.516	434.543
2003	4.762	7.831	0.039	136.597	434.802
2004	4.764	7.834	0.039	136.678	435.059
2005	4.766	7.838	0.039	136.759	435.317
2006	4.768	7.841	0.039	136.840	435.575
2007	4.770	7.844	0.039	136.921	435.833
2008	4.772	7.848	0.039	137.002	436.091
2009	4.774	7.851	0.039	137.083	436.349
2010	4.776	7.855	0.039	137.164	436.607
2011	4.778	7.858	0.039	137.246	436.866
2012	4.780	7.861	0.039	137.327	437.125
2013	4.782	7.865	0.039	137.408	437.383
2014	4.784	7.868	0.039	137.489	437.641

Ser	Time [s]	Extension [mm]	Strain	Load [kN]	Tensile stress [MPa]
2015	4.786	7.871	0.039	137.570	437.898
2016	4.788	7.875	0.039	137.650	438.155
2017	4.790	7.878	0.039	137.731	438.412
2018	4.792	7.881	0.039	137.812	438.669
2019	4.794	7.885	0.039	137.893	438.926
2020	4.796	7.888	0.039	137.973	439.182
2021	4.798	7.891	0.039	138.054	439.439
2022	4.800	7.895	0.039	138.134	439.695
2023	4.802	7.898	0.039	138.215	439.951
2024	4.804	7.901	0.040	138.295	440.206
2025	4.806	7.905	0.040	138.375	440.462
2026	4.808	7.908	0.040	138.456	440.719
2027	4.810	7.911	0.040	138.536	440.975
2028	4.812	7.915	0.040	138.617	441.232
2029	4.814	7.918	0.040	138.698	441.488
2030	4.816	7.921	0.040	138.778	441.745
2031	4.818	7.925	0.040	138.859	442.001
2032	4.820	7.928	0.040	138.939	442.258
2033	4.822	7.931	0.040	139.020	442.514
2034	4.824	7.935	0.040	139.100	442.769
2035	4.826	7.938	0.040	139.180	443.024
2036	4.828	7.941	0.040	139.260	443.280
2037	4.830	7.945	0.040	139.341	443.536
2038	4.832	7.948	0.040	139.421	443.792
2039	4.834	7.951	0.040	139.502	444.048
2040	4.836	7.955	0.040	139.582	444.304
2041	4.838	7.958	0.040	139.663	444.560
2042	4.840	7.961	0.040	139.743	444.816
2043	4.842	7.965	0.040	139.824	445.073
2044	4.844	7.968	0.040	139.905	445.330
2045	4.846	7.971	0.040	139.985	445.587
2046	4.848	7.975	0.040	140.066	445.844
2047	4.850	7.978	0.040	140.147	446.101
2048	4.852	7.981	0.040	140.227	446.358
2049	4.854	7.985	0.040	140.308	446.616
2050	4.856	7.988	0.040	140.389	446.873
2051	4.858	7.991	0.040	140.470	447.131
2052	4.860	7.995	0.040	140.551	447.388
2053	4.862	7.998	0.040	140.632	447.646
2054	4.864	8.001	0.040	140.713	447.902
2055	4.866	8.005	0.040	140.793	448.159
2056	4.868	8.008	0.040	140.874	448.416
2057	4.870	8.011	0.040	140.955	448.673
2058	4.872	8.015	0.040	141.035	448.929
2059	4.874	8.018	0.040	141.116	449.186
2060	4.876	8.021	0.040	141.197	449.443
2061	4.878	8.025	0.040	141.278	449.700
2062	4.880	8.028	0.040	141.358	449.958

Ser	Time [s]	Extension [mm]	Strain	Load [kN]	Tensile stress [MPa]
2063	4.882	8.031	0.040	141.439	450.215
2064	4.884	8.035	0.040	141.520	450.473
2065	4.886	8.038	0.040	141.601	450.730
2066	4.888	8.042	0.040	141.682	450.987
2067	4.890	8.045	0.040	141.763	451.245
2068	4.892	8.048	0.040	141.844	451.503
2069	4.894	8.052	0.040	141.925	451.760
2070	4.896	8.055	0.040	142.006	452.018
2071	4.898	8.058	0.040	142.087	452.276
2072	4.900	8.062	0.040	142.168	452.534
2073	4.902	8.065	0.040	142.249	452.791
2074	4.904	8.068	0.040	142.329	453.048
2075	4.906	8.072	0.040	142.410	453.305
2076	4.908	8.075	0.040	142.490	453.561
2077	4.910	8.078	0.040	142.571	453.818
2078	4.912	8.082	0.040	142.652	454.075
2079	4.914	8.085	0.040	142.733	454.333
2080	4.916	8.088	0.040	142.814	454.590
2081	4.918	8.092	0.040	142.894	454.847
2082	4.920	8.095	0.040	142.975	455.104
2083	4.922	8.098	0.040	143.056	455.361
2084	4.924	8.102	0.041	143.136	455.617
2085	4.926	8.105	0.041	143.217	455.875
2086	4.928	8.108	0.041	143.298	456.133
2087	4.930	8.112	0.041	143.380	456.391
2088	4.932	8.115	0.041	143.461	456.650
2089	4.934	8.118	0.041	143.542	456.908
2090	4.936	8.122	0.041	143.623	457.166
2091	4.938	8.125	0.041	143.704	457.423
2092	4.940	8.129	0.041	143.785	457.681
2093	4.942	8.132	0.041	143.866	457.939
2094	4.944	8.135	0.041	143.946	458.195
2095	4.946	8.139	0.041	144.027	458.452
2096	4.948	8.142	0.041	144.107	458.708
2097	4.950	8.145	0.041	144.188	458.965
2098	4.952	8.149	0.041	144.269	459.222
2099	4.954	8.152	0.041	144.349	459.479
2100	4.956	8.155	0.041	144.430	459.735
2101	4.958	8.159	0.041	144.510	459.991
2102	4.960	8.162	0.041	144.591	460.247
2103	4.962	8.165	0.041	144.671	460.502
2104	4.964	8.169	0.041	144.751	460.757
2105	4.966	8.172	0.041	144.831	461.013
2106	4.968	8.175	0.041	144.912	461.269
2107	4.970	8.179	0.041	144.992	461.525
2108	4.972	8.182	0.041	145.073	461.781
2109	4.974	8.185	0.041	145.153	462.037
2110	4.976	8.189	0.041	145.234	462.293

Ser	Time [s]	Extension [mm]	Strain	Load [kN]	Tensile stress [MPa]
2111	4.978	8.192	0.041	145.314	462.549
2112	4.980	8.196	0.041	145.394	462.804
2113	4.982	8.199	0.041	145.474	463.059
2114	4.984	8.202	0.041	145.554	463.313
2115	4.986	8.206	0.041	145.634	463.567
2116	4.988	8.209	0.041	145.713	463.820
2117	4.990	8.212	0.041	145.793	464.073
2118	4.992	8.216	0.041	145.872	464.326
2119	4.994	8.219	0.041	145.952	464.579
2120	4.996	8.223	0.041	146.031	464.832
2121	4.998	8.226	0.041	146.111	465.084
2122	5.000	8.229	0.041	146.190	465.337
2123	5.002	8.233	0.041	146.269	465.590
2124	5.004	8.236	0.041	146.349	465.843
2125	5.006	8.239	0.041	146.428	466.096
2126	5.008	8.243	0.041	146.508	466.349
2127	5.010	8.246	0.041	146.587	466.602
2128	5.012	8.250	0.041	146.667	466.855
2129	5.014	8.253	0.041	146.746	467.108
2130	5.016	8.256	0.041	146.826	467.361
2131	5.018	8.260	0.041	146.906	467.615
2132	5.020	8.263	0.041	146.985	467.869
2133	5.022	8.266	0.041	147.065	468.123
2134	5.024	8.270	0.041	147.145	468.377
2135	5.026	8.273	0.041	147.225	468.631
2136	5.028	8.276	0.041	147.304	468.884
2137	5.030	8.280	0.041	147.384	469.137
2138	5.032	8.283	0.041	147.463	469.390
2139	5.034	8.286	0.041	147.542	469.641
2140	5.036	8.290	0.041	147.621	469.892
2141	5.038	8.293	0.041	147.700	470.143
2142	5.040	8.297	0.041	147.778	470.393
2143	5.042	8.300	0.042	147.857	470.643
2144	5.044	8.303	0.042	147.935	470.892
2145	5.046	8.307	0.042	148.013	471.141
2146	5.048	8.310	0.042	148.091	471.387
2147	5.050	8.313	0.042	148.163	471.618
2148	5.052	8.317	0.042	148.230	471.829
2149	5.054	8.320	0.042	148.292	472.028
2150	5.056	8.323	0.042	148.354	472.225
2151	5.058	8.327	0.042	148.414	472.418
2152	5.060	8.330	0.042	148.473	472.606
2153	5.062	8.334	0.042	148.533	472.795
2154	5.064	8.337	0.042	148.594	472.989
2155	5.066	8.340	0.042	148.656	473.186
2156	5.068	8.344	0.042	148.718	473.385
2157	5.070	8.347	0.042	148.782	473.587
2158	5.072	8.351	0.042	148.847	473.793

Ser	Time [s]	Extension [mm]	Strain	Load [kN]	Tensile stress [MPa]
2159	5.074	8.354	0.042	148.912	474.002
2160	5.076	8.357	0.042	148.978	474.211
2161	5.078	8.361	0.042	149.044	474.423
2162	5.080	8.364	0.042	149.112	474.639
2163	5.082	8.367	0.042	149.180	474.855
2164	5.084	8.371	0.042	149.249	475.073
2165	5.086	8.374	0.042	149.318	475.294
2166	5.088	8.377	0.042	149.388	475.517
2167	5.090	8.381	0.042	149.458	475.741
2168	5.092	8.384	0.042	149.529	475.966
2169	5.094	8.388	0.042	149.601	476.195
2170	5.096	8.391	0.042	149.674	476.427
2171	5.098	8.394	0.042	149.748	476.662
2172	5.100	8.398	0.042	149.823	476.901
2173	5.102	8.401	0.042	149.899	477.142
2174	5.104	8.404	0.042	149.976	477.387
2175	5.106	8.408	0.042	150.053	477.634
2176	5.108	8.411	0.042	150.132	477.884
2177	5.110	8.414	0.042	150.211	478.137
2178	5.112	8.418	0.042	150.292	478.394
2179	5.114	8.421	0.042	150.374	478.655
2180	5.116	8.424	0.042	150.457	478.919
2181	5.118	8.428	0.042	150.541	479.186
2182	5.120	8.431	0.042	150.626	479.457
2183	5.122	8.434	0.042	150.712	479.732
2184	5.124	8.438	0.042	150.800	480.010
2185	5.126	8.441	0.042	150.888	480.291
2186	5.128	8.445	0.042	150.977	480.574
2187	5.130	8.448	0.042	151.066	480.859
2188	5.132	8.451	0.042	151.157	481.146
2189	5.134	8.455	0.042	151.247	481.434
2190	5.136	8.458	0.042	151.338	481.722
2191	5.138	8.462	0.042	151.428	482.011
2192	5.140	8.465	0.042	151.518	482.298
2193	5.142	8.468	0.042	151.608	482.585
2194	5.144	8.472	0.042	151.698	482.869
2195	5.146	8.475	0.042	151.787	483.153
2196	5.148	8.479	0.042	151.876	483.435
2197	5.150	8.482	0.042	151.964	483.715
2198	5.152	8.486	0.042	152.051	483.993
2199	5.154	8.489	0.042	152.137	484.268
2200	5.156	8.492	0.042	152.223	484.541
2201	5.158	8.496	0.042	152.307	484.810
2202	5.160	8.499	0.042	152.391	485.076
2203	5.162	8.503	0.043	152.474	485.339
2204	5.164	8.506	0.043	152.555	485.598
2205	5.166	8.510	0.043	152.636	485.854
2206	5.168	8.513	0.043	152.715	486.108

Ser	Time [s]	Extension [mm]	Strain	Load [kN]	Tensile stress [MPa]
2207	5.170	8.517	0.043	152.794	486.359
2208	5.172	8.520	0.043	152.872	486.607
2209	5.174	8.523	0.043	152.950	486.854
2210	5.176	8.527	0.043	153.027	487.099
2211	5.178	8.530	0.043	153.103	487.342
2212	5.180	8.534	0.043	153.179	487.583
2213	5.182	8.537	0.043	153.254	487.823
2214	5.184	8.541	0.043	153.329	488.062
2215	5.186	8.544	0.043	153.404	488.299
2216	5.188	8.547	0.043	153.478	488.536
2217	5.190	8.551	0.043	153.552	488.772
2218	5.192	8.554	0.043	153.626	489.007
2219	5.194	8.558	0.043	153.700	489.241
2220	5.196	8.561	0.043	153.773	489.476
2221	5.198	8.565	0.043	153.847	489.710
2222	5.200	8.568	0.043	153.921	489.945
2223	5.202	8.571	0.043	153.994	490.180
2224	5.204	8.575	0.043	154.068	490.415
2225	5.206	8.578	0.043	154.142	490.650
2226	5.208	8.582	0.043	154.216	490.886
2227	5.210	8.585	0.043	154.291	491.125
2228	5.212	8.588	0.043	154.367	491.364
2229	5.214	8.592	0.043	154.442	491.604
2230	5.216	8.595	0.043	154.517	491.844
2231	5.218	8.599	0.043	154.593	492.084
2232	5.220	8.602	0.043	154.669	492.326
2233	5.222	8.605	0.043	154.745	492.570
2234	5.224	8.609	0.043	154.822	492.814
2235	5.226	8.612	0.043	154.899	493.059
2236	5.228	8.616	0.043	154.976	493.305
2237	5.230	8.619	0.043	155.054	493.551
2238	5.232	8.623	0.043	155.131	493.797
2239	5.234	8.626	0.043	155.208	494.043
2240	5.236	8.629	0.043	155.286	494.290
2241	5.238	8.633	0.043	155.363	494.536
2242	5.240	8.636	0.043	155.440	494.782
2243	5.242	8.640	0.043	155.518	495.028
2244	5.244	8.643	0.043	155.595	495.275
2245	5.246	8.646	0.043	155.673	495.522
2246	5.248	8.650	0.043	155.750	495.768
2247	5.250	8.653	0.043	155.828	496.015
2248	5.252	8.657	0.043	155.905	496.261
2249	5.254	8.660	0.043	155.982	496.507
2250	5.256	8.663	0.043	156.059	496.753
2251	5.258	8.667	0.043	156.136	496.998
2252	5.260	8.670	0.043	156.213	497.243
2253	5.262	8.674	0.043	156.290	497.488
2254	5.264	8.677	0.043	156.367	497.733

Ser	Time [s]	Extension [mm]	Strain	Load [kN]	Tensile stress [MPa]
2255	5.266	8.680	0.043	156.444	497.978
2256	5.268	8.684	0.043	156.522	498.224
2257	5.270	8.687	0.043	156.599	498.470
2258	5.272	8.691	0.043	156.676	498.715
2259	5.274	8.694	0.043	156.753	498.961
2260	5.276	8.698	0.043	156.830	499.206
2261	5.278	8.701	0.044	156.907	499.450
2262	5.280	8.704	0.044	156.984	499.695
2263	5.282	8.708	0.044	157.060	499.939
2264	5.284	8.711	0.044	157.137	500.182
2265	5.286	8.714	0.044	157.213	500.426
2266	5.288	8.718	0.044	157.290	500.669
2267	5.290	8.721	0.044	157.366	500.913
2268	5.292	8.725	0.044	157.443	501.156
2269	5.294	8.728	0.044	157.519	501.398
2270	5.296	8.731	0.044	157.595	501.641
2271	5.298	8.735	0.044	157.671	501.883
2272	5.300	8.738	0.044	157.747	502.125
2273	5.302	8.742	0.044	157.824	502.368
2274	5.304	8.745	0.044	157.900	502.611
2275	5.306	8.748	0.044	157.977	502.856
2276	5.308	8.752	0.044	158.054	503.100
2277	5.310	8.755	0.044	158.131	503.346
2278	5.312	8.759	0.044	158.208	503.591
2279	5.314	8.762	0.044	158.285	503.836
2280	5.316	8.765	0.044	158.361	504.080
2281	5.318	8.769	0.044	158.438	504.324
2282	5.320	8.772	0.044	158.515	504.567
2283	5.322	8.776	0.044	158.591	504.811
2284	5.324	8.779	0.044	158.668	505.055
2285	5.326	8.782	0.044	158.745	505.300
2286	5.328	8.786	0.044	158.821	505.544
2287	5.330	8.789	0.044	158.898	505.787
2288	5.332	8.793	0.044	158.973	506.026
2289	5.334	8.796	0.044	159.047	506.261
2290	5.336	8.799	0.044	159.119	506.492
2291	5.338	8.803	0.044	159.192	506.723
2292	5.340	8.806	0.044	159.263	506.951
2293	5.342	8.810	0.044	159.335	507.179
2294	5.344	8.813	0.044	159.406	507.407
2295	5.346	8.816	0.044	159.478	507.635
2296	5.348	8.820	0.044	159.550	507.863
2297	5.350	8.823	0.044	159.622	508.092
2298	5.352	8.827	0.044	159.693	508.319
2299	5.354	8.830	0.044	159.764	508.546
2300	5.356	8.834	0.044	159.835	508.772
2301	5.358	8.837	0.044	159.906	508.995
2302	5.360	8.840	0.044	159.976	509.218

Ser	Time [s]	Extension [mm]	Strain	Load [kN]	Tensile stress [MPa]
2303	5.362	8.844	0.044	160.045	509.439
2304	5.364	8.847	0.044	160.114	509.659
2305	5.366	8.851	0.044	160.183	509.878
2306	5.368	8.854	0.044	160.251	510.095
2307	5.370	8.857	0.044	160.319	510.313
2308	5.372	8.861	0.044	160.387	510.529
2309	5.374	8.864	0.044	160.455	510.744
2310	5.376	8.867	0.044	160.522	510.959
2311	5.378	8.871	0.044	160.590	511.174
2312	5.380	8.874	0.044	160.658	511.389
2313	5.382	8.878	0.044	160.726	511.606
2314	5.384	8.881	0.044	160.794	511.824
2315	5.386	8.884	0.044	160.863	512.043
2316	5.388	8.888	0.044	160.932	512.263
2317	5.390	8.891	0.044	161.002	512.486
2318	5.392	8.894	0.044	161.073	512.710
2319	5.394	8.898	0.044	161.143	512.935
2320	5.396	8.901	0.045	161.215	513.163
2321	5.398	8.904	0.045	161.287	513.392
2322	5.400	8.908	0.045	161.360	513.624
2323	5.402	8.911	0.045	161.433	513.858
2324	5.404	8.914	0.045	161.507	514.093
2325	5.406	8.918	0.045	161.582	514.330
2326	5.408	8.921	0.045	161.657	514.569
2327	5.410	8.924	0.045	161.733	514.811
2328	5.412	8.928	0.045	161.809	515.055
2329	5.414	8.931	0.045	161.886	515.299
2330	5.416	8.934	0.045	161.963	515.544
2331	5.418	8.938	0.045	162.040	515.790
2332	5.420	8.941	0.045	162.118	516.036
2333	5.422	8.945	0.045	162.195	516.283
2334	5.424	8.948	0.045	162.272	516.529
2335	5.426	8.951	0.045	162.349	516.774
2336	5.428	8.955	0.045	162.426	517.019
2337	5.430	8.958	0.045	162.503	517.263
2338	5.432	8.962	0.045	162.579	517.505
2339	5.434	8.965	0.045	162.655	517.746
2340	5.436	8.968	0.045	162.730	517.985
2341	5.438	8.972	0.045	162.805	518.224
2342	5.440	8.975	0.045	162.879	518.461
2343	5.442	8.979	0.045	162.953	518.697
2344	5.444	8.982	0.045	163.027	518.931
2345	5.446	8.985	0.045	163.100	519.163
2346	5.448	8.989	0.045	163.173	519.395
2347	5.450	8.992	0.045	163.245	519.625
2348	5.452	8.996	0.045	163.317	519.853
2349	5.454	8.999	0.045	163.388	520.080
2350	5.456	9.002	0.045	163.459	520.306

Ser	Time [s]	Extension [mm]	Strain	Load [kN]	Tensile stress [MPa]
2351	5.458	9.006	0.045	163.529	520.530
2352	5.460	9.009	0.045	163.599	520.752
2353	5.462	9.012	0.045	163.669	520.974
2354	5.464	9.016	0.045	163.737	521.193
2355	5.466	9.019	0.045	163.806	521.410
2356	5.468	9.023	0.045	163.873	521.625
2357	5.470	9.026	0.045	163.941	521.839
2358	5.472	9.029	0.045	164.007	522.052
2359	5.474	9.033	0.045	164.074	522.263
2360	5.476	9.036	0.045	164.140	522.473
2361	5.478	9.040	0.045	164.205	522.682
2362	5.480	9.043	0.045	164.271	522.891
2363	5.482	9.046	0.045	164.337	523.100
2364	5.484	9.050	0.045	164.402	523.309
2365	5.486	9.053	0.045	164.468	523.517
2366	5.488	9.056	0.045	164.533	523.725
2367	5.490	9.060	0.045	164.598	523.932
2368	5.492	9.063	0.045	164.663	524.139
2369	5.494	9.067	0.045	164.728	524.345
2370	5.496	9.070	0.045	164.793	524.551
2371	5.498	9.073	0.045	164.857	524.758
2372	5.500	9.077	0.045	164.922	524.964
2373	5.502	9.080	0.045	164.987	525.171
2374	5.504	9.083	0.045	165.052	525.377
2375	5.506	9.087	0.045	165.117	525.583
2376	5.508	9.090	0.045	165.181	525.789
2377	5.510	9.094	0.045	165.246	525.994
2378	5.512	9.097	0.045	165.311	526.200
2379	5.514	9.100	0.046	165.375	526.405
2380	5.516	9.104	0.046	165.439	526.609
2381	5.518	9.107	0.046	165.503	526.812
2382	5.520	9.111	0.046	165.566	527.014
2383	5.522	9.114	0.046	165.629	527.215
2384	5.524	9.117	0.046	165.692	527.414
2385	5.526	9.121	0.046	165.754	527.610
2386	5.528	9.124	0.046	165.815	527.805
2387	5.530	9.127	0.046	165.875	527.995
2388	5.532	9.131	0.046	165.934	528.183
2389	5.534	9.134	0.046	165.992	528.368
2390	5.536	9.138	0.046	166.049	528.549
2391	5.538	9.141	0.046	166.105	528.728
2392	5.540	9.144	0.046	166.160	528.904
2393	5.542	9.148	0.046	166.215	529.079
2394	5.544	9.151	0.046	166.269	529.250
2395	5.546	9.155	0.046	166.322	529.420
2396	5.548	9.158	0.046	166.375	529.589
2397	5.550	9.161	0.046	166.428	529.755
2398	5.552	9.165	0.046	166.479	529.920

Ser	Time [s]	Extension [mm]	Strain	Load [kN]	Tensile stress [MPa]
2399	5.554	9.168	0.046	166.530	530.083
2400	5.556	9.172	0.046	166.581	530.243
2401	5.559	9.177	0.046	166.655	530.479
2402	5.562	9.182	0.046	166.728	530.712
2403	5.565	9.187	0.046	166.800	530.941
2404	5.568	9.192	0.046	166.872	531.169
2405	5.571	9.197	0.046	166.943	531.397
2406	5.574	9.202	0.046	167.015	531.626
2407	5.577	9.207	0.046	167.088	531.856
2408	5.580	9.212	0.046	167.160	532.088
2409	5.583	9.217	0.046	167.234	532.321
2410	5.586	9.222	0.046	167.308	532.558
2411	5.588	9.226	0.046	167.358	532.717
2412	5.590	9.229	0.046	167.408	532.877
2413	5.592	9.233	0.046	167.459	533.038
2414	5.594	9.236	0.046	167.509	533.199
2415	5.596	9.239	0.046	167.560	533.361
2416	5.598	9.243	0.046	167.612	533.524
2417	5.600	9.246	0.046	167.663	533.689
2418	5.602	9.250	0.046	167.716	533.856
2419	5.604	9.253	0.046	167.769	534.025
2420	5.606	9.256	0.046	167.822	534.196
2421	5.608	9.260	0.046	167.877	534.368
2422	5.610	9.263	0.046	167.931	534.541
2423	5.612	9.267	0.046	167.986	534.715
2424	5.614	9.270	0.046	168.041	534.890
2425	5.616	9.273	0.046	168.096	535.066
2426	5.618	9.277	0.046	168.152	535.244
2427	5.620	9.280	0.046	168.208	535.422
2428	5.622	9.284	0.046	168.264	535.600
2429	5.624	9.287	0.046	168.320	535.778
2430	5.626	9.290	0.046	168.375	535.955
2431	5.628	9.294	0.046	168.431	536.133
2432	5.630	9.297	0.046	168.487	536.311
2433	5.632	9.301	0.047	168.543	536.488
2434	5.634	9.304	0.047	168.598	536.665
2435	5.636	9.307	0.047	168.653	536.840
2436	5.638	9.311	0.047	168.708	537.015
2437	5.640	9.314	0.047	168.762	537.188
2438	5.642	9.317	0.047	168.817	537.360
2439	5.644	9.321	0.047	168.870	537.531
2440	5.646	9.324	0.047	168.923	537.700
2441	5.648	9.328	0.047	168.976	537.868
2442	5.650	9.331	0.047	169.029	538.035
2443	5.652	9.334	0.047	169.081	538.201
2444	5.654	9.338	0.047	169.132	538.364
2445	5.656	9.341	0.047	169.183	538.526
2446	5.658	9.345	0.047	169.234	538.687

Ser	Time [s]	Extension [mm]	Strain	Load [kN]	Tensile stress [MPa]
2447	5.660	9.348	0.047	169.284	538.846
2448	5.663	9.353	0.047	169.358	539.083
2449	5.666	9.358	0.047	169.432	539.318
2450	5.669	9.363	0.047	169.505	539.550
2451	5.672	9.368	0.047	169.578	539.782
2452	5.675	9.374	0.047	169.649	540.011
2453	5.678	9.379	0.047	169.721	540.240
2454	5.681	9.384	0.047	169.793	540.468
2455	5.684	9.389	0.047	169.865	540.697
2456	5.687	9.394	0.047	169.937	540.927
2457	5.690	9.399	0.047	170.010	541.158
2458	5.693	9.404	0.047	170.083	541.389
2459	5.696	9.410	0.047	170.155	541.620
2460	5.699	9.415	0.047	170.228	541.852
2461	5.702	9.420	0.047	170.301	542.084
2462	5.705	9.425	0.047	170.373	542.313
2463	5.708	9.430	0.047	170.444	542.541
2464	5.711	9.435	0.047	170.516	542.768
2465	5.714	9.441	0.047	170.587	542.994
2466	5.717	9.446	0.047	170.656	543.215
2467	5.720	9.451	0.047	170.723	543.427
2468	5.723	9.456	0.047	170.788	543.635
2469	5.726	9.461	0.047	170.851	543.836
2470	5.729	9.466	0.047	170.914	544.036
2471	5.732	9.471	0.047	170.977	544.236
2472	5.735	9.477	0.047	171.039	544.433
2473	5.738	9.482	0.047	171.100	544.627
2474	5.741	9.487	0.047	171.160	544.818
2475	5.744	9.492	0.047	171.218	545.005
2476	5.747	9.497	0.047	171.275	545.186
2477	5.750	9.503	0.048	171.330	545.361
2478	5.753	9.508	0.048	171.384	545.531
2479	5.756	9.513	0.048	171.436	545.697
2480	5.759	9.518	0.048	171.486	545.858
2481	5.762	9.523	0.048	171.536	546.017
2482	5.766	9.530	0.048	171.602	546.226
2483	5.770	9.537	0.048	171.667	546.433
2484	5.774	9.544	0.048	171.732	546.639
2485	5.778	9.551	0.048	171.797	546.846
2486	5.782	9.558	0.048	171.863	547.056
2487	5.786	9.565	0.048	171.930	547.269
2488	5.789	9.570	0.048	171.981	547.432
2489	5.792	9.575	0.048	172.033	547.599
2490	5.795	9.580	0.048	172.087	547.770
2491	5.798	9.585	0.048	172.141	547.943
2492	5.801	9.590	0.048	172.196	548.117
2493	5.804	9.595	0.048	172.251	548.291
2494	5.807	9.601	0.048	172.305	548.464

Ser	Time [s]	Extension [mm]	Strain	Load [kN]	Tensile stress [MPa]
2495	5.810	9.606	0.048	172.360	548.638
2496	5.813	9.611	0.048	172.413	548.809
2497	5.816	9.616	0.048	172.466	548.977
2498	5.819	9.621	0.048	172.518	549.142
2499	5.822	9.626	0.048	172.568	549.303
2500	5.826	9.633	0.048	172.633	549.509
2501	5.830	9.640	0.048	172.695	549.706
2502	5.834	9.647	0.048	172.754	549.895
2503	5.838	9.654	0.048	172.811	550.073
2504	5.842	9.661	0.048	172.864	550.243
2505	5.846	9.668	0.048	172.914	550.402
2506	5.851	9.676	0.048	172.972	550.588
2507	5.856	9.685	0.048	173.027	550.761
2508	5.861	9.694	0.048	173.077	550.922
2509	5.867	9.704	0.049	173.133	551.101
2510	5.873	9.714	0.049	173.186	551.267
2511	5.879	9.725	0.049	173.237	551.430
2512	5.886	9.737	0.049	173.295	551.614
2513	5.893	9.749	0.049	173.351	551.794
2514	5.900	9.761	0.049	173.406	551.967
2515	5.907	9.773	0.049	173.456	552.128
2516	5.916	9.788	0.049	173.511	552.304
2517	5.928	9.809	0.049	173.562	552.465
2518	5.944	9.837	0.049	173.613	552.627
2519	5.957	9.859	0.049	173.664	552.791
2520	5.968	9.878	0.049	173.715	552.951
2521	5.979	9.897	0.049	173.766	553.116
2522	5.990	9.916	0.050	173.819	553.284
2523	6.000	9.933	0.050	173.871	553.449
2524	6.010	9.950	0.050	173.926	553.625
2525	6.019	9.965	0.050	173.979	553.794
2526	6.027	9.979	0.050	174.032	553.960
2527	6.035	9.993	0.050	174.086	554.132
2528	6.043	10.006	0.050	174.141	554.307
2529	6.051	10.020	0.050	174.194	554.477
2530	6.059	10.033	0.050	174.244	554.637
2531	6.068	10.049	0.050	174.300	554.813
2532	6.077	10.064	0.050	174.354	554.985
2533	6.086	10.079	0.050	174.404	555.146
2534	6.097	10.098	0.050	174.457	555.312
2535	6.111	10.122	0.051	174.508	555.477
2536	6.131	10.155	0.051	174.560	555.641
2537	6.168	10.218	0.051	174.506	555.471
2538	6.177	10.233	0.051	174.452	555.299
2539	6.184	10.245	0.051	174.400	555.132
2540	6.190	10.255	0.051	174.348	554.967
2541	6.196	10.265	0.051	174.290	554.783
2542	6.201	10.274	0.051	174.240	554.622

Ser	Time [s]	Extension [mm]	Strain	Load [kN]	Tensile stress [MPa]
2543	6.206	10.282	0.051	174.186	554.452
2544	6.211	10.291	0.051	174.131	554.277
2545	6.216	10.299	0.051	174.074	554.095
2546	6.221	10.307	0.052	174.014	553.905
2547	6.226	10.316	0.052	173.954	553.714
2548	6.231	10.324	0.052	173.896	553.528
2549	6.236	10.332	0.052	173.840	553.351
2550	6.241	10.341	0.052	173.788	553.184
2551	6.247	10.351	0.052	173.729	552.997
2552	6.253	10.360	0.052	173.675	552.826
2553	6.260	10.372	0.052	173.620	552.651
2554	6.268	10.385	0.052	173.567	552.481
2555	6.279	10.403	0.052	173.514	552.312
2556	6.334	10.494	0.052	173.568	552.483
2557	6.347	10.515	0.053	173.618	552.643
2558	6.359	10.535	0.053	173.671	552.812
2559	6.370	10.554	0.053	173.725	552.984
2560	6.380	10.570	0.053	173.779	553.155
2561	6.390	10.587	0.053	173.832	553.323
2562	6.402	10.608	0.053	173.883	553.486
2563	6.474	10.730	0.054	173.830	553.320
2564	6.492	10.760	0.054	173.778	553.151
2565	6.546	10.849	0.054	173.833	553.329
2566	6.553	10.861	0.054	173.884	553.491
2567	6.560	10.872	0.054	173.941	553.673
2568	6.566	10.882	0.054	173.993	553.838
2569	6.572	10.892	0.054	174.048	554.011
2570	6.578	10.901	0.055	174.102	554.185
2571	6.584	10.911	0.055	174.157	554.360
2572	6.590	10.921	0.055	174.212	554.533
2573	6.596	10.930	0.055	174.266	554.704
2574	6.602	10.940	0.055	174.317	554.868
2575	6.609	10.951	0.055	174.371	555.040
2576	6.617	10.964	0.055	174.423	555.207
2577	6.627	10.981	0.055	174.474	555.369
2578	6.646	11.012	0.055	174.526	555.534
2579	6.724	11.139	0.056	174.475	555.372
2580	6.746	11.176	0.056	174.424	555.208
2581	6.763	11.204	0.056	174.373	555.045
2582	6.784	11.239	0.056	174.321	554.882
2583	6.855	11.355	0.057	174.267	554.708
2584	6.864	11.370	0.057	174.215	554.544
2585	6.943	11.499	0.057	174.158	554.363
2586	6.950	11.511	0.058	174.101	554.181
2587	6.956	11.521	0.058	174.044	553.999
2588	6.961	11.529	0.058	173.992	553.833
2589	6.966	11.538	0.058	173.935	553.653
2590	6.971	11.546	0.058	173.876	553.466

Ser	Time [s]	Extension [mm]	Strain	Load [kN]	Tensile stress [MPa]
2591	6.976	11.555	0.058	173.817	553.275
2592	6.981	11.563	0.058	173.759	553.093
2593	6.986	11.572	0.058	173.706	552.923
2594	6.992	11.582	0.058	173.649	552.742
2595	6.999	11.593	0.058	173.597	552.577
2596	7.011	11.613	0.058	173.545	552.410
2597	7.109	11.774	0.059	173.600	552.586
2598	7.118	11.789	0.059	173.655	552.760
2599	7.125	11.800	0.059	173.705	552.920
2600	7.132	11.811	0.059	173.758	553.088
2601	7.139	11.822	0.059	173.809	553.252
2602	7.147	11.835	0.059	173.863	553.423
2603	7.156	11.849	0.059	173.914	553.584
2604	7.168	11.869	0.059	173.966	553.749
2605	7.256	12.011	0.060	173.914	553.584
2606	7.272	12.037	0.060	173.862	553.420
2607	7.285	12.058	0.060	173.809	553.252
2608	7.300	12.083	0.060	173.757	553.085
2609	7.315	12.108	0.061	173.704	552.918
2610	7.324	12.123	0.061	173.653	552.753
2611	7.331	12.135	0.061	173.598	552.580
2612	7.337	12.145	0.061	173.541	552.398
2613	7.342	12.153	0.061	173.486	552.224
2614	7.347	12.161	0.061	173.425	552.029
2615	7.351	12.168	0.061	173.374	551.867
2616	7.355	12.175	0.061	173.322	551.702
2617	7.359	12.181	0.061	173.270	551.535
2618	7.363	12.188	0.061	173.218	551.370
2619	7.367	12.195	0.061	173.167	551.206
2620	7.371	12.201	0.061	173.116	551.045
2621	7.376	12.210	0.061	173.054	550.849
2622	7.381	12.218	0.061	172.996	550.663
2623	7.386	12.227	0.061	172.940	550.486
2624	7.391	12.235	0.061	172.888	550.318
2625	7.397	12.245	0.061	172.829	550.132
2626	7.403	12.255	0.061	172.778	549.971
2627	7.411	12.268	0.061	172.724	549.799
2628	7.456	12.342	0.062	172.776	549.962
2629	7.465	12.357	0.062	172.827	550.125
2630	7.475	12.373	0.062	172.882	550.299
2631	7.487	12.392	0.062	172.935	550.469
2632	7.505	12.422	0.062	172.988	550.637
2633	7.520	12.446	0.062	173.038	550.798
2634	7.533	12.467	0.062	173.090	550.961
2635	7.544	12.485	0.062	173.140	551.122
2636	7.554	12.501	0.063	173.190	551.282
2637	7.564	12.517	0.063	173.244	551.452
2638	7.574	12.533	0.063	173.295	551.614

Ser	Time [s]	Extension [mm]	Strain	Load [kN]	Tensile stress [MPa]
2639	7.586	12.553	0.063	173.346	551.776
2640	7.600	12.576	0.063	173.398	551.944
2641	7.614	12.599	0.063	173.449	552.104
2642	7.628	12.622	0.063	173.500	552.268
2643	7.644	12.648	0.063	173.551	552.429
2644	7.679	12.706	0.064	173.498	552.260
2645	7.692	12.728	0.064	173.446	552.096
2646	7.708	12.754	0.064	173.394	551.929
2647	7.725	12.782	0.064	173.343	551.768
2648	7.738	12.803	0.064	173.292	551.606
2649	7.749	12.821	0.064	173.241	551.444
2650	7.764	12.846	0.064	173.189	551.279
2651	7.794	12.895	0.064	173.244	551.453
2652	7.802	12.908	0.065	173.294	551.612
2653	7.809	12.920	0.065	173.348	551.784
2654	7.815	12.929	0.065	173.401	551.954
2655	7.821	12.939	0.065	173.460	552.140
2656	7.826	12.947	0.065	173.512	552.307
2657	7.831	12.955	0.065	173.568	552.485
2658	7.836	12.964	0.065	173.627	552.672
2659	7.841	12.972	0.065	173.689	552.869
2660	7.845	12.978	0.065	173.740	553.031
2661	7.849	12.985	0.065	173.791	553.194
2662	7.853	12.991	0.065	173.843	553.359
2663	7.857	12.998	0.065	173.895	553.525
2664	7.861	13.004	0.065	173.947	553.690
2665	7.865	13.011	0.065	173.997	553.850
2666	7.870	13.019	0.065	174.057	554.040
2667	7.875	13.027	0.065	174.111	554.214
2668	7.881	13.037	0.065	174.167	554.391
2669	7.890	13.051	0.065	174.217	554.551
2670	7.903	13.073	0.065	174.165	554.384
2671	7.907	13.080	0.065	174.106	554.197
2672	7.910	13.085	0.065	174.047	554.010
2673	7.913	13.090	0.065	173.977	553.786
2674	7.915	13.093	0.065	173.924	553.618
2675	7.917	13.097	0.065	173.868	553.440
2676	7.919	13.100	0.066	173.810	553.253
2677	7.921	13.103	0.066	173.749	553.061
2678	7.923	13.107	0.066	173.689	552.869
2679	7.925	13.110	0.066	173.629	552.679
2680	7.927	13.113	0.066	173.572	552.495
2681	7.929	13.117	0.066	173.517	552.322
2682	7.931	13.120	0.066	173.467	552.162
2683	7.934	13.125	0.066	173.401	551.953
2684	7.937	13.130	0.066	173.349	551.787
2685	7.942	13.139	0.066	173.297	551.622
2686	7.954	13.159	0.066	173.360	551.824

Ser	Time [s]	Extension [mm]	Strain	Load [kN]	Tensile stress [MPa]
2687	7.957	13.163	0.066	173.415	551.999
2688	7.960	13.168	0.066	173.484	552.216
2689	7.962	13.172	0.066	173.536	552.381
2690	7.964	13.175	0.066	173.592	552.561
2691	7.966	13.178	0.066	173.653	552.753
2692	7.968	13.181	0.066	173.717	552.958
2693	7.970	13.185	0.066	173.784	553.172
2694	7.972	13.188	0.066	173.854	553.395
2695	7.974	13.191	0.066	173.926	553.624
2696	7.976	13.194	0.066	174.000	553.860
2697	7.978	13.197	0.066	174.076	554.102
2698	7.980	13.201	0.066	174.153	554.347
2699	7.982	13.204	0.066	174.231	554.596
2700	7.984	13.207	0.066	174.310	554.845
2701	7.986	13.210	0.066	174.388	555.095
2702	7.988	13.213	0.066	174.467	555.344
2703	7.990	13.217	0.066	174.544	555.592
2704	7.992	13.220	0.066	174.622	555.838
2705	7.994	13.223	0.066	174.698	556.081
2706	7.996	13.226	0.066	174.773	556.320
2707	7.998	13.229	0.066	174.847	556.556
2708	8.000	13.233	0.066	174.920	556.788
2709	8.002	13.236	0.066	174.991	557.015
2710	8.004	13.239	0.066	175.061	557.237
2711	8.006	13.242	0.066	175.129	557.454
2712	8.008	13.246	0.066	175.196	557.665
2713	8.010	13.249	0.066	175.260	557.871
2714	8.012	13.252	0.066	175.323	558.071
2715	8.014	13.255	0.066	175.384	558.266
2716	8.016	13.259	0.066	175.444	558.455
2717	8.018	13.262	0.066	175.502	558.639
2718	8.020	13.265	0.066	175.558	558.818
2719	8.022	13.268	0.066	175.613	558.993
2720	8.024	13.271	0.066	175.666	559.164
2721	8.026	13.275	0.066	175.718	559.329
2722	8.028	13.278	0.066	175.769	559.490
2723	8.031	13.283	0.066	175.842	559.724
2724	8.034	13.287	0.066	175.912	559.947
2725	8.037	13.292	0.066	175.980	560.161
2726	8.040	13.297	0.066	176.045	560.368
2727	8.043	13.302	0.067	176.107	560.565
2728	8.046	13.307	0.067	176.166	560.754
2729	8.049	13.311	0.067	176.223	560.937
2730	8.052	13.316	0.067	176.278	561.112
2731	8.055	13.321	0.067	176.331	561.278
2732	8.058	13.326	0.067	176.381	561.438
2733	8.062	13.332	0.067	176.445	561.641
2734	8.066	13.339	0.067	176.505	561.832

Ser	Time [s]	Extension [mm]	Strain	Load [kN]	Tensile stress [MPa]
2735	8.070	13.345	0.067	176.562	562.013
2736	8.074	13.352	0.067	176.615	562.183
2737	8.078	13.358	0.067	176.665	562.343
2738	8.083	13.366	0.067	176.724	562.529
2739	8.088	13.374	0.067	176.779	562.705
2740	8.093	13.383	0.067	176.832	562.873
2741	8.098	13.391	0.067	176.882	563.033
2742	8.104	13.401	0.067	176.941	563.220
2743	8.110	13.410	0.067	176.998	563.402
2744	8.116	13.420	0.067	177.053	563.578
2745	8.122	13.430	0.067	177.107	563.750
2746	8.128	13.440	0.067	177.161	563.919
2747	8.134	13.450	0.067	177.214	564.088
2748	8.140	13.459	0.067	177.266	564.257
2749	8.146	13.469	0.067	177.320	564.426
2750	8.152	13.479	0.067	177.373	564.595
2751	8.158	13.489	0.067	177.426	564.764
2752	8.164	13.498	0.067	177.477	564.926
2753	8.171	13.510	0.068	177.532	565.103
2754	8.178	13.521	0.068	177.585	565.271
2755	8.185	13.533	0.068	177.637	565.436
2756	8.192	13.544	0.068	177.689	565.600
2757	8.199	13.556	0.068	177.740	565.765
2758	8.206	13.567	0.068	177.792	565.930
2759	8.213	13.579	0.068	177.843	566.091
2760	8.221	13.592	0.068	177.898	566.268
2761	8.229	13.605	0.068	177.955	566.447
2762	8.237	13.618	0.068	178.011	566.627
2763	8.245	13.631	0.068	178.064	566.797
2764	8.254	13.646	0.068	178.116	566.961
2765	8.265	13.664	0.068	178.168	567.127
2766	8.276	13.682	0.068	178.220	567.292
2767	8.286	13.698	0.068	178.273	567.461
2768	8.294	13.711	0.069	178.324	567.622
2769	8.302	13.724	0.069	178.380	567.801
2770	8.309	13.736	0.069	178.432	567.967
2771	8.316	13.747	0.069	178.487	568.143
2772	8.323	13.759	0.069	178.544	568.323
2773	8.330	13.770	0.069	178.599	568.500
2774	8.337	13.781	0.069	178.655	568.677
2775	8.344	13.793	0.069	178.712	568.858
2776	8.351	13.804	0.069	178.769	569.038
2777	8.358	13.816	0.069	178.826	569.220
2778	8.365	13.827	0.069	178.881	569.394
2779	8.372	13.839	0.069	178.933	569.561
2780	8.379	13.850	0.069	178.984	569.725
2781	8.386	13.861	0.069	179.035	569.886
2782	8.394	13.874	0.069	179.092	570.067

Ser	Time [s]	Extension [mm]	Strain	Load [kN]	Tensile stress [MPa]
2783	8.402	13.887	0.069	179.148	570.245
2784	8.410	13.901	0.070	179.203	570.421
2785	8.418	13.914	0.070	179.258	570.597
2786	8.426	13.927	0.070	179.314	570.775
2787	8.434	13.940	0.070	179.371	570.956
2788	8.441	13.951	0.070	179.422	571.117
2789	8.448	13.963	0.070	179.473	571.280
2790	8.455	13.974	0.070	179.525	571.445
2791	8.462	13.986	0.070	179.581	571.623
2792	8.469	13.997	0.070	179.637	571.803
2793	8.476	14.009	0.070	179.691	571.973
2794	8.484	14.022	0.070	179.747	572.153
2795	8.492	14.035	0.070	179.800	572.322
2796	8.500	14.048	0.070	179.851	572.485
2797	8.508	14.061	0.070	179.903	572.649
2798	8.516	14.074	0.070	179.956	572.817
2799	8.524	14.087	0.070	180.009	572.987
2800	8.532	14.100	0.071	180.063	573.158
2801	8.540	14.113	0.071	180.115	573.324
2802	8.548	14.127	0.071	180.171	573.502
2803	8.555	14.138	0.071	180.225	573.673
2804	8.562	14.150	0.071	180.278	573.844
2805	8.569	14.161	0.071	180.329	574.004
2806	8.577	14.174	0.071	180.383	574.176
2807	8.585	14.188	0.071	180.435	574.343
2808	8.593	14.201	0.071	180.487	574.508
2809	8.601	14.214	0.071	180.538	574.671
2810	8.609	14.227	0.071	180.590	574.835
2811	8.617	14.240	0.071	180.642	575.002
2812	8.625	14.253	0.071	180.696	575.174
2813	8.633	14.266	0.071	180.751	575.348
2814	8.640	14.278	0.071	180.802	575.511
2815	8.647	14.290	0.071	180.856	575.684
2816	8.654	14.301	0.072	180.910	575.854
2817	8.661	14.313	0.072	180.960	576.015
2818	8.669	14.326	0.072	181.014	576.187
2819	8.677	14.339	0.072	181.068	576.357
2820	8.685	14.352	0.072	181.122	576.529
2821	8.693	14.365	0.072	181.176	576.700
2822	8.701	14.379	0.072	181.227	576.862
2823	8.709	14.392	0.072	181.279	577.029
2824	8.717	14.405	0.072	181.334	577.204
2825	8.724	14.417	0.072	181.386	577.368
2826	8.731	14.428	0.072	181.440	577.541
2827	8.738	14.440	0.072	181.496	577.720
2828	8.745	14.451	0.072	181.549	577.888
2829	8.753	14.465	0.072	181.606	578.069
2830	8.761	14.478	0.072	181.660	578.240

Ser	Time [s]	Extension [mm]	Strain	Load [kN]	Tensile stress [MPa]
2831	8.769	14.492	0.072	181.713	578.409
2832	8.777	14.505	0.073	181.764	578.572
2833	8.785	14.518	0.073	181.815	578.736
2834	8.794	14.534	0.073	181.871	578.913
2835	8.802	14.547	0.073	181.921	579.073
2836	8.810	14.560	0.073	181.973	579.239
2837	8.817	14.572	0.073	182.024	579.400
2838	8.824	14.584	0.073	182.078	579.573
2839	8.831	14.595	0.073	182.132	579.743
2840	8.839	14.609	0.073	182.187	579.920
2841	8.847	14.622	0.073	182.239	580.084
2842	8.855	14.635	0.073	182.290	580.246
2843	8.863	14.649	0.073	182.342	580.411
2844	8.871	14.662	0.073	182.393	580.575
2845	8.879	14.675	0.073	182.445	580.741
2846	8.887	14.688	0.073	182.499	580.911
2847	8.895	14.702	0.074	182.554	581.087
2848	8.902	14.713	0.074	182.605	581.250
2849	8.909	14.725	0.074	182.657	581.416
2850	8.916	14.737	0.074	182.709	581.581
2851	8.924	14.750	0.074	182.763	581.752
2852	8.932	14.764	0.074	182.814	581.914
2853	8.941	14.779	0.074	182.870	582.093
2854	8.949	14.792	0.074	182.921	582.254
2855	8.957	14.806	0.074	182.971	582.414
2856	8.965	14.819	0.074	183.021	582.573
2857	8.974	14.834	0.074	183.077	582.752
2858	8.982	14.847	0.074	183.132	582.926
2859	8.989	14.859	0.074	183.183	583.090
2860	8.996	14.871	0.074	183.234	583.253
2861	9.004	14.884	0.074	183.287	583.422
2862	9.012	14.898	0.074	183.338	583.583
2863	9.021	14.913	0.075	183.394	583.760
2864	9.029	14.926	0.075	183.444	583.921
2865	9.037	14.940	0.075	183.494	584.080
2866	9.046	14.955	0.075	183.550	584.256
2867	9.055	14.970	0.075	183.604	584.430
2868	9.063	14.983	0.075	183.659	584.604
2869	9.070	14.995	0.075	183.712	584.772
2870	9.077	15.007	0.075	183.764	584.939
2871	9.085	15.021	0.075	183.818	585.112
2872	9.093	15.034	0.075	183.869	585.274
2873	9.102	15.049	0.075	183.923	585.446
2874	9.111	15.065	0.075	183.976	585.615
2875	9.120	15.080	0.075	184.030	585.787
2876	9.129	15.095	0.075	184.085	585.960
2877	9.137	15.108	0.076	184.137	586.125
2878	9.144	15.120	0.076	184.187	586.285

Ser	Time [s]	Extension [mm]	Strain	Load [kN]	Tensile stress [MPa]
2879	9.151	15.132	0.076	184.238	586.448
2880	9.159	15.146	0.076	184.294	586.625
2881	9.167	15.159	0.076	184.347	586.794
2882	9.175	15.173	0.076	184.398	586.957
2883	9.184	15.188	0.076	184.453	587.134
2884	9.193	15.203	0.076	184.506	587.300
2885	9.202	15.218	0.076	184.556	587.461
2886	9.211	15.233	0.076	184.609	587.630
2887	9.219	15.247	0.076	184.663	587.801
2888	9.226	15.259	0.076	184.714	587.962
2889	9.234	15.272	0.076	184.771	588.143
2890	9.242	15.286	0.076	184.824	588.312
2891	9.250	15.299	0.076	184.875	588.475
2892	9.258	15.313	0.077	184.925	588.636
2893	9.266	15.326	0.077	184.975	588.795
2894	9.275	15.341	0.077	185.031	588.973
2895	9.284	15.356	0.077	185.086	589.147
2896	9.292	15.370	0.077	185.136	589.307
2897	9.300	15.383	0.077	185.190	589.479
2898	9.308	15.397	0.077	185.246	589.657
2899	9.316	15.410	0.077	185.299	589.825
2900	9.325	15.426	0.077	185.354	589.999
2901	9.334	15.441	0.077	185.407	590.168
2902	9.343	15.456	0.077	185.460	590.338
2903	9.352	15.471	0.077	185.516	590.517
2904	9.360	15.485	0.077	185.568	590.680
2905	9.368	15.498	0.077	185.623	590.856
2906	9.375	15.510	0.078	185.675	591.023
2907	9.382	15.522	0.078	185.726	591.183
2908	9.390	15.536	0.078	185.776	591.342
2909	9.402	15.556	0.078	185.830	591.515
2910	9.414	15.576	0.078	185.884	591.686
2911	9.425	15.595	0.078	185.934	591.847
2912	9.435	15.612	0.078	185.985	592.010
2913	9.443	15.625	0.078	186.037	592.173
2914	9.450	15.637	0.078	186.089	592.338
2915	9.457	15.648	0.078	186.142	592.509
2916	9.464	15.660	0.078	186.195	592.678
2917	9.471	15.672	0.078	186.249	592.848
2918	9.478	15.684	0.078	186.302	593.018
2919	9.485	15.696	0.078	186.354	593.183
2920	9.492	15.708	0.079	186.405	593.345
2921	9.500	15.721	0.079	186.460	593.520
2922	9.508	15.735	0.079	186.512	593.687
2923	9.516	15.748	0.079	186.567	593.861
2924	9.524	15.762	0.079	186.624	594.041
2925	9.532	15.776	0.079	186.677	594.210
2926	9.541	15.791	0.079	186.731	594.382

Ser	Time [s]	Extension [mm]	Strain	Load [kN]	Tensile stress [MPa]
2927	9.550	15.806	0.079	186.782	594.547
2928	9.559	15.821	0.079	186.835	594.714
2929	9.568	15.837	0.079	186.887	594.880
2930	9.577	15.852	0.079	186.941	595.052
2931	9.586	15.867	0.079	186.997	595.231
2932	9.594	15.881	0.079	187.051	595.401
2933	9.602	15.894	0.079	187.103	595.566
2934	9.611	15.910	0.080	187.159	595.745
2935	9.620	15.925	0.080	187.212	595.916
2936	9.629	15.940	0.080	187.266	596.087
2937	9.638	15.955	0.080	187.320	596.260
2938	9.647	15.971	0.080	187.373	596.428
2939	9.655	15.984	0.080	187.424	596.589
2940	9.663	15.998	0.080	187.479	596.763
2941	9.671	16.011	0.080	187.534	596.939
2942	9.680	16.027	0.080	187.589	597.115
2943	9.689	16.042	0.080	187.642	597.283
2944	9.698	16.057	0.080	187.693	597.445
2945	9.707	16.072	0.080	187.743	597.605
2946	9.716	16.088	0.080	187.794	597.768
2947	9.725	16.103	0.081	187.851	597.947
2948	9.733	16.117	0.081	187.905	598.121
2949	9.741	16.131	0.081	187.956	598.283
2950	9.750	16.146	0.081	188.010	598.454
2951	9.759	16.161	0.081	188.062	598.620
2952	9.768	16.176	0.081	188.115	598.787
2953	9.777	16.191	0.081	188.170	598.963
2954	9.786	16.206	0.081	188.223	599.133
2955	9.794	16.220	0.081	188.273	599.293
2956	9.802	16.233	0.081	188.328	599.468
2957	9.810	16.247	0.081	188.382	599.638
2958	9.819	16.262	0.081	188.437	599.812
2959	9.828	16.277	0.081	188.488	599.975
2960	9.838	16.294	0.081	188.543	600.151
2961	9.847	16.310	0.082	188.593	600.311
2962	9.856	16.325	0.082	188.646	600.480
2963	9.864	16.338	0.082	188.697	600.640
2964	9.872	16.352	0.082	188.747	600.800
2965	9.881	16.367	0.082	188.801	600.971
2966	9.890	16.382	0.082	188.854	601.140
2967	9.899	16.397	0.082	188.905	601.303
2968	9.908	16.413	0.082	188.956	601.466
2969	9.917	16.428	0.082	189.007	601.629
2970	9.926	16.443	0.082	189.059	601.794
2971	9.934	16.457	0.082	189.112	601.961
2972	9.942	16.470	0.082	189.166	602.134
2973	9.951	16.485	0.082	189.219	602.303
2974	9.961	16.502	0.083	189.273	602.474

Ser	Time [s]	Extension [mm]	Strain	Load [kN]	Tensile stress [MPa]
2975	9.971	16.519	0.083	189.327	602.647
2976	9.980	16.534	0.083	189.378	602.808
2977	9.989	16.549	0.083	189.428	602.967
2978	9.998	16.565	0.083	189.482	603.141
2979	10.006	16.578	0.083	189.534	603.305
2980	10.014	16.592	0.083	189.584	603.464
2981	10.023	16.607	0.083	189.638	603.638
2982	10.032	16.622	0.083	189.689	603.800
2983	10.041	16.637	0.083	189.739	603.959
2984	10.050	16.652	0.083	189.790	604.119
2985	10.059	16.667	0.083	189.842	604.287
2986	10.067	16.681	0.083	189.895	604.454
2987	10.076	16.696	0.083	189.949	604.627
2988	10.086	16.713	0.084	190.003	604.798
2989	10.096	16.730	0.084	190.054	604.960
2990	10.106	16.746	0.084	190.106	605.126
2991	10.116	16.763	0.084	190.159	605.294
2992	10.125	16.778	0.084	190.210	605.458
2993	10.134	16.794	0.084	190.265	605.634
2994	10.143	16.809	0.084	190.318	605.800
2995	10.153	16.826	0.084	190.370	605.968
2996	10.164	16.844	0.084	190.425	606.142
2997	10.174	16.861	0.084	190.476	606.302
2998	10.184	16.878	0.084	190.526	606.463
2999	10.193	16.893	0.084	190.582	606.640
3000	10.202	16.908	0.085	190.636	606.814
3001	10.212	16.925	0.085	190.691	606.990
3002	10.223	16.944	0.085	190.746	607.162
3003	10.234	16.962	0.085	190.799	607.333
3004	10.244	16.979	0.085	190.850	607.493
3005	10.253	16.994	0.085	190.900	607.654
3006	10.262	17.009	0.085	190.954	607.826
3007	10.271	17.024	0.085	191.006	607.991
3008	10.281	17.041	0.085	191.060	608.164
3009	10.292	17.060	0.085	191.114	608.335
3010	10.303	17.078	0.085	191.166	608.501
3011	10.313	17.095	0.085	191.217	608.663
3012	10.322	17.110	0.086	191.268	608.826
3013	10.331	17.125	0.086	191.319	608.986
3014	10.341	17.142	0.086	191.371	609.154
3015	10.351	17.159	0.086	191.421	609.313
3016	10.362	17.177	0.086	191.475	609.485
3017	10.373	17.196	0.086	191.530	609.658
3018	10.382	17.211	0.086	191.580	609.818
3019	10.392	17.228	0.086	191.633	609.986
3020	10.403	17.246	0.086	191.687	610.159
3021	10.414	17.264	0.086	191.739	610.325
3022	10.425	17.283	0.086	191.791	610.490

Ser	Time [s]	Extension [mm]	Strain	Load [kN]	Tensile stress [MPa]
3023	10.435	17.300	0.087	191.843	610.654
3024	10.444	17.315	0.087	191.894	610.817
3025	10.454	17.332	0.087	191.947	610.985
3026	10.465	17.351	0.087	191.999	611.152
3027	10.476	17.370	0.087	192.053	611.323
3028	10.487	17.388	0.087	192.107	611.495
3029	10.497	17.405	0.087	192.159	611.660
3030	10.507	17.421	0.087	192.213	611.831
3031	10.518	17.440	0.087	192.267	612.004
3032	10.529	17.458	0.087	192.317	612.164
3033	10.540	17.477	0.087	192.368	612.326
3034	10.551	17.495	0.087	192.422	612.498
3035	10.561	17.512	0.088	192.476	612.671
3036	10.571	17.529	0.088	192.531	612.845
3037	10.582	17.547	0.088	192.583	613.012
3038	10.594	17.567	0.088	192.636	613.179
3039	10.605	17.585	0.088	192.688	613.344
3040	10.615	17.602	0.088	192.742	613.518
3041	10.625	17.619	0.088	192.796	613.690
3042	10.636	17.637	0.088	192.851	613.864
3043	10.647	17.656	0.088	192.902	614.027
3044	10.658	17.674	0.088	192.956	614.198
3045	10.668	17.691	0.088	193.008	614.363
3046	10.678	17.708	0.089	193.060	614.530
3047	10.688	17.725	0.089	193.112	614.695
3048	10.698	17.741	0.089	193.162	614.854
3049	10.709	17.760	0.089	193.214	615.021
3050	10.720	17.778	0.089	193.269	615.194
3051	10.729	17.793	0.089	193.320	615.356
3052	10.738	17.808	0.089	193.371	615.519
3053	10.748	17.825	0.089	193.421	615.679
3054	10.759	17.843	0.089	193.475	615.849
3055	10.770	17.861	0.089	193.529	616.022
3056	10.780	17.878	0.089	193.581	616.189
3057	10.789	17.893	0.089	193.632	616.350
3058	10.799	17.910	0.090	193.686	616.522
3059	10.810	17.928	0.090	193.740	616.695
3060	10.821	17.947	0.090	193.792	616.860
3061	10.832	17.965	0.090	193.844	617.025
3062	10.842	17.982	0.090	193.895	617.186
3063	10.852	17.998	0.090	193.946	617.349
3064	10.862	18.015	0.090	193.997	617.511
3065	10.872	18.032	0.090	194.047	617.671
3066	10.883	18.050	0.090	194.101	617.844
3067	10.893	18.067	0.090	194.155	618.016
3068	10.904	18.085	0.090	194.209	618.187
3069	10.918	18.108	0.091	194.260	618.350
3070	10.934	18.135	0.091	194.312	618.513

Ser	Time [s]	Extension [mm]	Strain	Load [kN]	Tensile stress [MPa]
3071	10.947	18.156	0.091	194.362	618.675
3072	10.957	18.173	0.091	194.414	618.840
3073	10.967	18.189	0.091	194.468	619.011
3074	10.976	18.204	0.091	194.519	619.172
3075	10.985	18.219	0.091	194.571	619.340
3076	10.994	18.234	0.091	194.627	619.518
3077	11.002	18.247	0.091	194.679	619.683
3078	11.010	18.261	0.091	194.730	619.844
3079	11.019	18.276	0.091	194.783	620.013
3080	11.029	18.293	0.091	194.834	620.175
3081	11.041	18.313	0.092	194.886	620.343
3082	11.052	18.331	0.092	194.938	620.507
3083	11.063	18.349	0.092	194.992	620.680
3084	11.074	18.368	0.092	195.044	620.844
3085	11.085	18.386	0.092	195.096	621.009
3086	11.096	18.405	0.092	195.146	621.170
3087	11.106	18.421	0.092	195.197	621.331
3088	11.115	18.436	0.092	195.249	621.498
3089	11.124	18.451	0.092	195.302	621.665
3090	11.135	18.470	0.092	195.356	621.838
3091	11.146	18.488	0.092	195.407	621.999
3092	11.157	18.506	0.093	195.459	622.164
3093	11.168	18.525	0.093	195.512	622.334
3094	11.179	18.543	0.093	195.563	622.495
3095	11.190	18.561	0.093	195.616	622.664
3096	11.201	18.579	0.093	195.670	622.836
3097	11.212	18.598	0.093	195.722	623.003
3098	11.222	18.614	0.093	195.775	623.170
3099	11.232	18.631	0.093	195.828	623.341
3100	11.243	18.649	0.093	195.883	623.514
3101	11.254	18.668	0.093	195.934	623.677
3102	11.264	18.684	0.093	195.984	623.837
3103	11.274	18.701	0.094	196.035	623.999
3104	11.285	18.719	0.094	196.085	624.159
3105	11.296	18.738	0.094	196.136	624.319
3106	11.308	18.758	0.094	196.189	624.489
3107	11.319	18.776	0.094	196.239	624.650
3108	11.330	18.794	0.094	196.294	624.822
3109	11.341	18.813	0.094	196.345	624.985
3110	11.353	18.832	0.094	196.396	625.147
3111	11.365	18.852	0.094	196.446	625.306
3112	11.375	18.869	0.094	196.497	625.469
3113	11.387	18.889	0.094	196.550	625.638
3114	11.399	18.909	0.095	196.600	625.798
3115	11.409	18.926	0.095	196.652	625.964
3116	11.420	18.944	0.095	196.705	626.132
3117	11.432	18.964	0.095	196.758	626.301
3118	11.443	18.982	0.095	196.810	626.467

Ser	Time [s]	Extension [mm]	Strain	Load [kN]	Tensile stress [MPa]
3119	11.456	19.004	0.095	196.862	626.632
3120	11.470	19.027	0.095	196.916	626.802
3121	11.481	19.046	0.095	196.966	626.962
3122	11.494	19.067	0.095	197.018	627.128
3123	11.508	19.091	0.095	197.070	627.294
3124	11.520	19.111	0.096	197.122	627.459
3125	11.531	19.129	0.096	197.174	627.623
3126	11.544	19.151	0.096	197.226	627.790
3127	11.556	19.171	0.096	197.278	627.954
3128	11.569	19.192	0.096	197.329	628.119
3129	11.581	19.212	0.096	197.383	628.290
3130	11.593	19.232	0.096	197.435	628.454
3131	11.608	19.257	0.096	197.487	628.621
3132	11.620	19.278	0.096	197.541	628.793
3133	11.632	19.298	0.096	197.593	628.957
3134	11.644	19.318	0.097	197.643	629.117
3135	11.655	19.336	0.097	197.695	629.284
3136	11.667	19.356	0.097	197.748	629.451
3137	11.678	19.374	0.097	197.799	629.613
3138	11.689	19.392	0.097	197.853	629.786
3139	11.701	19.412	0.097	197.905	629.951
3140	11.713	19.432	0.097	197.957	630.117
3141	11.724	19.450	0.097	198.010	630.287
3142	11.734	19.467	0.097	198.061	630.449
3143	11.745	19.485	0.097	198.113	630.614
3144	11.758	19.507	0.098	198.166	630.783
3145	11.770	19.526	0.098	198.219	630.951
3146	11.781	19.545	0.098	198.270	631.114
3147	11.793	19.564	0.098	198.321	631.277
3148	11.804	19.583	0.098	198.373	631.441
3149	11.816	19.603	0.098	198.424	631.603
3150	11.827	19.621	0.098	198.474	631.763
3151	11.837	19.637	0.098	198.527	631.930
3152	11.849	19.657	0.098	198.580	632.100
3153	11.861	19.677	0.098	198.630	632.260
3154	11.871	19.694	0.098	198.681	632.421
3155	11.882	19.712	0.099	198.731	632.581
3156	11.896	19.736	0.099	198.781	632.741
3157	11.908	19.755	0.099	198.832	632.901
3158	11.920	19.775	0.099	198.883	633.066
3159	11.931	19.793	0.099	198.934	633.228
3160	11.942	19.812	0.099	198.985	633.389
3161	11.955	19.833	0.099	199.039	633.561
3162	11.967	19.853	0.099	199.090	633.723
3163	11.978	19.871	0.099	199.144	633.896
3164	11.991	19.893	0.099	199.198	634.067
3165	12.003	19.913	0.100	199.251	634.235
3166	12.014	19.931	0.100	199.301	634.394

Ser	Time [s]	Extension [mm]	Strain	Load [kN]	Tensile stress [MPa]
3167	12.026	19.951	0.100	199.354	634.564
3168	12.037	19.969	0.100	199.405	634.724
3169	12.049	19.989	0.100	199.458	634.893
3170	12.063	20.012	0.100	199.511	635.064
3171	12.074	20.030	0.100	199.566	635.240
3172	12.085	20.048	0.100	199.617	635.402
3173	12.099	20.071	0.100	199.671	635.573
3174	12.110	20.090	0.100	199.723	635.740
3175	12.120	20.106	0.101	199.774	635.901
3176	12.132	20.126	0.101	199.827	636.071
3177	12.144	20.146	0.101	199.881	636.242
3178	12.157	20.168	0.101	199.935	636.414
3179	12.170	20.189	0.101	199.989	636.585
3180	12.182	20.209	0.101	200.042	636.754
3181	12.195	20.230	0.101	200.094	636.918
3182	12.207	20.250	0.101	200.146	637.084
3183	12.217	20.267	0.101	200.196	637.245
3184	12.229	20.287	0.101	200.249	637.412
3185	12.241	20.307	0.102	200.302	637.581
3186	12.253	20.327	0.102	200.354	637.747
3187	12.266	20.349	0.102	200.406	637.912
3188	12.278	20.369	0.102	200.458	638.078
3189	12.291	20.391	0.102	200.509	638.241
3190	12.304	20.412	0.102	200.562	638.408
3191	12.315	20.430	0.102	200.616	638.579
3192	12.327	20.450	0.102	200.669	638.749
3193	12.340	20.472	0.102	200.719	638.910
3194	12.353	20.493	0.102	200.772	639.078
3195	12.365	20.513	0.103	200.825	639.247
3196	12.378	20.534	0.103	200.876	639.407
3197	12.391	20.556	0.103	200.930	639.579
3198	12.403	20.576	0.103	200.983	639.750
3199	12.415	20.595	0.103	201.037	639.920
3200	12.428	20.617	0.103	201.090	640.088
3201	12.442	20.640	0.103	201.141	640.251
3202	12.461	20.672	0.103	201.192	640.415
3203	12.483	20.708	0.104	201.243	640.577
3204	12.499	20.734	0.104	201.294	640.740
3205	12.510	20.752	0.104	201.347	640.907
3206	12.520	20.768	0.104	201.400	641.077
3207	12.529	20.783	0.104	201.451	641.238
3208	12.538	20.798	0.104	201.502	641.401
3209	12.547	20.813	0.104	201.554	641.566
3210	12.556	20.828	0.104	201.604	641.726
3211	12.568	20.848	0.104	201.657	641.894
3212	12.584	20.875	0.104	201.710	642.062
3213	12.600	20.902	0.105	201.762	642.229
3214	12.614	20.925	0.105	201.814	642.393

Ser	Time [s]	Extension [mm]	Strain	Load [kN]	Tensile stress [MPa]
3215	12.627	20.946	0.105	201.866	642.561
3216	12.639	20.966	0.105	201.917	642.721
3217	12.651	20.986	0.105	201.968	642.883
3218	12.663	21.006	0.105	202.018	643.044
3219	12.680	21.034	0.105	202.068	643.204
3220	12.695	21.059	0.105	202.121	643.371
3221	12.707	21.079	0.105	202.171	643.531
3222	12.722	21.104	0.106	202.225	643.702
3223	12.735	21.125	0.106	202.276	643.866
3224	12.748	21.147	0.106	202.330	644.036
3225	12.760	21.167	0.106	202.380	644.196
3226	12.772	21.187	0.106	202.431	644.358
3227	12.786	21.210	0.106	202.484	644.528
3228	12.798	21.230	0.106	202.535	644.689
3229	12.812	21.253	0.106	202.587	644.853
3230	12.826	21.276	0.106	202.637	645.013
3231	12.838	21.296	0.106	202.687	645.174
3232	12.851	21.317	0.107	202.740	645.340
3233	12.865	21.340	0.107	202.792	645.508
3234	12.878	21.362	0.107	202.843	645.670
3235	12.890	21.382	0.107	202.894	645.832
3236	12.902	21.402	0.107	202.946	645.998
3237	12.915	21.423	0.107	202.997	646.160
3238	12.929	21.447	0.107	203.050	646.327
3239	12.942	21.468	0.107	203.102	646.493
3240	12.956	21.491	0.107	203.152	646.654
3241	12.971	21.516	0.108	203.205	646.823
3242	12.984	21.538	0.108	203.257	646.986
3243	12.997	21.559	0.108	203.308	647.150
3244	13.011	21.583	0.108	203.360	647.315
3245	13.025	21.606	0.108	203.412	647.479
3246	13.039	21.629	0.108	203.465	647.648
3247	13.053	21.652	0.108	203.517	647.813
3248	13.067	21.675	0.108	203.570	647.982
3249	13.080	21.697	0.108	203.624	648.155
3250	13.093	21.719	0.109	203.677	648.323
3251	13.107	21.742	0.109	203.727	648.484
3252	13.121	21.765	0.109	203.778	648.646
3253	13.134	21.787	0.109	203.829	648.808
3254	13.148	21.810	0.109	203.882	648.976
3255	13.161	21.831	0.109	203.933	649.137
3256	13.174	21.853	0.109	203.985	649.303
3257	13.187	21.874	0.109	204.038	649.474
3258	13.201	21.897	0.109	204.089	649.634
3259	13.215	21.921	0.110	204.139	649.794
3260	13.229	21.944	0.110	204.189	649.955
3261	13.244	21.969	0.110	204.242	650.123
3262	13.258	21.992	0.110	204.293	650.285

Ser	Time [s]	Extension [mm]	Strain	Load [kN]	Tensile stress [MPa]
3263	13.271	22.013	0.110	204.347	650.456
3264	13.284	22.035	0.110	204.399	650.624
3265	13.298	22.058	0.110	204.451	650.786
3266	13.312	22.082	0.110	204.501	650.947
3267	13.326	22.105	0.111	204.552	651.108
3268	13.342	22.132	0.111	204.605	651.277
3269	13.356	22.156	0.111	204.655	651.437
3270	13.369	22.177	0.111	204.706	651.601
3271	13.383	22.200	0.111	204.760	651.771
3272	13.398	22.225	0.111	204.811	651.935
3273	13.413	22.250	0.111	204.865	652.106
3274	13.427	22.273	0.111	204.915	652.266
3275	13.442	22.298	0.111	204.968	652.432
3276	13.456	22.321	0.112	205.019	652.594
3277	13.469	22.343	0.112	205.069	652.755
3278	13.484	22.368	0.112	205.122	652.923
3279	13.499	22.393	0.112	205.175	653.092
3280	13.512	22.415	0.112	205.226	653.256
3281	13.527	22.440	0.112	205.278	653.419
3282	13.542	22.465	0.112	205.328	653.581
3283	13.556	22.488	0.112	205.381	653.749
3284	13.570	22.511	0.113	205.432	653.911
3285	13.586	22.538	0.113	205.486	654.081
3286	13.600	22.561	0.113	205.538	654.248
3287	13.615	22.586	0.113	205.590	654.412
3288	13.631	22.612	0.113	205.640	654.572
3289	13.645	22.635	0.113	205.692	654.739
3290	13.658	22.657	0.113	205.745	654.907
3291	13.673	22.682	0.113	205.796	655.068
3292	13.689	22.708	0.114	205.847	655.230
3293	13.711	22.745	0.114	205.897	655.390
3294	13.733	22.781	0.114	205.949	655.555
3295	13.748	22.806	0.114	206.001	655.723
3296	13.761	22.827	0.114	206.052	655.885
3297	13.774	22.849	0.114	206.106	656.056
3298	13.785	22.867	0.114	206.158	656.221
3299	13.796	22.885	0.114	206.209	656.385
3300	13.809	22.907	0.115	206.260	656.546
3301	13.824	22.932	0.115	206.310	656.707
3302	13.839	22.957	0.115	206.362	656.871
3303	13.857	22.988	0.115	206.414	657.035
3304	13.873	23.015	0.115	206.466	657.200
3305	13.887	23.038	0.115	206.517	657.365
3306	13.902	23.063	0.115	206.569	657.530
3307	13.917	23.088	0.115	206.621	657.695
3308	13.932	23.113	0.116	206.673	657.861
3309	13.950	23.143	0.116	206.724	658.023
3310	13.967	23.171	0.116	206.777	658.193

Ser	Time [s]	Extension [mm]	Strain	Load [kN]	Tensile stress [MPa]
3311	13.983	23.197	0.116	206.828	658.356
3312	13.999	23.224	0.116	206.880	658.519
3313	14.014	23.249	0.116	206.933	658.688
3314	14.027	23.271	0.116	206.983	658.848
3315	14.042	23.296	0.116	207.035	659.012
3316	14.058	23.322	0.117	207.086	659.175
3317	14.076	23.352	0.117	207.138	659.341
3318	14.096	23.385	0.117	207.190	659.507
3319	14.112	23.412	0.117	207.243	659.674
3320	14.128	23.439	0.117	207.293	659.833
3321	14.145	23.467	0.117	207.344	659.997
3322	14.160	23.492	0.117	207.397	660.164
3323	14.179	23.523	0.118	207.448	660.327
3324	14.197	23.553	0.118	207.498	660.487
3325	14.212	23.578	0.118	207.551	660.654
3326	14.228	23.605	0.118	207.603	660.822
3327	14.242	23.628	0.118	207.655	660.985
3328	14.257	23.653	0.118	207.706	661.149
3329	14.274	23.682	0.118	207.758	661.313
3330	14.289	23.707	0.119	207.809	661.477
3331	14.303	23.731	0.119	207.860	661.639
3332	14.320	23.759	0.119	207.913	661.807
3333	14.336	23.785	0.119	207.964	661.970
3334	14.354	23.815	0.119	208.016	662.136
3335	14.370	23.842	0.119	208.069	662.305
3336	14.383	23.864	0.119	208.120	662.466
3337	14.398	23.889	0.119	208.171	662.629
3338	14.414	23.915	0.120	208.224	662.797
3339	14.429	23.940	0.120	208.274	662.957
3340	14.447	23.971	0.120	208.324	663.117
3341	14.464	23.999	0.120	208.375	663.278
3342	14.479	24.025	0.120	208.425	663.439
3343	14.496	24.053	0.120	208.478	663.605
3344	14.511	24.078	0.120	208.528	663.764
3345	14.526	24.103	0.121	208.579	663.926
3346	14.544	24.133	0.121	208.631	664.093
3347	14.560	24.160	0.121	208.682	664.256
3348	14.576	24.187	0.121	208.734	664.422
3349	14.594	24.217	0.121	208.785	664.583
3350	14.610	24.244	0.121	208.835	664.743
3351	14.628	24.274	0.121	208.888	664.911
3352	14.643	24.299	0.121	208.939	665.075
3353	14.657	24.323	0.122	208.991	665.240
3354	14.674	24.351	0.122	209.043	665.405
3355	14.693	24.383	0.122	209.096	665.573
3356	14.713	24.417	0.122	209.147	665.734
3357	14.732	24.448	0.122	209.198	665.899
3358	14.747	24.473	0.122	209.250	666.064

Ser	Time [s]	Extension [mm]	Strain	Load [kN]	Tensile stress [MPa]
3359	14.765	24.504	0.123	209.302	666.230
3360	14.781	24.530	0.123	209.355	666.397
3361	14.797	24.557	0.123	209.407	666.563
3362	14.818	24.592	0.123	209.460	666.731
3363	14.833	24.617	0.123	209.511	666.895
3364	14.850	24.646	0.123	209.562	667.056
3365	14.867	24.674	0.123	209.614	667.221
3366	14.882	24.699	0.123	209.666	667.389
3367	14.901	24.731	0.124	209.717	667.549
3368	14.924	24.770	0.124	209.768	667.712
3369	14.950	24.813	0.124	209.820	667.877
3370	14.965	24.838	0.124	209.870	668.038
3371	14.979	24.861	0.124	209.923	668.207
3372	14.992	24.883	0.124	209.975	668.371
3373	15.004	24.903	0.125	210.026	668.535
3374	15.017	24.925	0.125	210.078	668.700
3375	15.035	24.956	0.125	210.129	668.860
3376	15.055	24.990	0.125	210.180	669.023
3377	15.076	25.025	0.125	210.232	669.190
3378	15.092	25.051	0.125	210.282	669.350
3379	15.106	25.075	0.125	210.336	669.520
3380	15.122	25.102	0.126	210.386	669.680
3381	15.141	25.134	0.126	210.437	669.843
3382	15.160	25.166	0.126	210.488	670.005
3383	15.180	25.199	0.126	210.539	670.167
3384	15.195	25.224	0.126	210.590	670.330
3385	15.213	25.254	0.126	210.643	670.497
3386	15.232	25.286	0.126	210.695	670.664
3387	15.251	25.318	0.127	210.747	670.827
3388	15.271	25.352	0.127	210.797	670.988
3389	15.288	25.380	0.127	210.850	671.155
3390	15.307	25.412	0.127	210.900	671.315
3391	15.324	25.441	0.127	210.952	671.480
3392	15.341	25.469	0.127	211.003	671.644
3393	15.361	25.503	0.128	211.055	671.808
3394	15.378	25.531	0.128	211.106	671.971
3395	15.399	25.567	0.128	211.156	672.132
3396	15.418	25.599	0.128	211.209	672.298
3397	15.436	25.629	0.128	211.259	672.458
3398	15.453	25.657	0.128	211.310	672.620
3399	15.469	25.684	0.128	211.362	672.786
3400	15.488	25.716	0.129	211.413	672.949
3401	15.509	25.751	0.129	211.466	673.116
3402	15.529	25.785	0.129	211.517	673.280
3403	15.548	25.817	0.129	211.568	673.441
3404	15.566	25.847	0.129	211.618	673.600
3405	15.586	25.880	0.129	211.668	673.760
3406	15.605	25.912	0.130	211.720	673.926

Ser	Time [s]	Extension [mm]	Strain	Load [kN]	Tensile stress [MPa]
3407	15.625	25.945	0.130	211.770	674.085
3408	15.644	25.977	0.130	211.822	674.249
3409	15.661	26.005	0.130	211.873	674.413
3410	15.683	26.042	0.130	211.925	674.579
3411	15.703	26.076	0.130	211.977	674.745
3412	15.724	26.112	0.131	212.029	674.910
3413	15.742	26.142	0.131	212.081	675.073
3414	15.761	26.173	0.131	212.131	675.233
3415	15.781	26.207	0.131	212.181	675.394
3416	15.800	26.239	0.131	212.232	675.555
3417	15.819	26.270	0.131	212.282	675.715
3418	15.837	26.301	0.132	212.334	675.881
3419	15.861	26.341	0.132	212.385	676.042
3420	15.883	26.377	0.132	212.437	676.207
3421	15.904	26.412	0.132	212.487	676.367
3422	15.923	26.444	0.132	212.539	676.533
3423	15.942	26.476	0.132	212.590	676.695
3424	15.965	26.515	0.133	212.641	676.856
3425	15.987	26.551	0.133	212.693	677.022
3426	16.009	26.588	0.133	212.745	677.188
3427	16.032	26.626	0.133	212.796	677.350
3428	16.056	26.666	0.133	212.848	677.517
3429	16.078	26.703	0.134	212.898	677.676
3430	16.101	26.741	0.134	212.950	677.842
3431	16.120	26.773	0.134	213.001	678.003
3432	16.142	26.809	0.134	213.051	678.163
3433	16.163	26.844	0.134	213.103	678.326
3434	16.187	26.884	0.134	213.155	678.493
3435	16.206	26.917	0.135	213.205	678.652
3436	16.231	26.959	0.135	213.256	678.815
3437	16.253	26.995	0.135	213.308	678.981
3438	16.276	27.034	0.135	213.360	679.145
3439	16.294	27.064	0.135	213.411	679.307
3440	16.318	27.104	0.136	213.462	679.470
3441	16.342	27.144	0.136	213.513	679.633
3442	16.366	27.184	0.136	213.564	679.795
3443	16.387	27.219	0.136	213.615	679.957
3444	16.416	27.267	0.136	213.665	680.118
3445	16.441	27.308	0.137	213.716	680.280
3446	16.466	27.350	0.137	213.767	680.440
3447	16.488	27.387	0.137	213.818	680.603
3448	16.510	27.424	0.137	213.869	680.766
3449	16.533	27.462	0.137	213.921	680.931
3450	16.562	27.510	0.138	213.972	681.094
3451	16.588	27.553	0.138	214.023	681.257
3452	16.609	27.588	0.138	214.073	681.417
3453	16.631	27.625	0.138	214.124	681.578
3454	16.651	27.659	0.138	214.175	681.740

Ser	Time [s]	Extension [mm]	Strain	Load [kN]	Tensile stress [MPa]
3455	16.682	27.710	0.139	214.227	681.905
3456	16.707	27.752	0.139	214.278	682.069
3457	16.730	27.790	0.139	214.329	682.229
3458	16.752	27.827	0.139	214.380	682.392
3459	16.784	27.880	0.139	214.431	682.555
3460	16.817	27.935	0.140	214.482	682.719
3461	16.840	27.973	0.140	214.535	682.886
3462	16.862	28.010	0.140	214.585	683.046
3463	16.886	28.050	0.140	214.636	683.207
3464	16.918	28.103	0.141	214.687	683.371
3465	16.939	28.138	0.141	214.739	683.534
3466	16.963	28.178	0.141	214.789	683.694
3467	16.988	28.220	0.141	214.840	683.856
3468	17.017	28.268	0.141	214.890	684.016
3469	17.042	28.309	0.142	214.940	684.176
3470	17.065	28.348	0.142	214.990	684.336
3471	17.089	28.388	0.142	215.041	684.497
3472	17.117	28.434	0.142	215.092	684.660
3473	17.147	28.484	0.142	215.142	684.819
3474	17.171	28.524	0.143	215.194	684.984
3475	17.193	28.560	0.143	215.246	685.148
3476	17.214	28.595	0.143	215.297	685.312
3477	17.241	28.640	0.143	215.348	685.474
3478	17.270	28.688	0.143	215.398	685.634
3479	17.297	28.733	0.144	215.449	685.794
3480	17.319	28.770	0.144	215.500	685.959
3481	17.344	28.811	0.144	215.552	686.123
3482	17.371	28.856	0.144	215.602	686.283
3483	17.399	28.903	0.145	215.653	686.446
3484	17.426	28.948	0.145	215.704	686.607
3485	17.448	28.984	0.145	215.754	686.766
3486	17.472	29.025	0.145	215.805	686.927
3487	17.499	29.071	0.145	215.855	687.089
3488	17.531	29.124	0.146	215.906	687.250
3489	17.556	29.165	0.146	215.956	687.409
3490	17.580	29.205	0.146	216.007	687.571
3491	17.603	29.243	0.146	216.057	687.731
3492	17.632	29.291	0.146	216.107	687.890
3493	17.661	29.339	0.147	216.158	688.053
3494	17.685	29.379	0.147	216.208	688.213
3495	17.710	29.421	0.147	216.259	688.374
3496	17.741	29.472	0.147	216.310	688.536
3497	17.774	29.527	0.148	216.360	688.695
3498	17.797	29.565	0.148	216.412	688.861
3499	17.823	29.609	0.148	216.463	689.023
3500	17.850	29.654	0.148	216.513	689.183
3501	17.882	29.707	0.149	216.565	689.348
3502	17.908	29.750	0.149	216.617	689.512

Ser	Time [s]	Extension [mm]	Strain	Load [kN]	Tensile stress [MPa]
3503	17.933	29.791	0.149	216.667	689.673
3504	17.959	29.835	0.149	216.718	689.833
3505	17.986	29.879	0.149	216.769	689.997
3506	18.019	29.934	0.150	216.819	690.157
3507	18.048	29.983	0.150	216.870	690.319
3508	18.076	30.030	0.150	216.922	690.484
3509	18.103	30.074	0.150	216.973	690.647
3510	18.130	30.119	0.151	217.025	690.811
3511	18.163	30.174	0.151	217.075	690.970
3512	18.189	30.217	0.151	217.126	691.133
3513	18.222	30.272	0.151	217.177	691.296
3514	18.253	30.324	0.152	217.229	691.460
3515	18.279	30.367	0.152	217.281	691.626
3516	18.359	30.498	0.152	217.331	691.786
3517	18.369	30.515	0.153	217.383	691.952
3518	18.379	30.532	0.153	217.434	692.115
3519	18.394	30.557	0.153	217.486	692.278
3520	18.434	30.624	0.153	217.536	692.439
3521	18.462	30.671	0.153	217.587	692.600
3522	18.482	30.705	0.154	217.639	692.766
3523	18.532	30.788	0.154	217.690	692.928
3524	18.559	30.833	0.154	217.741	693.091
3525	18.579	30.867	0.154	217.791	693.251
3526	18.628	30.949	0.155	217.842	693.411
3527	18.659	31.000	0.155	217.894	693.580
3528	18.678	31.032	0.155	217.946	693.744
3529	18.708	31.083	0.155	217.996	693.904
3530	18.752	31.156	0.156	218.048	694.070
3531	18.775	31.195	0.156	218.099	694.231
3532	18.806	31.246	0.156	218.150	694.392
3533	18.854	31.326	0.157	218.201	694.556
3534	18.878	31.366	0.157	218.252	694.717
3535	18.909	31.418	0.157	218.303	694.879
3536	18.959	31.502	0.158	218.353	695.040
3537	18.984	31.544	0.158	218.405	695.204
3538	19.010	31.587	0.158	218.456	695.367
3539	19.060	31.670	0.158	218.507	695.529
3540	19.086	31.714	0.159	218.557	695.689
3541	19.115	31.762	0.159	218.607	695.849
3542	19.167	31.849	0.159	218.658	696.008
3543	19.193	31.892	0.159	218.708	696.169
3544	19.220	31.937	0.160	218.758	696.328
3545	19.275	32.029	0.160	218.808	696.489
3546	19.299	32.069	0.160	218.859	696.649
3547	19.340	32.138	0.161	218.909	696.808
3548	19.383	32.209	0.161	218.960	696.970
3549	19.410	32.254	0.161	219.010	697.132
3550	19.449	32.319	0.162	219.061	697.292

Ser	Time [s]	Extension [mm]	Strain	Load [kN]	Tensile stress [MPa]
3551	19.491	32.389	0.162	219.113	697.457
3552	19.521	32.439	0.162	219.163	697.617
3553	19.564	32.511	0.163	219.214	697.778
3554	19.609	32.586	0.163	219.264	697.938
3555	19.635	32.629	0.163	219.314	698.097
3556	19.676	32.697	0.163	219.365	698.260
3557	19.723	32.776	0.164	219.417	698.425
3558	19.754	32.828	0.164	219.467	698.586
3559	19.810	32.921	0.165	219.518	698.747
3560	19.833	32.959	0.165	219.569	698.910
3561	19.864	33.011	0.165	219.620	699.071
3562	19.923	33.109	0.166	219.671	699.234
3563	19.946	33.147	0.166	219.722	699.398
3564	20.013	33.259	0.166	219.772	699.557
3565	20.037	33.299	0.166	219.823	699.719
3566	20.093	33.392	0.167	219.874	699.880
3567	20.127	33.448	0.167	219.925	700.043
3568	20.158	33.501	0.168	219.975	700.203
3569	20.224	33.611	0.168	220.026	700.365
3570	20.259	33.669	0.168	220.077	700.527
3571	20.318	33.767	0.169	220.128	700.691
3572	20.351	33.822	0.169	220.179	700.851
3573	20.412	33.924	0.170	220.229	701.012
3574	20.445	33.978	0.170	220.282	701.179
3575	20.490	34.054	0.170	220.333	701.341
3576	20.540	34.137	0.171	220.383	701.501
3577	20.586	34.213	0.171	220.434	701.663
3578	20.644	34.311	0.172	220.485	701.825
3579	20.681	34.372	0.172	220.536	701.987
3580	20.751	34.488	0.172	220.586	702.148
3581	20.775	34.528	0.173	220.637	702.309
3582	20.853	34.658	0.173	220.688	702.473
3583	20.890	34.719	0.174	220.740	702.637
3584	20.933	34.791	0.174	220.790	702.796
3585	20.999	34.900	0.175	220.841	702.958
3586	21.042	34.972	0.175	220.891	703.118
3587	21.110	35.086	0.175	220.941	703.277
3588	21.157	35.164	0.176	220.991	703.436
3589	21.213	35.257	0.176	221.042	703.598
3590	21.287	35.380	0.177	221.093	703.759
3591	21.318	35.432	0.177	221.143	703.919
3592	21.394	35.558	0.178	221.193	704.080
3593	21.436	35.628	0.178	221.244	704.241
3594	21.519	35.767	0.179	221.294	704.402
3595	21.562	35.838	0.179	221.345	704.563
3596	21.644	35.974	0.180	221.395	704.723
3597	21.705	36.075	0.180	221.446	704.883
3598	21.760	36.167	0.181	221.497	705.046

Ser	Time [s]	Extension [mm]	Strain	Load [kN]	Tensile stress [MPa]
3599	21.839	36.298	0.181	221.548	705.210
3600	21.895	36.392	0.182	221.598	705.369
3601	21.967	36.512	0.183	221.649	705.530
3602	22.046	36.643	0.183	221.699	705.691
3603	22.110	36.749	0.184	221.750	705.853
3604	22.205	36.907	0.185	221.801	706.014
3605	22.329	37.113	0.186	221.851	706.174
3606	22.343	37.136	0.186	221.903	706.338
3607	22.412	37.251	0.186	221.954	706.501
3608	22.440	37.298	0.186	222.005	706.663
3609	22.523	37.436	0.187	222.056	706.826
3610	22.611	37.584	0.188	222.108	706.991
3611	22.712	37.753	0.189	222.159	707.153
3612	22.752	37.820	0.189	222.210	707.316
3613	22.835	37.958	0.190	222.260	707.477
3614	22.926	38.111	0.191	222.312	707.640
3615	23.016	38.261	0.191	222.362	707.802
3616	23.058	38.332	0.192	222.413	707.963
3617	23.146	38.478	0.192	222.464	708.125
3618	23.239	38.633	0.193	222.515	708.287
3619	23.334	38.792	0.194	222.566	708.450
3620	23.428	38.948	0.195	222.617	708.613
3621	23.536	39.130	0.196	222.668	708.773
3622	23.640	39.303	0.197	222.718	708.933
3623	23.742	39.472	0.197	222.768	709.094
3624	23.834	39.626	0.198	222.818	709.253
3625	23.942	39.806	0.199	222.869	709.414
3626	24.054	39.993	0.200	222.920	709.575
3627	24.147	40.147	0.201	222.970	709.735
3628	24.259	40.334	0.202	223.020	709.896
3629	24.368	40.516	0.203	223.071	710.057
3630	24.465	40.677	0.203	223.122	710.219
3631	24.579	40.868	0.204	223.172	710.379
3632	24.767	41.182	0.206	223.223	710.540
3633	24.875	41.362	0.207	223.273	710.701
3634	25.000	41.570	0.208	223.323	710.861
3635	25.106	41.746	0.209	223.373	711.020
3636	25.293	42.058	0.210	223.424	711.179
3637	25.417	42.265	0.211	223.474	711.340
3638	25.615	42.595	0.213	223.524	711.500
3639	25.751	42.821	0.214	223.575	711.660
3640	25.966	43.180	0.216	223.625	711.820
3641	26.170	43.520	0.218	223.675	711.980
3642	26.399	43.902	0.220	223.726	712.141
3643	26.616	44.264	0.221	223.776	712.302
3644	26.840	44.637	0.223	223.827	712.463
3645	26.944	44.810	0.224	223.766	712.269
3646	26.947	44.815	0.224	223.711	712.095

Ser	Time [s]	Extension [mm]	Strain	Load [kN]	Tensile stress [MPa]
3647	26.950	44.820	0.224	223.655	711.915
3648	26.953	44.825	0.224	223.595	711.725
3649	26.956	44.831	0.224	223.544	711.562
3650	26.960	44.837	0.224	223.484	711.372
3651	26.965	44.846	0.224	223.428	711.192
3652	26.976	44.864	0.224	223.377	711.031
3653	26.990	44.887	0.224	223.429	711.197
3654	26.997	44.898	0.224	223.488	711.385
3655	27.002	44.906	0.225	223.539	711.548
3656	27.007	44.914	0.225	223.595	711.725
3657	27.012	44.922	0.225	223.653	711.910
3658	27.017	44.931	0.225	223.711	712.095
3659	27.022	44.939	0.225	223.768	712.277
3660	27.027	44.947	0.225	223.821	712.445
3661	27.033	44.958	0.225	223.875	712.616
3662	27.041	44.971	0.225	223.927	712.782
3663	27.060	45.005	0.225	223.978	712.944
3664	27.510	45.780	0.229	223.928	712.784
3665	27.789	46.245	0.231	223.878	712.625
3666	28.789	47.887	0.239	223.855	712.553
3667	29.170	48.516	0.243	223.805	712.393
3668	29.446	48.974	0.245	223.755	712.233
3669	29.633	49.284	0.246	223.704	712.073
3670	29.810	49.578	0.248	223.654	711.913
3671	29.959	49.827	0.249	223.604	711.753
3672	30.118	50.091	0.250	223.554	711.593
3673	30.239	50.293	0.251	223.504	711.434
3674	30.336	50.455	0.252	223.453	711.273
3675	30.429	50.610	0.253	223.403	711.114
3676	30.501	50.731	0.254	223.353	710.955
3677	30.593	50.884	0.254	223.303	710.795
3678	30.651	50.981	0.255	223.252	710.635
3679	30.712	51.083	0.255	223.202	710.473
3680	30.766	51.173	0.256	223.152	710.314
3681	30.825	51.272	0.256	223.101	710.153
3682	30.867	51.342	0.257	223.051	709.994
3683	30.918	51.427	0.257	223.001	709.833
3684	30.963	51.502	0.258	222.950	709.673
3685	31.006	51.574	0.258	222.900	709.512
3686	31.048	51.644	0.258	222.849	709.351
3687	31.085	51.706	0.259	222.799	709.190
3688	31.116	51.759	0.259	222.747	709.027
3689	31.153	51.821	0.259	222.697	708.867
3690	31.183	51.871	0.259	222.647	708.707
3691	31.211	51.918	0.260	222.596	708.547
3692	31.242	51.970	0.260	222.546	708.385
3693	31.267	52.011	0.260	222.494	708.221
3694	31.292	52.053	0.260	222.443	708.057

Ser	Time [s]	Extension [mm]	Strain	Load [kN]	Tensile stress [MPa]
3695	31.313	52.088	0.260	222.391	707.892
3696	31.339	52.132	0.261	222.339	707.727
3697	31.363	52.172	0.261	222.287	707.563
3698	31.387	52.212	0.261	222.237	707.403
3699	31.406	52.244	0.261	222.186	707.239
3700	31.426	52.277	0.261	222.134	707.075
3701	31.446	52.311	0.262	222.082	706.910
3702	31.463	52.339	0.262	222.032	706.749
3703	31.481	52.370	0.262	221.981	706.587
3704	31.499	52.400	0.262	221.930	706.426
3705	31.514	52.425	0.262	221.879	706.263
3706	31.531	52.453	0.262	221.828	706.100
3707	31.548	52.482	0.262	221.776	705.936
3708	31.563	52.507	0.263	221.725	705.771
3709	31.579	52.534	0.263	221.674	705.609
3710	31.595	52.561	0.263	221.621	705.440
3711	31.608	52.583	0.263	221.567	705.268
3712	31.621	52.604	0.263	221.515	705.105
3713	31.637	52.631	0.263	221.463	704.939
3714	31.652	52.656	0.263	221.410	704.769
3715	31.664	52.677	0.263	221.359	704.607
3716	31.677	52.699	0.263	221.306	704.440
3717	31.690	52.721	0.264	221.253	704.271
3718	31.702	52.741	0.264	221.200	704.102
3719	31.713	52.760	0.264	221.150	703.941
3720	31.725	52.780	0.264	221.096	703.771
3721	31.738	52.802	0.264	221.044	703.606
3722	31.751	52.824	0.264	220.992	703.438
3723	31.762	52.842	0.264	220.939	703.270
3724	31.773	52.861	0.264	220.885	703.099
3725	31.785	52.881	0.264	220.831	702.927
3726	31.796	52.899	0.264	220.780	702.765
3727	31.806	52.916	0.265	220.728	702.599
3728	31.816	52.933	0.265	220.673	702.422
3729	31.826	52.949	0.265	220.622	702.262
3730	31.837	52.968	0.265	220.569	702.092
3731	31.848	52.986	0.265	220.514	701.917
3732	31.858	53.003	0.265	220.459	701.742
3733	31.867	53.018	0.265	220.407	701.578
3734	31.877	53.035	0.265	220.354	701.408
3735	31.887	53.052	0.265	220.301	701.240
3736	31.896	53.067	0.265	220.249	701.073
3737	31.905	53.082	0.265	220.193	700.895
3738	31.913	53.096	0.265	220.143	700.736
3739	31.922	53.111	0.266	220.089	700.565
3740	31.931	53.126	0.266	220.038	700.402
3741	31.940	53.141	0.266	219.987	700.240
3742	31.949	53.156	0.266	219.934	700.071

Ser	Time [s]	Extension [mm]	Strain	Load [kN]	Tensile stress [MPa]
3743	31.957	53.170	0.266	219.882	699.905
3744	31.965	53.183	0.266	219.828	699.734
3745	31.973	53.196	0.266	219.778	699.574
3746	31.982	53.212	0.266	219.723	699.401
3747	31.991	53.227	0.266	219.667	699.223
3748	31.999	53.240	0.266	219.616	699.059
3749	32.007	53.254	0.266	219.562	698.889
3750	32.015	53.267	0.266	219.507	698.711
3751	32.023	53.280	0.266	219.452	698.537
3752	32.031	53.294	0.266	219.402	698.377
3753	32.039	53.307	0.267	219.351	698.215
3754	32.047	53.321	0.267	219.299	698.051
3755	32.055	53.334	0.267	219.245	697.877
3756	32.063	53.348	0.267	219.187	697.695
3757	32.071	53.361	0.267	219.131	697.516
3758	32.079	53.374	0.267	219.076	697.342
3759	32.087	53.388	0.267	219.021	697.167
3760	32.094	53.400	0.267	218.971	697.006
3761	32.101	53.412	0.267	218.919	696.842
3762	32.108	53.423	0.267	218.866	696.672
3763	32.115	53.435	0.267	218.811	696.498
3764	32.122	53.447	0.267	218.758	696.329
3765	32.129	53.459	0.267	218.707	696.166
3766	32.137	53.472	0.267	218.650	695.985
3767	32.144	53.484	0.267	218.600	695.825
3768	32.151	53.496	0.267	218.548	695.658
3769	32.158	53.507	0.268	218.491	695.479
3770	32.165	53.519	0.268	218.434	695.297
3771	32.172	53.531	0.268	218.378	695.118
3772	32.179	53.543	0.268	218.324	694.945
3773	32.186	53.555	0.268	218.271	694.779
3774	32.193	53.567	0.268	218.217	694.605
3775	32.200	53.579	0.268	218.161	694.429
3776	32.207	53.591	0.268	218.103	694.244
3777	32.213	53.601	0.268	218.051	694.078
3778	32.219	53.611	0.268	217.999	693.912
3779	32.226	53.623	0.268	217.942	693.732
3780	32.233	53.635	0.268	217.888	693.558
3781	32.240	53.647	0.268	217.833	693.384
3782	32.247	53.658	0.268	217.777	693.206
3783	32.254	53.670	0.268	217.720	693.023
3784	32.261	53.682	0.268	217.661	692.838
3785	32.267	53.692	0.268	217.610	692.675
3786	32.273	53.702	0.269	217.560	692.514
3787	32.280	53.714	0.269	217.502	692.331
3788	32.287	53.725	0.269	217.445	692.149
3789	32.293	53.735	0.269	217.394	691.988
3790	32.299	53.746	0.269	217.343	691.824

Ser	Time [s]	Extension [mm]	Strain	Load [kN]	Tensile stress [MPa]
3791	32.305	53.756	0.269	217.290	691.655
3792	32.311	53.766	0.269	217.235	691.480
3793	32.317	53.776	0.269	217.179	691.301
3794	32.323	53.786	0.269	217.124	691.128
3795	32.329	53.796	0.269	217.072	690.962
3796	32.335	53.806	0.269	217.021	690.798
3797	32.341	53.816	0.269	216.969	690.633
3798	32.347	53.826	0.269	216.916	690.466
3799	32.353	53.836	0.269	216.863	690.296
3800	32.359	53.846	0.269	216.807	690.119
3801	32.365	53.857	0.269	216.750	689.936
3802	32.371	53.867	0.269	216.691	689.750
3803	32.377	53.877	0.269	216.635	689.570
3804	32.383	53.887	0.269	216.582	689.401
3805	32.389	53.897	0.269	216.530	689.236
3806	32.395	53.907	0.270	216.477	689.068
3807	32.401	53.917	0.270	216.422	688.893
3808	32.407	53.927	0.270	216.366	688.713
3809	32.413	53.937	0.270	216.308	688.528
3810	32.419	53.947	0.270	216.249	688.341
3811	32.425	53.957	0.270	216.191	688.156
3812	32.431	53.967	0.270	216.134	687.977
3813	32.437	53.977	0.270	216.079	687.801
3814	32.443	53.987	0.270	216.024	687.625
3815	32.449	53.998	0.270	215.968	687.446
3816	32.455	54.008	0.270	215.909	687.260
3817	32.460	54.016	0.270	215.859	687.100
3818	32.465	54.024	0.270	215.808	686.939
3819	32.470	54.033	0.270	215.758	686.778
3820	32.475	54.041	0.270	215.708	686.618
3821	32.481	54.051	0.270	215.649	686.433
3822	32.487	54.061	0.270	215.593	686.253
3823	32.493	54.071	0.270	215.535	686.070
3824	32.499	54.081	0.270	215.476	685.882
3825	32.505	54.092	0.270	215.416	685.692
3826	32.510	54.100	0.271	215.366	685.530
3827	32.515	54.108	0.271	215.314	685.365
3828	32.520	54.117	0.271	215.261	685.197
3829	32.525	54.125	0.271	215.209	685.031
3830	32.530	54.133	0.271	215.158	684.869
3831	32.536	54.144	0.271	215.099	684.680
3832	32.542	54.154	0.271	215.040	684.493
3833	32.548	54.164	0.271	214.980	684.304
3834	32.553	54.172	0.271	214.929	684.141
3835	32.558	54.181	0.271	214.876	683.971
3836	32.563	54.189	0.271	214.820	683.794
3837	32.568	54.197	0.271	214.764	683.615
3838	32.573	54.206	0.271	214.708	683.438

Ser	Time [s]	Extension [mm]	Strain	Load [kN]	Tensile stress [MPa]
3839	32.578	54.214	0.271	214.654	683.264
3840	32.583	54.222	0.271	214.600	683.094
3841	32.588	54.231	0.271	214.548	682.928
3842	32.593	54.239	0.271	214.496	682.762
3843	32.598	54.248	0.271	214.443	682.595
3844	32.603	54.256	0.271	214.391	682.427
3845	32.608	54.264	0.271	214.338	682.258
3846	32.613	54.273	0.271	214.284	682.089
3847	32.618	54.281	0.271	214.230	681.914
3848	32.623	54.289	0.271	214.175	681.740
3849	32.628	54.298	0.271	214.121	681.568
3850	32.633	54.306	0.272	214.068	681.400
3851	32.638	54.315	0.272	214.016	681.236
3852	32.643	54.323	0.272	213.965	681.071
3853	32.648	54.331	0.272	213.912	680.904
3854	32.653	54.340	0.272	213.858	680.733
3855	32.658	54.348	0.272	213.803	680.555
3856	32.663	54.356	0.272	213.746	680.374
3857	32.668	54.365	0.272	213.688	680.191
3858	32.673	54.373	0.272	213.631	680.009
3859	32.678	54.381	0.272	213.576	679.833
3860	32.683	54.390	0.272	213.523	679.664
3861	32.688	54.398	0.272	213.471	679.499
3862	32.693	54.406	0.272	213.418	679.332
3863	32.698	54.415	0.272	213.364	679.160
3864	32.703	54.423	0.272	213.310	678.986
3865	32.708	54.431	0.272	213.253	678.807
3866	32.713	54.440	0.272	213.195	678.620
3867	32.718	54.448	0.272	213.135	678.431
3868	32.723	54.456	0.272	213.076	678.242
3869	32.728	54.464	0.272	213.017	678.056
3870	32.733	54.473	0.272	212.961	677.875
3871	32.738	54.481	0.272	212.905	677.697
3872	32.743	54.489	0.272	212.849	677.520
3873	32.748	54.498	0.272	212.793	677.342
3874	32.753	54.506	0.273	212.737	677.164
3875	32.758	54.514	0.273	212.681	676.984
3876	32.763	54.523	0.273	212.623	676.801
3877	32.768	54.531	0.273	212.565	676.614
3878	32.773	54.539	0.273	212.506	676.427
3879	32.778	54.548	0.273	212.447	676.240
3880	32.783	54.556	0.273	212.389	676.057
3881	32.788	54.564	0.273	212.332	675.874
3882	32.793	54.572	0.273	212.275	675.692
3883	32.798	54.581	0.273	212.217	675.509
3884	32.803	54.589	0.273	212.159	675.324
3885	32.808	54.597	0.273	212.100	675.135
3886	32.813	54.606	0.273	212.041	674.946

Ser	Time [s]	Extension [mm]	Strain	Load [kN]	Tensile stress [MPa]
3887	32.818	54.614	0.273	211.980	674.754
3888	32.823	54.622	0.273	211.919	674.559
3889	32.828	54.630	0.273	211.857	674.361
3890	32.833	54.639	0.273	211.796	674.168
3891	32.838	54.647	0.273	211.737	673.979
3892	32.843	54.655	0.273	211.678	673.792
3893	32.848	54.664	0.273	211.619	673.604
3894	32.853	54.672	0.273	211.561	673.418
3895	32.858	54.680	0.273	211.502	673.231
3896	32.863	54.688	0.273	211.442	673.042
3897	32.868	54.697	0.273	211.382	672.849
3898	32.873	54.705	0.274	211.320	672.654
3899	32.878	54.713	0.274	211.258	672.456
3900	32.883	54.721	0.274	211.197	672.261
3901	32.888	54.730	0.274	211.136	672.066
3902	32.893	54.738	0.274	211.076	671.877
3903	32.898	54.746	0.274	211.018	671.690
3904	32.903	54.755	0.274	210.958	671.500
3905	32.908	54.763	0.274	210.897	671.306
3906	32.913	54.772	0.274	210.835	671.108
3907	32.917	54.779	0.274	210.784	670.945
3908	32.921	54.786	0.274	210.731	670.779
3909	32.925	54.792	0.274	210.678	670.610
3910	32.929	54.799	0.274	210.625	670.439
3911	32.933	54.806	0.274	210.571	670.269
3912	32.937	54.812	0.274	210.519	670.102
3913	32.941	54.819	0.274	210.467	669.937
3914	32.945	54.826	0.274	210.416	669.774
3915	32.949	54.832	0.274	210.364	669.611
3916	32.953	54.839	0.274	210.313	669.449
3917	32.957	54.846	0.274	210.262	669.286
3918	32.961	54.852	0.274	210.211	669.123
3919	32.965	54.859	0.274	210.159	668.957
3920	32.969	54.865	0.274	210.104	668.783
3921	32.973	54.872	0.274	210.049	668.606
3922	32.977	54.879	0.274	209.993	668.427
3923	32.981	54.885	0.274	209.936	668.247
3924	32.985	54.892	0.274	209.880	668.068
3925	32.989	54.898	0.274	209.824	667.892
3926	32.993	54.905	0.275	209.770	667.718
3927	32.997	54.911	0.275	209.716	667.545
3928	33.001	54.918	0.275	209.661	667.371
3929	33.005	54.925	0.275	209.605	667.193
3930	33.009	54.931	0.275	209.548	667.011
3931	33.013	54.938	0.275	209.490	666.826
3932	33.017	54.945	0.275	209.430	666.636
3933	33.021	54.951	0.275	209.366	666.433
3934	33.024	54.956	0.275	209.316	666.273

Ser	Time [s]	Extension [mm]	Strain	Load [kN]	Tensile stress [MPa]
3935	33.027	54.961	0.275	209.263	666.104
3936	33.030	54.966	0.275	209.208	665.930
3937	33.033	54.971	0.275	209.152	665.752
3938	33.036	54.976	0.275	209.096	665.572
3939	33.039	54.981	0.275	209.039	665.392
3940	33.042	54.986	0.275	208.983	665.213
3941	33.045	54.991	0.275	208.927	665.035
3942	33.048	54.996	0.275	208.872	664.861
3943	33.051	55.001	0.275	208.818	664.690
3944	33.054	55.006	0.275	208.766	664.521
3945	33.057	55.011	0.275	208.713	664.355
3946	33.060	55.016	0.275	208.661	664.188
3947	33.063	55.021	0.275	208.610	664.025
3948	33.066	55.026	0.275	208.558	663.862
3949	33.069	55.031	0.275	208.507	663.699
3950	33.072	55.036	0.275	208.457	663.538
3951	33.076	55.042	0.275	208.390	663.327
3952	33.080	55.049	0.275	208.325	663.120
3953	33.084	55.055	0.275	208.262	662.918
3954	33.088	55.062	0.275	208.200	662.721
3955	33.092	55.069	0.275	208.140	662.530
3956	33.096	55.075	0.275	208.081	662.342
3957	33.100	55.082	0.275	208.023	662.159
3958	33.104	55.088	0.275	207.966	661.977
3959	33.108	55.095	0.275	207.909	661.795
3960	33.112	55.102	0.276	207.851	661.609
3961	33.116	55.108	0.276	207.791	661.419
3962	33.120	55.115	0.276	207.730	661.226
3963	33.124	55.121	0.276	207.668	661.029
3964	33.128	55.128	0.276	207.606	660.831
3965	33.132	55.135	0.276	207.544	660.632
3966	33.136	55.141	0.276	207.481	660.432
3967	33.140	55.148	0.276	207.419	660.236
3968	33.144	55.154	0.276	207.358	660.040
3969	33.148	55.161	0.276	207.298	659.849
3970	33.152	55.168	0.276	207.238	659.660
3971	33.156	55.174	0.276	207.180	659.474
3972	33.160	55.181	0.276	207.122	659.288
3973	33.164	55.187	0.276	207.063	659.101
3974	33.168	55.194	0.276	207.003	658.912
3975	33.172	55.201	0.276	206.943	658.720
3976	33.176	55.207	0.276	206.882	658.527
3977	33.180	55.214	0.276	206.821	658.332
3978	33.184	55.221	0.276	206.759	658.136
3979	33.188	55.227	0.276	206.698	657.939
3980	33.192	55.234	0.276	206.638	657.748
3981	33.196	55.240	0.276	206.579	657.560
3982	33.200	55.247	0.276	206.521	657.377

Ser	Time [s]	Extension [mm]	Strain	Load [kN]	Tensile stress [MPa]
3983	33.204	55.254	0.276	206.464	657.195
3984	33.208	55.260	0.276	206.406	657.012
3985	33.212	55.267	0.276	206.347	656.824
3986	33.216	55.273	0.276	206.288	656.634
3987	33.220	55.280	0.276	206.227	656.441
3988	33.224	55.287	0.276	206.166	656.246
3989	33.228	55.293	0.276	206.104	656.049
3990	33.232	55.300	0.277	206.042	655.852
3991	33.236	55.307	0.277	205.980	655.654
3992	33.240	55.313	0.277	205.919	655.460
3993	33.244	55.320	0.277	205.859	655.268
3994	33.248	55.326	0.277	205.799	655.078
3995	33.252	55.333	0.277	205.740	654.890
3996	33.256	55.339	0.277	205.681	654.704
3997	33.260	55.346	0.277	205.623	654.519
3998	33.264	55.353	0.277	205.564	654.330
3999	33.268	55.359	0.277	205.504	654.140
4000	33.272	55.366	0.277	205.443	653.947
4001	33.276	55.373	0.277	205.382	653.750
4002	33.280	55.379	0.277	205.319	653.549
4003	33.284	55.386	0.277	205.255	653.348
4004	33.288	55.392	0.277	205.193	653.149
4005	33.292	55.399	0.277	205.132	652.954
4006	33.296	55.406	0.277	205.072	652.764
4007	33.300	55.412	0.277	205.014	652.579
4008	33.304	55.419	0.277	204.956	652.396
4009	33.308	55.425	0.277	204.897	652.209
4010	33.312	55.432	0.277	204.838	652.018
4011	33.316	55.439	0.277	204.777	651.824
4012	33.320	55.445	0.277	204.715	651.629
4013	33.324	55.452	0.277	204.653	651.430
4014	33.328	55.459	0.277	204.590	651.229
4015	33.332	55.465	0.277	204.526	651.026
4016	33.336	55.472	0.277	204.462	650.824
4017	33.340	55.478	0.277	204.399	650.624
4018	33.344	55.485	0.277	204.338	650.427
4019	33.348	55.492	0.277	204.277	650.233
4020	33.352	55.498	0.277	204.216	650.040
4021	33.356	55.505	0.278	204.155	649.847
4022	33.360	55.511	0.278	204.095	649.654
4023	33.364	55.518	0.278	204.034	649.460
4024	33.368	55.525	0.278	203.972	649.264
4025	33.372	55.531	0.278	203.909	649.063
4026	33.376	55.538	0.278	203.845	648.859
4027	33.380	55.545	0.278	203.780	648.653
4028	33.384	55.551	0.278	203.715	648.444
4029	33.388	55.558	0.278	203.650	648.237
4030	33.392	55.564	0.278	203.586	648.035

Ser	Time [s]	Extension [mm]	Strain	Load [kN]	Tensile stress [MPa]
4031	33.396	55.571	0.278	203.524	647.836
4032	33.400	55.578	0.278	203.462	647.640
4033	33.404	55.584	0.278	203.401	647.445
4034	33.408	55.591	0.278	203.339	647.247
4035	33.412	55.598	0.278	203.275	647.045
4036	33.416	55.604	0.278	203.210	646.839
4037	33.420	55.611	0.278	203.144	646.628
4038	33.423	55.616	0.278	203.094	646.468
4039	33.426	55.621	0.278	203.043	646.307
4040	33.429	55.626	0.278	202.992	646.145
4041	33.432	55.631	0.278	202.941	645.982
4042	33.435	55.636	0.278	202.890	645.820
4043	33.438	55.641	0.278	202.840	645.660
4044	33.442	55.647	0.278	202.774	645.451
4045	33.446	55.654	0.278	202.709	645.242
4046	33.450	55.661	0.278	202.643	645.034
4047	33.454	55.667	0.278	202.578	644.826
4048	33.458	55.674	0.278	202.513	644.618
4049	33.462	55.680	0.278	202.447	644.408
4050	33.465	55.685	0.278	202.397	644.249
4051	33.468	55.690	0.278	202.346	644.088
4052	33.471	55.695	0.278	202.295	643.924
4053	33.474	55.700	0.279	202.243	643.759
4054	33.477	55.705	0.279	202.190	643.592
4055	33.480	55.710	0.279	202.138	643.426
4056	33.483	55.715	0.279	202.086	643.258
4057	33.486	55.720	0.279	202.033	643.091
4058	33.489	55.725	0.279	201.982	642.927
4059	33.492	55.730	0.279	201.931	642.765
4060	33.495	55.735	0.279	201.880	642.605
4061	33.499	55.742	0.279	201.814	642.393
4062	33.502	55.747	0.279	201.764	642.234
4063	33.505	55.752	0.279	201.713	642.073
4064	33.508	55.757	0.279	201.662	641.911
4065	33.511	55.762	0.279	201.610	641.745
4066	33.514	55.767	0.279	201.558	641.578
4067	33.517	55.772	0.279	201.504	641.409
4068	33.520	55.777	0.279	201.451	641.238
4069	33.523	55.782	0.279	201.397	641.066
4070	33.526	55.787	0.279	201.343	640.894
4071	33.529	55.792	0.279	201.288	640.721
4072	33.532	55.797	0.279	201.234	640.547
4073	33.535	55.802	0.279	201.179	640.373
4074	33.538	55.807	0.279	201.125	640.202
4075	33.541	55.812	0.279	201.071	640.030
4076	33.544	55.817	0.279	201.017	639.857
4077	33.547	55.822	0.279	200.963	639.684
4078	33.550	55.827	0.279	200.908	639.508

Ser	Time [s]	Extension [mm]	Strain	Load [kN]	Tensile stress [MPa]
4079	33.553	55.832	0.279	200.852	639.330
4080	33.556	55.837	0.279	200.795	639.150
4081	33.559	55.842	0.279	200.738	638.969
4082	33.562	55.847	0.279	200.680	638.785
4083	33.565	55.852	0.279	200.622	638.600
4084	33.568	55.857	0.279	200.563	638.410
4085	33.571	55.862	0.279	200.503	638.219
4086	33.574	55.867	0.279	200.442	638.028
4087	33.577	55.872	0.279	200.382	637.835
4088	33.580	55.877	0.279	200.321	637.643
4089	33.583	55.882	0.279	200.261	637.450
4090	33.586	55.887	0.279	200.201	637.259
4091	33.589	55.892	0.279	200.141	637.070
4092	33.592	55.897	0.279	200.082	636.880
4093	33.595	55.902	0.280	200.022	636.690
4094	33.598	55.907	0.280	199.962	636.500
4095	33.601	55.912	0.280	199.902	636.309
4096	33.604	55.917	0.280	199.842	636.117
4097	33.607	55.922	0.280	199.781	635.923
4098	33.610	55.927	0.280	199.719	635.727
4099	33.613	55.932	0.280	199.658	635.530
4100	33.616	55.937	0.280	199.595	635.331
4101	33.619	55.942	0.280	199.533	635.132
4102	33.622	55.947	0.280	199.469	634.931
4103	33.625	55.952	0.280	199.406	634.728
4104	33.628	55.957	0.280	199.342	634.524
4105	33.631	55.962	0.280	199.278	634.320
4106	33.634	55.967	0.280	199.214	634.119
4107	33.637	55.972	0.280	199.151	633.917
4108	33.640	55.977	0.280	199.088	633.715
4109	33.643	55.982	0.280	199.025	633.515
4110	33.646	55.987	0.280	198.961	633.314
4111	33.649	55.992	0.280	198.898	633.113
4112	33.652	55.997	0.280	198.836	632.914
4113	33.655	56.002	0.280	198.773	632.713
4114	33.658	56.007	0.280	198.709	632.510
4115	33.661	56.012	0.280	198.645	632.307
4116	33.664	56.017	0.280	198.580	632.100
4117	33.667	56.022	0.280	198.515	631.892
4118	33.670	56.027	0.280	198.449	631.684
4119	33.673	56.032	0.280	198.384	631.476
4120	33.676	56.037	0.280	198.318	631.266
4121	33.679	56.042	0.280	198.252	631.055
4122	33.682	56.047	0.280	198.186	630.845
4123	33.685	56.052	0.280	198.119	630.633
4124	33.688	56.057	0.280	198.053	630.421
4125	33.691	56.062	0.280	197.986	630.208
4126	33.694	56.067	0.280	197.919	629.995

Ser	Time [s]	Extension [mm]	Strain	Load [kN]	Tensile stress [MPa]
4127	33.697	56.072	0.280	197.851	629.778
4128	33.700	56.077	0.280	197.782	629.561
4129	33.703	56.082	0.280	197.713	629.341
4130	33.706	56.087	0.280	197.643	629.117
4131	33.709	56.092	0.280	197.572	628.891
4132	33.712	56.097	0.280	197.501	628.666
4133	33.715	56.102	0.281	197.430	628.439
4134	33.718	56.107	0.281	197.359	628.214
4135	33.721	56.112	0.281	197.289	627.990
4136	33.724	56.117	0.281	197.218	627.766
4137	33.727	56.122	0.281	197.149	627.544
4138	33.730	56.127	0.281	197.080	627.324
4139	33.733	56.132	0.281	197.011	627.105
4140	33.736	56.137	0.281	196.943	626.888
4141	33.739	56.142	0.281	196.875	626.673
4142	33.742	56.147	0.281	196.807	626.458
4143	33.745	56.152	0.281	196.740	626.243
4144	33.748	56.157	0.281	196.672	626.027
4145	33.751	56.162	0.281	196.604	625.810
4146	33.754	56.167	0.281	196.536	625.592
4147	33.757	56.172	0.281	196.466	625.372
4148	33.760	56.177	0.281	196.397	625.151
4149	33.763	56.182	0.281	196.327	624.929
4150	33.766	56.187	0.281	196.257	624.705
4151	33.769	56.192	0.281	196.186	624.480
4152	33.772	56.197	0.281	196.115	624.253
4153	33.775	56.202	0.281	196.044	624.027
4154	33.778	56.207	0.281	195.973	623.801
4155	33.781	56.213	0.281	195.902	623.576
4156	33.784	56.218	0.281	195.831	623.350
4157	33.787	56.223	0.281	195.761	623.125
4158	33.790	56.228	0.281	195.689	622.898
4159	33.793	56.233	0.281	195.617	622.669
4160	33.796	56.238	0.281	195.544	622.437
4161	33.799	56.243	0.281	195.471	622.202
4162	33.802	56.248	0.281	195.396	621.964
4163	33.804	56.252	0.281	195.345	621.804
4164	33.806	56.255	0.281	195.295	621.642
4165	33.808	56.258	0.281	195.244	621.480
4166	33.810	56.262	0.281	195.193	621.317
4167	33.812	56.265	0.281	195.141	621.154
4168	33.814	56.268	0.281	195.090	620.990
4169	33.816	56.272	0.281	195.038	620.825
4170	33.818	56.275	0.281	194.986	620.660
4171	33.820	56.278	0.281	194.934	620.495
4172	33.822	56.282	0.281	194.883	620.331
4173	33.824	56.285	0.281	194.831	620.165
4174	33.826	56.288	0.281	194.778	619.999

Ser	Time [s]	Extension [mm]	Strain	Load [kN]	Tensile stress [MPa]
4175	33.828	56.292	0.281	194.726	619.832
4176	33.830	56.295	0.281	194.673	619.664
4177	33.832	56.298	0.281	194.620	619.496
4178	33.834	56.302	0.282	194.567	619.327
4179	33.836	56.305	0.282	194.514	619.156
4180	33.838	56.308	0.282	194.460	618.984
4181	33.840	56.312	0.282	194.405	618.811
4182	33.842	56.315	0.282	194.350	618.636
4183	33.844	56.318	0.282	194.295	618.459
4184	33.846	56.322	0.282	194.239	618.281
4185	33.848	56.325	0.282	194.182	618.101
4186	33.850	56.328	0.282	194.125	617.919
4187	33.852	56.332	0.282	194.067	617.735
4188	33.854	56.335	0.282	194.009	617.549
4189	33.856	56.338	0.282	193.950	617.362
4190	33.858	56.341	0.282	193.891	617.174
4191	33.860	56.345	0.282	193.831	616.984
4192	33.862	56.348	0.282	193.771	616.793
4193	33.864	56.351	0.282	193.711	616.601
4194	33.866	56.355	0.282	193.651	616.409
4195	33.868	56.358	0.282	193.590	616.217
4196	33.870	56.361	0.282	193.530	616.025
4197	33.872	56.365	0.282	193.469	615.831
4198	33.874	56.368	0.282	193.408	615.637
4199	33.876	56.371	0.282	193.347	615.441
4200	33.878	56.375	0.282	193.284	615.244
4201	33.880	56.378	0.282	193.221	615.043
4202	33.882	56.382	0.282	193.157	614.837
4203	33.884	56.385	0.282	193.091	614.628
4204	33.886	56.388	0.282	193.024	614.414
4205	33.888	56.392	0.282	192.955	614.195
4206	33.890	56.395	0.282	192.884	613.969
4207	33.892	56.398	0.282	192.809	613.731
4208	33.894	56.402	0.282	192.729	613.476
4209	33.896	56.405	0.282	192.642	613.197
4210	33.898	56.409	0.282	192.545	612.891
4211	33.899	56.410	0.282	192.494	612.726
4212	33.900	56.412	0.282	192.439	612.554
4213	33.901	56.414	0.282	192.383	612.373
4214	33.902	56.415	0.282	192.323	612.184
4215	33.903	56.417	0.282	192.261	611.987
4216	33.904	56.419	0.282	192.197	611.781
4217	33.905	56.421	0.282	192.130	611.568
4218	33.906	56.422	0.282	192.060	611.346
4219	33.907	56.424	0.282	191.988	611.117
4220	33.908	56.426	0.282	191.914	610.880
4221	33.909	56.428	0.282	191.837	610.635
4222	33.910	56.429	0.282	191.757	610.383

Ser	Time [s]	Extension [mm]	Strain	Load [kN]	Tensile stress [MPa]
4223	33.911	56.431	0.282	191.676	610.122
4224	33.912	56.433	0.282	191.591	609.853
4225	33.913	56.435	0.282	191.504	609.576
4226	33.914	56.436	0.282	191.415	609.291
4227	33.915	56.438	0.282	191.323	608.999
4228	33.916	56.440	0.282	191.228	608.699
4229	33.917	56.442	0.282	191.132	608.392
4230	33.918	56.444	0.282	191.033	608.078
4231	33.919	56.445	0.282	190.933	607.758
4232	33.920	56.447	0.282	190.830	607.430
4233	33.921	56.449	0.282	190.724	607.095
4234	33.922	56.451	0.282	190.617	606.752
4235	33.923	56.453	0.282	190.507	606.402
4236	33.924	56.454	0.282	190.394	606.043
4237	33.925	56.456	0.282	190.279	605.676
4238	33.926	56.458	0.282	190.160	605.299
4239	33.927	56.460	0.282	190.039	604.912
4240	33.928	56.462	0.282	189.914	604.514
4241	33.929	56.464	0.282	189.785	604.103
4242	33.930	56.466	0.282	189.651	603.679
4243	33.931	56.467	0.282	189.514	603.241
4244	33.932	56.469	0.282	189.371	602.788
4245	33.933	56.471	0.282	189.224	602.320
4246	33.934	56.473	0.282	189.072	601.835
4247	33.935	56.475	0.282	188.914	601.333
4248	33.936	56.477	0.282	188.751	600.812
4249	33.937	56.479	0.282	188.581	600.273
4250	33.938	56.481	0.282	188.406	599.714
4251	33.939	56.483	0.282	188.223	599.133
4252	33.940	56.485	0.282	188.033	598.529
4253	33.941	56.487	0.282	187.836	597.901
4254	33.942	56.489	0.282	187.630	597.245
4255	33.943	56.491	0.282	187.414	596.558
4256	33.944	56.493	0.282	187.187	595.834
4257	33.945	56.495	0.282	186.946	595.068
4258	33.946	56.497	0.282	186.690	594.252
4259	33.947	56.499	0.282	186.416	593.382
4260	33.948	56.501	0.283	186.124	592.451
4261	33.949	56.503	0.283	185.810	591.452
4262	33.950	56.506	0.283	185.473	590.379
4263	33.951	56.508	0.283	185.111	589.227
4264	33.952	56.510	0.283	184.722	587.989
4265	33.953	56.513	0.283	184.304	586.656
4266	33.954	56.515	0.283	183.852	585.220
4267	33.955	56.518	0.283	183.363	583.664
4268	33.956	56.521	0.283	182.831	581.968
4269	33.957	56.523	0.283	182.245	580.103
4270	33.958	56.526	0.283	181.589	578.015

Ser	Time [s]	Extension [mm]	Strain	Load [kN]	Tensile stress [MPa]
4271	33.959	56.530	0.283	180.819	575.566
4272	33.960	56.533	0.283	179.840	572.448
4273	33.961	56.538	0.283	178.509	568.212
4274	33.962	56.545	0.283	176.695	562.438
4275	33.963	56.553	0.283	174.333	554.919
4276	33.964	56.563	0.283	171.423	545.657
4277	33.965	56.574	0.283	167.997	534.752
4278	33.966	56.587	0.283	164.093	522.324
4279	33.967	56.602	0.283	159.764	508.543
4280	33.968	56.618	0.283	155.078	493.630
4281	33.969	56.635	0.283	150.099	477.781
4282	33.970	56.653	0.283	144.883	461.178
4283	33.971	56.672	0.283	139.488	444.003
4284	33.972	56.692	0.283	133.967	426.432
4285	33.973	56.712	0.284	128.363	408.592
4286	33.974	56.731	0.284	122.703	390.577
4287	33.975	56.751	0.284	117.022	372.493
4288	33.976	56.771	0.284	111.359	354.467